



SOLID CARBIDE CUTTING TOOLS

C A T A L O G U E

SOLID CARBIDE CUTTING TOOLS

C A T A L O G U E



WHO WE ARE

UOP S.p.A. è un'azienda produttrice di utensili integrali per asportazioni di truciolo. Fondata nel 1966, grazie ad una storia di crescita continua è ora una realtà apprezzata a livello internazionale. Dal 2003 è Membro del Gruppo IMC.

La sede centrale di Roncadelle (Brescia) ospita i reparti di progettazione, produzione, R&D, magazzino e logistica, amministrativo, commerciale e marketing. Nel 2015 abbiamo aggiunto **Morse-UOP**, un'unità di produzione e riaffilatura in Helmond, (Olanda).

Utensili standard in Acciai da Polveri e HSS-E

Unitamente alla nostra linea di utensili in **metallo duro** integrale, proponiamo una gamma completa di utensili in acciaio superrapido per varie applicazioni, per soddisfare le esigenze dei clienti quando i materiali o le condizioni di lavorazione non richiedono o non permettono di ricorrere a soluzioni di taglio più avanzate.

Utensili Speciali

Produciamo utensili speciali in metallo duro integrale, con placchette saldo-brasate e in acciaio da polveri e HSS-E, con qualunque profilo e tolleranza. Nella nostra proposta, includiamo i servizi di **Rigenerazione Utensili** e **Rivestimenti PVD**.

***UOP S.p.A.** is a company that produces round cutting tools for metalworking.*

It was founded in 1966 and thanks to its continuous growth, the company is now a reality appreciated on an international level.

*In 2003 it became a Member of the IMC Group. Our headquarters are located in Roncadelle (Brescia), in the north of Italy, where you can find our engineering, production, R&D, warehouse and logistics, commercial and marketing departments. In 2015 we have added a regrinding and production unit, **Morse-UOP** in Helmond (The Netherlands).*

Powder Metal and HSS-E Tools

*In addition to its **Solid Carbide** Cutting Tools Line, UOP offers a complete proposal of cost-effective tools in Powder Metal and HSS-E, for various applications, to meet our customers' needs where materials or machining conditions do not demand or allow for advanced cutting solutions.*

Special Tools

We produce special tools in full solid carbide; with carbide brazed tips and in powder metal and HSS-E, with any profile or tolerance that our customers require.

*We also offer **PVD coatings** and Tools **Regeneration Services**.*






Indice Generale

General Index

INDEX

Indice Articoli <i>Item Index</i>	Page 08 / 16
Indicazioni di lettura del catalogo <i>Catalogue reading guidelines</i>	17
Certificazioni Sistema Qualità <i>Quality System Certification</i>	18 / 19
Informazioni Tecniche MATERIALI, RIVESTIMENTI, SIMBOLI, ABBREVIAZIONI <i>Technical Information</i> MATERIALS, COATINGS, SYMBOLS, ABBREVIATIONS	20 / 25
HPC Solid Carbide Megatool Line	26 / 97
HSC Solid Carbide Top Class Line	98 / 189
Solid Carbide Universal Line	190 / 253
Condizioni di fornitura e spedizione <i>Supply and shipment conditions</i>	254
Annotazioni tecniche <i>Technical notes</i>	256




Indice Articoli *Item Index*

	Denti Teeth	Lunghezza Length	Applicazioni consigliate Recommended applications	Titanio HFSA ≤54 HRC >54 HRC Acciai inossidabili Stainless steels Materiali non ferrosi Non ferrous materials Leghe leggere Light alloys Grafite Graphite Acciai Steels Chiusa Cast iron											Pagina Page
Mega Alpha 79710															
	Z4		Apertura cava fino 1,5Ø Slotting up to 1,5Ø	●	●	●	○	●	○	○	○	●	○	○	30
Mega Alpha 79750															
	Z5		Eccellenti operazioni di finitura Excellent finishing operations	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	34
NEW Mega Stub 79705ST4															
	Z4		Apertura cava fino 1Ø Slotting up to 1Ø	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	38
NEW Mega Stub 79705ST5															
	Z5		Contornatura, finitura Shouldering, finishing	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	42
Mega Chip Splitter 79710CS4															
	Z4		Asportazione in cava fino a 2Ø Slotting up to 2Ø	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	46
Mega Chip Splitter 79710CS5															
	Z5		Asportazione in cava fino a 1Ø Slotting up to 1Ø	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	50
Mega Internal Coolant 79710IC4															
	Z4		Asportazione in cava fino a 1,5Ø Slotting up to 1,5Ø	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	54
Mega Internal Coolant 79750IC5															
	Z5		Eccellenti operazioni di finitura Excellent finishing operations	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	58
Mega Aerospace 79710R															
	Z4		Apertura cava fino a 1,5Ø, contornatura, finitura Slotting up to 1,5Ø, shouldering, finishing	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●	○	62
NEW Mega Core 79710MC															
	Z4		Apertura cava fino a 3Ø, contornatura, finitura Slotting up to 3Ø, shouldering, finishing	●	●	●	○	●	○	○	○	●	○	○	70
NEW Mega Core 79710MCIC Internal Coolant															
	Z4		Apertura cava fino a 3Ø, contornatura, finitura Slotting up to 3Ø, shouldering, finishing	●	●	●	○	●	○	○	○	●	○	○	72
NEW Mega Alu Power 797ALUCB															
	Z3		Apertura cava fino a 1,5Ø Slotting up to 1,5Ø	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	76
NEW Mega Alu Power 797ALUCBIC Internal Coolant															
	Z3		Apertura cava fino a 1,5Ø Slotting up to 1,5Ø	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	78
NEW Mega Alu 797ALU															
	Z3		Apertura cava fino a 1,5Ø, contornatura, finitura Slotting up to 1,5Ø, shouldering, finishing	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	82
NEW Mega Alu 797ALUIC Internal Coolant															
	Z3		Apertura cava fino a 1,5Ø, contornatura, finitura Slotting up to 1,5Ø, shouldering, finishing	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	86

				Acciai temprati Hardened steels										Acciai inossidabili Stainless steels	Materiali non ferrosi Non ferrous materials	Leghe leggere Light alloys	Grafite Graphite	Acciai Steels	Ghisa Cast Iron		Pagina Page
				Titanio Titanium	HRSA	<54 HRC	>54 HRC														
Mega Reamer 59705IC Internal Coolant				Denti Teeth	Lunghezza Length	Applicazioni consigliate Recommended applications															
				Z3/6		Alesatura fori ciechi Blind holes reaming	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	90		
NEW Mega Reamer 59805SC				Z3/6		Alesatura fori passanti Through holes reaming	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	●	94		


HSC SOLID CARBIDE Top Class Line

STORM 78705	Z4		Apertura cava fino 2xØ contornatura; Slotting up to 2xØ shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	100
81105	Z2		Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	102
TORNADO 83105	Z3		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	●	●	○	○	●	○	○	○	●	●	104
DOUBLE ACTION 85105	Z4		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	106
DOUBLE ACTION 85120	Z4		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	107
DOUBLE ACTION 85130	Z4		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	108
DOUBLE ACTION 85110	Z4		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	110
HEAVY DUTY 85505	Z4		Lavorazioni con sistema trocoidale Trochoidal method operations	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	112
HEAVY DUTY 85510	Z4		Lavorazioni con sistema trocoidale Trochoidal method operations	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	114
HEAVY DUTY 85705	Z3		Lavorazioni con sistema trocoidale Trochoidal method operations	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	116
HEAVY DUTY 85710	Z3		Lavorazioni con sistema trocoidale Trochoidal method operations	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●	118

					Titanio Titanium HRSA ≤54 HRC >54 HRC Acciai temprati Hardened steels Acciai inossidabili Stainless steels Materiali non ferrosi Non ferrous materials Leghe leggere Light alloys Grafite Graphite Acciai Steels Chiusa Cast Iron Pagina Page																
		Denti Teeth	Lunghezza Length	Applicazioni consigliate Recommended applications																	
TORUS 86110		Z4		Semifinitura Semi-finishing	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●						122
SHARK 87105		Z4/8		Contornatura Shouldering	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●						124
SHARK 87120		Z4/8		Contornatura Shouldering	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●						126
SHINE 88105		Z6/16		Contornatura Shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●						128
SHINE 88120		Z6/16		Contornatura Shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●						129
SHINE 88130		Z6/8		Contornatura Shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	○	●	●						130
89100		Z2		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	○						132
89105		Z2		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●						134
89110		Z2		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●						136
89115		Z2		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●						138
89120		Z2		Apertura cava contornatura; Slotting shouldering	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○						140
89125		Z2		Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●						142
89135		Z2		Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●						144
89140		Z2		Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	●						146
89145		Z2		Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	○						148


				Titanio Titanium	HRSA	Acciai temprati Hardened steels		Acciai inossidabili Stainless steels	Materiali non ferrosi Non ferrous materials	Leghe leggere Light alloys	Grafite Graphite	Acciai Steels	Ghisa Cast Iron	Pagina Page
	Denti Teeth	Lunghezza Length	Applicazioni consigliate Recommended applications											
89155		Z4 	Apertura cava contornatura; Slotting shouldering											150
89160		Z4 	Apertura cava contornatura; Slotting shouldering											152
89165		Z4 	Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing											154
90105		Z2 	Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing											156
90107		Z2 	Apertura cava contornatura; Slotting shouldering											158
90110		Z2 	Apertura cava contornatura; Slotting shouldering											160
89133		Z2 	Apertura cava Slotting											162
MICRO 89230		Z2 	Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing											166
MICRO 89231		Z2 	Nervature profonde Rib processing											170
MICRO 89232		Z2 	Nervature profonde Rib processing											174
MICRO 89130		Z2 	Semifinitura finitura; Semi-finishing finishing											178
MICRO 89131		Z2 	Nervature profonde Rib processing											182
MICRO 89132		Z2 	Nervature profonde Rib processing											186

SOLID CARBIDE Universal Line

		Denti Teeth	Lunghezza Length	Applicazioni consigliate Recommended applications	Titanio Titanium	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC	Acciai inossidabili Stainless steels	Materiali non ferrosi Non ferrous materials	Leghe leggere Light alloys	Grafite Graphite	Acciai Steels	Ghisa Cast iron	Pagina Page
40105		Z1		Apertura cava Slotting	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	192
40110		Z1		Contomatura/taglio Shouldering/cut	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	192
40130		Z2		Apertura cava Slotting	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	193
40135		Z2		Apertura cava Slotting	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	193
40150		Z3		Contomatura Shouldering	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	194
40170		Z3		Sgrossatura Roughing	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○	194
41105		Z2		Apertura cava Slotting	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	195
41107		Z2		Apertura cava Slotting	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	196
41110		Z2		Apertura cava Slotting	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	196
41120		Z2		Apertura cava Slotting	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	197
41135		Z2		Sgrossatura Roughing	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	197
41140		Z2		Sgrossatura Roughing	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	198
41150		Z2		Sgrossatura Roughing	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	198
42105		Z2		Apertura cava Slotting	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	199
43105		Z3		Contomatura Shouldering	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	200

		Denti Teeth	Lunghezza Length	Applicazioni consigliate Recommended applications	Titanio Titanium	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC	Acciai inossidabili Hardened steels Stainless steels	Materiali non ferrosi Non ferrous materials	Leghe leggere Light alloys	Grafite Graphite	Acciai Steels	Chiusa Cast Iron	Pagina Page
43110		Z3		Contomatura Shouldering	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	201
43120		Z3		Contomatura Shouldering	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	201
43135		Z3		Sgrossatura Roughing	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	202
43140		Z3		Sgrossatura Roughing	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	202
43150		Z3		Sgrossatura Roughing	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●	203
TORNADO 43505		Z3		Contomatura Shouldering	○	○	●	○	●	●	○	○	●	●	204
44105		Z3		Contomatura Shouldering	●	●	●	○	○	●	○	○	●	●	205
45105		Z4		Contomatura Shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	206
45107		Z4		Contomatura Shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	207
45110		Z4		Contomatura Shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	207
45120		Z4		Contomatura Shouldering	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	208
45135		Z4		Sgrossatura Roughing	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	208
45140		Z4		Sgrossatura Roughing	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	209
45150		Z4		Sgrossatura Roughing	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●	209
45505		Z4		Contomatura Shouldering	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	210

				Materiali											Pagina
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											Page
				Materiali											

				Materiali											Pagina	
				Titanio Titanium	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC	Acciai inossidabili Stainless steels	Materiali non ferrosi Non ferrous materials	Leghe leggere Light alloys	Grafite Graphite	Acciai Steels	Chiusa Cast Iron	Page		
				Applicazioni consigliate Recommended applications												
50120		Z3		Foratura Drilling	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	227	
50510	Internal Coolant 	Z3		Foratura Drilling	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	230	
50520	Internal Coolant 	Z3		Foratura Drilling	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●	231	
51105		Z3		Allargatura Boring	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●	232	
51120		Z3		Allargatura Boring	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●	234	
52105		Z2		Centratura Centering	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	236	
52110		Z2		Centratura Centering	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	236	
56105		Z3/7		Alesatura per fori passanti Through holes reaming	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●	237	
57105		Z6/8		Alesatura per fori ciechi e passanti Blind and through holes reaming	○	○	●	○	●	●	●	○	●	●	239	
53105		●		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	240	
53108		●		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242	
53110		■		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	243	
53115		■		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	243	

Indicazioni di lettura Reading guidelines

1 HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

2 Mega Alfa 79710

3 Skin+ Power
Rivestimento/Coating

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Cava Slotting ap = 1,5a	Contornatura Shoulder Milling ap = 0,4 - 0,5a	Contornatura Shoulder Milling ap = 0,5a - 0,7a	Finitura Finishing ap = 1,5a ad = 0,005 - 0,01a
Gruppi e descrizioni Group and description	Vc (mt./min.)	Vc (mt./min.)	Vc (mt./min.)	Vc (mt./min.)
Griglie e sferoidali Grey and spheroidal	100 - 120	120 - 130	130 - 150	150 - 200
Basse contenute di C Low Carbon content	100 - 120	110 - 130	130 - 150	150 - 200
Medie contenute di C Medium Carbon content	100 - 120	110 - 130	130 - 140	150 - 190
Basse legato Low alloy	90 - 100	100 - 110	110 - 130	150 - 170
Alta legato High alloy	70 - 80	80 - 90	90 - 100	120 - 140
Acciai da stampo e utensili Tool and die steel	70 - 80	80 - 90	90 - 100	110 - 130
ANSI 304 - 416 - 420	60 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 120
ANSI 316 - 440	40 - 50	50 - 60	60 - 70	80 - 100
17-4 PH 15-5 PH	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 90
Leghe Cr - Co Co - Co alloy	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
Duplex F51	35 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 80
Super Duplex F55	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60
Leghe di Alluminio Aluminum alloy	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500
≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
HRSA Resinloy	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
HRSA Inconel 625	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
HRSA Inconel 718	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
HRSA Nimonic	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
Titanio Titanium	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90
Leghe di Titanio Titanium alloy	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90

Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth

D	ap=1,5a	ap=1a	ap=0,6a	ap=0,3a	ap=0,25a	ap=0,2a	ap=0,15a	ap=0,1a	ap=0,075a	ap=0,05a	ap=0,025a
3	0,005	0,006	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	0,010	0,011	0,014	0,019
3,5	0,006	0,007	0,008	0,008	0,008	0,009	0,010	0,012	0,013	0,016	0,022
4	0,006	0,008	0,009	0,009	0,009	0,010	0,011	0,014	0,015	0,018	0,025
4,5	0,007	0,009	0,010	0,010	0,011	0,011	0,013	0,015	0,017	0,021	0,029
5	0,008	0,011	0,012	0,013	0,013	0,014	0,015	0,019	0,021	0,025	0,035
6	0,011	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,016	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,025	0,032	0,033	0,033	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,030	0,036	0,040	0,041	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
16	0,045	0,055	0,061	0,063	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,176
20	0,060	0,075	0,083	0,086	0,090	0,094	0,105	0,128	0,143	0,173	0,240

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

● consigliato/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliato/not recommended

- 1** Categoria di prestazione
Performance category
- 2** Denominazione serie
Series name
- 3** Numero denti
Number of teeth
- 4** Rappresentazione fotografica della serie
Picture representing the series
- 5** Rappresentazione tecnica della serie
Technical drawing
- 6** Informazioni aggiuntive (lunghezza, codolo, rivestimento, norma di riferimento, etc.)
Additional data (length, shank, coating, standards, etc.)
- 7** Tabella dimensionale articoli
Items dimensional table
- 8** Applicazioni
Application
- 9** Caratteristiche tecniche
Technical data
- 10** Parametri di taglio
Cutting parameters
- 11** Avanzamento fz mm/tagliente
Feed mm/tooth
- 12** Materiali lavorabili
Workpiece materials

Certificazioni *Certification*

QUALITY ASSURANCE MANAGEMENT SYSTEM

Consapevoli che la completa soddisfazione del cliente è requisito essenziale per il successo dell'azienda, nel 1997 UOP S.p.A. ha ottenuto la certificazione per il **Sistema di Qualità ISO 9001** e nel giugno 2008 quella del Sistema di gestione per la Qualità – **Serie Aerospaziale AS9100**, standard di eccellenza riconosciuto a livello globale ed ulteriore conferma del nostro impegno verso la nostra clientela.

*Knowing that complete customer satisfaction is essential for the success of the Company, in 1997, the certification of the **Quality Assurance System ISO 9001** was awarded.*

*In June 2008, we obtained the **AS 9100 Aerospace** Quality Management System certification, of which the Standard of Excellence is world renowned, further confirming our commitment to our customers.*



Informazioni Tecniche

MATERIALI, RIVESTIMENTI, SIMBOLI, ABBREVIAZIONI

Technical Information

MATERIALS, COATINGS, SYMBOLS, ABBREVIATIONS

Materiali e classificazione

Materials and classification

HPC SOLID CARBIDE **Megatool Line**

Linea di utensili in metallo duro ad alte prestazioni (**H**igh **P**erformance **C**utting) particolarmente indicata per lavorazioni di Acciai Inossidabili, leghe di Titanio, Inconel e leghe HRSA.

Solid Carbide HPC tool line, suitable for the machining of stainless steel, titanium alloys, inconel and hrse alloys.

Dimensione Grano <i>Grain size</i>	Durezza <i>Hardness</i>	Tenacità <i>Toughness</i>	WC + M.C.	Co Co
Micrograno <i>Micrograin</i>	1680 HV30	3700 N/mm ²	90%	10%

SOLID CARBIDE **Universal Line**

Linea di prodotti in metallo duro micrograno di eccellente versatilità indicata per una ampia gamma di applicazioni.

Micrograin solid carbide line of excellent versatility suitable for a wide range of applications.

Dimensione Grano <i>Grain size</i>	Durezza <i>Hardness</i>	Tenacità <i>Toughness</i>	WC + M.C.	Co Co
Micrograno <i>Micrograin</i>	1680 HV30	3700 N/mm ²	90%	10%

HSC SOLID CARBIDE **Top Class Line**

Linea di frese in metallo duro ultrafine per alta velocità (**H**igh **S**peed **C**utting), indicata per una vasta gamma di lavorazioni complesse.

Ultra fine solid carbide hsc end mill line, suitable for a wide range of complex applications.

Dimensione Grano <i>Grain size</i>	Durezza <i>Hardness</i> VICKERS HV30	Tenacità <i>Toughness</i>	WC + M.C.	Co Co
ULTRAFINE	1730	4000 N/mm ²	88%	12%

Rivestimenti Coatings

UOP sviluppa i propri rivestimenti PVD, testandoli nel reparto di ricerca e sviluppo, mantenendo una particolare attenzione ai materiali da lavorare per i quali consiglia la soluzione più indicata.

We develop our PVD coatings by testing them in our R&D dept; proposing the best solutions for the workpiece materials and required applications.

RIVESTIMENTI COATINGS	BASE COMPOSITION	DUREZZA (HV) HARDNESS	RESISTENZA ALL'OSSIDAZIONE (°C) OXIDATION RESISTANCE	COEFFICIENTE DI ATTRITO COEFFICIENT OF FRICTION	APPLICAZIONI APPLICATIONS
Skin⁺ Power	BASE TITANIO E ALLUMINO TITANIUM AND ALLUMINIUM BASED	3500	>900°	0,2	LAVORAZIONI DI ACCIAI INOSSIDABILI, INCONEL, HRSA TITANIO E LEGHE DI TITANIO MILLING OF STAINLESS STEELS, INCONEL, HRSA, TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS
Skin Power	BASE TITANIO E ALLUMINO TITANIUM AND ALLUMINIUM BASED	3500	>900°	0,25	LAVORAZIONI DI ACCIAI INOSSIDABILI, INCONEL, HRSA TITANIO E LEGHE DI TITANIO MILLING OF STAINLESS STEELS, INCONEL, HRSA, TITANIUM AND TITANIUM ALLOYS
Skin Extra	Base AlTiN AlTiN BASED	3000	1000°	0,35	LAVORAZIONI DI ACCIAI INOSSIDABILI, HRSA, MATERIALI DIFFICILI DA LAVORARE MILLING OF STAINLESS STEELS, HRSA, DIFFICULT TO CUT MATERIALS
Skin ^{up}	BASE TITANIO E ALLUMINO TITANIUM AND ALLUMINIUM BASED	3400	800°	0,6	LAVORAZIONI DI TUTTI I TIPI DI MATERIALI MACHINING EVERY TYPE OF MATERIALS
Skin ³	BASE TITANIO E ALLUMINO TITANIUM AND ALLUMINIUM BASED	4000	850°	0,1	FRESATURA MATERIALI DURI E TENACI MILLING OF HARD AND TOUGH MATERIALS
Evo Reamer	BASE TITANIO E SILICIO TITANIUM AND SILICON BASED	4000	700°	0,25	LAVORAZIONE DI TUTTI I TIPI DI MATERIALE MACHINING EVERY TYPE OF MATERIALS
Evo Micro	BASE TITANIO E SILICIO TITANIUM AND SILICON BASED	4000	700°	0,25	FRESATURA MATERIALI DURI HARD MATERIAL MILLING
Evo Drill	BASE TITANIO E ALLUMINO TITANIUM AND ALLUMINIUM BASED	4000	850°	0,1	FORATURA DI TUTTI I TIPI DI MATERIALI DRILLING OF EVERY TYPE OF MATERIAL
Diamond Gph	DIAMANTE CRISTAL- LINO CRYSTALLINE DIAMOND	10000	600°	0,6	LAVORAZIONE DELLA GRAFITE MILLING OF GRAPHITE

Rivestimenti a richiesta / Coating on request



BISOLFURO DI MOLIBDENO
MOLYBDENUM DISULFIDE



CARBONITRURUO DI TITANIO
TITANIUM CARBONITRIDE



NITRURUO DI TITANIO
TITANIUM NITRIDE



NITRURUO DI CROMO
CHROMIUM NITRIDE



NITRURUO DI ZIRCONIO
ZIRCONIUM NITRIDE







CARBONIO
CARBONIUM

Simboli Symbols








Esecuzione / Execution

N	GEOMETRIA PER LAVORAZIONI DI MATERIALI MEDIO-LEGATI GEOMETRY FOR THE MACHINING OF MEDIUM ALLOYED MATERIALS	H	GEOMETRIA PER LAVORAZIONI DI MATERIALI ALTO-LEGATI GEOMETRY FOR THE MACHINING OF HIGH-ALLOYED MATERIALS	W	GEOMETRIA PER LAVORAZIONI DI LEGHE LEGGERE GEOMETRY FOR THE MACHINING OF LIGHT ALLOYS
NR 	TAGLIENTI A SGROSSARE ROUGHING CUTTING EDGE	NRW 	TAGLIENTI A SGROSSARE, PER LEGHE LEGGERE ROUGHING CUTTING EDGE FOR LIGHT ALLOYS		
















Lunghezze / Length

				
CORTA SHORT	NORMALE NORMAL	LUNGA LONG	EXTRALUNGA EXTRALONG	TUTTE LE LUNGHEZZE ALL LENGTHS

Codoli / Shanks

						
CILINDRICO STRAIGHT (DIN1835A)	CILINDRICO STRAIGHT	WELDON (DIN6535HB)	DIN 6535HE	CON TENONE WITH TANG	CANALINI PER LUBRO- REFRIGERAZIONE E WELDON SPOOL CHANNELS AND WELDON	CANALINI PER LUBRO- REFRIGERAZIONE SPOOL CHANNELS

Applicazioni / Application

						
CONTORNATURA SHOULDERING	CAVA SLOTING	RAMPA RAMP DOWN	COPIATURA PROFILING	INTERPOLAZIONE ELICOIDALE HELICAL INTERPOLATION	TASCA POCKETING	SVASATURA COUNTERBORING
						
FORATURA DRILLING	ALESATURA FORI CIECHI BLIND HOLES REAMING	ALESATURA FORI PASSANTI THROUGH HOLES REAMING	CENTRATURA CENTERING	CENTRATURA CENTERING	1/4 DI RAGGIO CORNER ROUNDING	SVASATURA COUNTERSINKING
						
FRESATURA A TUFFO PLUNGING	SPIANATURA FACE MILLING					

Abbreviazioni

Abbreviations

D	[mm]	DIAMETRO DEL TAGLIENTE	CUTTING DIAMETER
d	[mm]	DIAMETRO DEL GAMBO	SHANK DIAMETER
ds	[mm]	DIAMETRO DELLO SCARICO	NECK DIAMETER
L	[mm]	LUNGHEZZA TOTALE DELL'UTENSILE	TOTAL LENGTH OF TOOL
l	[mm]	LUNGHEZZA DEL TAGLIENTE	LENGTH OF CUT
l1	[mm]	LUNGHEZZA TRA LA PARTE FRONTALE DELL'UTENSILE FINO ALLA FINE DELLO SCARICO	LENGTH FROM THE FRONT OF THE TOOL TO THE END OF THE NECK
l2	[mm]	LUNGHEZZA DALLA TESTA DELL'UTENSILE FINO ALL'INIZIO DELLA RASTREMATURA CONICA	LENGTH FROM THE FRONT OF THE TOOL TO THE TAPERING
Z		NUMERO DEI DENTI	NUMBER OF TEETH
R	[mm]	RAGGIO	RADIUS
S		SPESSORE	WIDTH
Vc	[m/min.]	VELOCITÀ DI TAGLIO	CUTTING SPEED
F	[mm/min.]	VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	FEED RATE
fz	[mm]	AVANZAMENTO PER DENTE	FEED PER TOOTH
n	[rpm]	NUMERO DI GIRI	TOOL REVOLUTION
a_p	[mm]	PROFONDITÀ ASSIALE	AXIAL DEPTH
a_e	[mm]	PROFONDITÀ RADIALE	RADIAL DEPTH
Q	[cm³/min.]	VOLUME DI TRUCIOLATURA	MATERIAL REMOVAL RATE

Formule Formulas

NUMERO DI GIRI <i>TOOL REVOLUTION</i>	n	$= \frac{V_c \times 1000}{3,14 \times D}$	(rpm)
VELOCITÀ DI TAGLIO <i>CUTTING SPEED</i>	V_c	$= \frac{D \times n \times 3,14}{1000}$	(m/min.)
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO <i>FEED RATE</i>	F	$= f_z \times z \times n$	(mm/min.)
AVANZAMENTO PER DENTE <i>FEED PER TOOTH</i>	f_z	$= \frac{F}{z \times n}$	(mm)
VOLUME DI TRUCIOLATURA <i>MATERIAL REMOVAL RATE</i>	Q	$= \frac{a_p \times a_e \times F}{1000}$	(cm ³ /min.)

Suggerimenti di impiego Recommendations

●	CONSIGLIATA	RECOMMENDED
◐	ACCETTABILE	ACCEPTABLE
○	NON CONSIGLIATA	NOT RECOMMENDED





Megatool

HPC

SOLID CARBIDE

Megatool Line



Megatool rappresenta un nuovo concetto di progettazione e costruzione dell'utensile, che si avvale delle più moderne tecnologie, garantendo prodotti con prestazioni di affidabilità ed asportazione truciolo di livelli mai raggiunti prima.

Megatool trova la sua massima espressione di rendimento nelle lavorazioni di materiali estremamente difficili da lavorare, quali Acciai Inossidabili, leghe di Titanio, Inconel e leghe HRSA, in cui l'utensile è sottoposto ad elevate sollecitazioni.



Megatool represents a new tool design and construction idea, an outcome of the most modern technology. Thus guaranteeing products of a reliability and chip removal performance level never reached before.

Megatool reaches its peak performance when machining Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys, materials that are extremely difficult to machine when the tool is working under extreme conditions.

Megatool



Mega | Alpha



Mega | Stub



Mega | Chip Splitter



Mega | Core

Line



Mega | Internal
Coolant

Mega | Aerospace



Mega | Alu
Power

Mega | Alu

Mega | Reamer

Mega | Alpha 79710

Asportazione
in cava fino a 1,5Ø

Slotting up to 1,5Ø

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Rounded flute.





La scelta ottimale
per le lavorazioni di

Acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.


*The solution
for the machining of*

Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.


HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

Mega Alpha
79710

Skin⁺
Power
Rivestimento/Coating



Z4
IRREGULAR
DIVISION




COATING
Skin⁺
Power


QUALITY
STANDARD
UOP

Ø ≤ 6mm

W
Ø ≥ 8mm



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	Z
797100300 KMX	3	6	2,9	52	10	8	0,2	4
797100301 KMX	3	6	2,9	52	12	8	0,2	4
797100350 KMX	3,5	6	3,4	52	12	9	0,2	4
797100351 KMX	3,5	6	3,4	52	14	9	0,2	4
797100400 KMX	4	6	3,9	52	13	11	0,2	4
797100401 KMX	4	6	3,9	57	16	11	0,2	4
797100450 KMX	4,5	6	4,4	52	15	12	0,2	4
797100451 KMX	4,5	6	4,4	57	19	12	0,2	4
797100500 KMX	5	6	4,9	52	16	13	0,2	4
797100501 KMX	5	6	4,9	57	20	13	0,2	4
797100600 KMX	6	6	5,9	52	20	14	0,2	4
797100601 KMX	6	6	5,9	57	25	14	0,2	4
797100800 KMXW	8	8	7,8	63	26	18	0,3	4
797100801 KMXW	8	8	7,8	68	32	18	0,3	4
797101000 KMXW	10	10	9,8	72	32	22	0,5	4
797101001 KMXW	10	10	9,8	80	40	22	0,5	4
797101200 KMXW	12	12	11,7	83	38	26	0,5	4
797101201 KMXW	12	12	11,7	95	50	26	0,5	4
NEW 797101400 KMXW	14	14	13,7	83	38	30	0,5	4
797101401 KMXW	14	14	13,7	102	57	30	0,5	4
797101600 KMXW	16	16	15,7	100	50	34	1	4
797101601 KMXW	16	16	15,7	112	64	34	1	4
797102000 KMXW	20	20	19,7	112	62	42	1	4
797102001 KMXW	20	20	19,7	125	75	42	1	4




eliche differenziate
different helices







raggio torico
toric radius

Sezione - Vista superiore
Section - Top view



gola raggiata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Cava Slotting $ap = 1,5\text{Ø}$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\text{Ø}$ $ae = 0,4 - 0,3\text{Ø}$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\text{Ø}$ $ae = 0,25 - 0,1\text{Ø}$	Finitura Finishing $ap = 1,5\text{Ø}$ $ae = 0,075 - 0,025\text{Ø}$
				
Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Basso contenuto di C Low Carbon content	120 - 180	150 - 190	180 - 220	210 - 300
Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 180	150 - 190	180 - 220	210 - 270
Basso legato Low alloy	110 - 170	120 - 190	130 - 220	180 - 290
Alto legato High alloy	90 - 140	100 - 160	110 - 180	150 - 240
Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 140	100 - 160	110 - 180	140 - 230
AISI 304 - 416 - 420	90 - 110	120 - 130	130 - 150	150 - 175
AISI 316 - 440	70 - 90	80 - 110	100 - 120	130 - 180
17-4 PH 15-5 PH	70 - 90	80 - 110	100 - 120	120 - 160
Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	60 - 75	80 - 90	100 - 110	120 - 130
Duplex F51	50 - 65	60 - 75	75 - 90	80 - 120
Super Duplex F55	50 - 65	60 - 90	80 - 120	100 - 130
≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
HRSA Hastelloy	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
HRSA Inconel 625	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
HRSA Inconel 718	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
HRSA Nimonic	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
Titanio Titanium	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90
Leghe di Titanio Titanium alloys	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth										
	$ap=1,5\text{Ø}$	$ap=1\text{Ø}$	$ae=0,4\text{Ø}$	$ae=0,3\text{Ø}$	$ae=0,25\text{Ø}$	$ae=0,2\text{Ø}$	$ae=0,15\text{Ø}$	$ae=0,1\text{Ø}$	$ae=0,075\text{Ø}$	$ae=0,05\text{Ø}$	$ae=0,025\text{Ø}$
3	0,005	0,006	0,007	0,007	0,007	0,008	0,008	0,010	0,011	0,014	0,019
3,5	0,006	0,007	0,008	0,008	0,008	0,009	0,010	0,012	0,013	0,016	0,022
4	0,006	0,008	0,009	0,009	0,010	0,010	0,011	0,014	0,015	0,018	0,026
4,5	0,007	0,009	0,010	0,010	0,011	0,011	0,013	0,015	0,017	0,021	0,029
5	0,009	0,011	0,012	0,013	0,013	0,014	0,015	0,019	0,021	0,025	0,035
6	0,011	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,016	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,025	0,027	0,030	0,031	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,030	0,036	0,040	0,041	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
14	0,037	0,045	0,047	0,052	0,054	0,056	0,063	0,077	0,086	0,104	0,144
16	0,045	0,055	0,061	0,063	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,176
20	0,060	0,075	0,083	0,086	0,090	0,094	0,105	0,128	0,143	0,173	0,240

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.

A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS



● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Mega | **Alpha**
79750

Eccellenti operazioni
di finitura.

*Excellent finishing
operations.*

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Rounded flute.



Excellent Finishing Operations



La scelta ottimale
per le lavorazioni di

**Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.**



*The solution
for the machining of*

Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

HPC SOLID CARBIDE Megatool Line


Mega Alpha
79750

Skin⁺
Power
Rivestimento/Coating




COATING
Skin⁺
Power

QUALITY
STANDARD
UOP




W
A RICHIESTA
ON REQUEST




Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	Z
797500600 KMX	6	6	5,6	55	19	13	0,1	5
797500601 KMX	6	6	5,6	61	25	10	0,1	5
797500800 KMX	8	8	7,5	61	25	17	0,1	5
797500801 KMX	8	8	7,5	69	33	13	0,1	5
797501000 KMX	10	10	9,5	72	32	22	0,1	5
797501001 KMX	10	10	9,5	82	42	17	0,1	5
797501200 KMX	12	12	11,5	83	38	26	0,2	5
797501201 KMX	12	12	11,5	95	50	20	0,2	5
797501600 KMX	16	16	15,5	98	50	34	0,2	5
797501601 KMX	16	16	15,5	114	66	26	0,2	5
797502000 KMX	20	20	19,5	112	62	42	0,2	5
797502001 KMX	20	20	19,5	132	82	32	0,2	5





Eccellenti operazioni di finitura
Excellent finishing operations



Conventional end mill



Mega Alpha
79750



eliche differenziate
different helices






raggio torico
toric radius

Sezione - Vista superiore
Section - Top view



gola raggiata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Contornatura Shoulder Milling $a_p = 2 - 1,5\phi$ $a_e = 0,4 - 0,3\phi$	Contornatura Shoulder Milling $a_p = 2 - 1,5\phi$ $a_e = 0,2 - 0,1\phi$	Finitura Finishing $a_p = 2 - 1,5\phi$ $a_e = 0,075 - 0,025\phi$					
								
Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)					
Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	130 - 140	140 - 150	150 - 200					
Basso contenuto di C Low Carbon content	130 - 140	140 - 150	150 - 200					
Medio contenuto di C Medium Carbon content	125 - 135	135 - 145	150 - 180					
Basso legato Low alloy	110 - 120	120 - 150	150 - 170					
Alto legato High alloy	90 - 100	110 - 130	140 - 160					
Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 100	100 - 120	120 - 140					
AISI 304 - 416 - 420	90 - 100	100 - 110	110 - 120					
AISI 316 - 440	60 - 80	80 - 100	100 - 110					
17-4 PH 15-5 PH	60 - 70	70 - 80	90 - 110					
Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	50 - 60	60 - 70	80 - 100					
Duplex F51	50 - 60	60 - 70	70 - 90					
Super Duplex F55	40 - 50	50 - 60	60 - 80					
Leghe di Alluminio Aluminium alloys	300 - 350	400 - 450	450 - 500					
≤ 54 HRC	40 - 50	60 - 70	70 - 80					
HRSA Hastelloy	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
HRSA Inconel 625	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
HRSA Inconel 718	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
HRSA Nimonic	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
Titanio Titanium	50 - 60	60 - 70	80 - 90					
Leghe di Titanio Titanium alloys	50 - 60	60 - 70	80 - 90					
D	Avanzamento fz mm/tagliante FEED mm/tooth							
	ae=0,40	ae=0,30	ae=0,20	ae=0,150	ae=0,10	ae=0,0750	ae=0,050	ae=0,0250
6	0,015	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,022	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,030	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,040	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
16	0,061	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,140
20	0,086	0,094	0,098	0,109	0,133	0,140	0,145	0,150

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliante nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.
 A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤ 54 HRC	> 54 HRC						
79750	●	●	●	○	●	○	●	○	●	●

● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Mega | **Stub**
79705ST4

BRAND
NEW

Quando è richiesta
maggiore stabilità.

*When increased
stability is required.*

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Rounded flute.






*When increased
stability is required*

La scelta
ottimale per le
lavorazioni di

Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.
Quando è richiesta maggiore stabilità.


*The solution
for the machining of*

***Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.
When increased stability is required.***




Cod. Art.	D h10	d h6	L	I	R	Z
79705ST40800 KMXW	8	8	52	9	0,3	4
79705ST41000 KMXW	10	10	60	11	0,5	4
79705ST41200 KMXW	12	12	69	13	0,5	4
79705ST41600 KMXW	16	16	80	18	1	4

**Skin+
Power**
Rivestimento/Coating




Z4
IRREGULAR
DIVISION



eliche differenziate
different helices



raggio torico
toric radius







gola raggiata
rounded flute

Sezione - Vista superiore
Section - Top view



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1\phi$ $ae = 0,4 - 0,3\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1\phi$ $ae = 0,25 - 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 1\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	100 - 120	120 - 130	130 - 150	150 - 200
	Basso contenuto di C Low Carbon content	100 - 120	110 - 130	130 - 150	150 - 200
Acciaio Steel	Medio contenuto di C Medium Carbon content	100 - 120	110 - 130	130 - 140	150 - 180
	Basso legato Low alloy	90 - 100	100 - 110	110 - 130	150 - 170
	Alto legato High alloy	70 - 80	80 - 90	90 - 100	120 - 140
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 80	80 - 90	90 - 100	110 - 130
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	60 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 120
	AISI 316 - 440	40 - 50	50 - 60	60 - 70	80 - 100
	17-4 PH 15-5 PH	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 90
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
	Duplex F51	35 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 80
	Super Duplex F55	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60
Leghe Al Al alloys	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500
	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
Acciaio temprato Hardened Steel	HRSA Hastelloy	25 - 30	30	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 625	25 - 30	30	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 718	25 - 30	30	40 - 45	50 - 60
	HRSA Nimonic	25 - 30	30	40 - 45	50 - 60
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	Titanio Titanium	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90
	Leghe di Titanio Titanium alloys	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90

D	Avanzamento fz mm/tagliante FEED mm/tooth									
	$ap=1\phi$	$ae=0,4\phi$	$ae=0,3\phi$	$ae=0,25\phi$	$ae=0,2\phi$	$ae=0,15\phi$	$ae=0,1\phi$	$ae=0,075\phi$	$ae=0,05\phi$	$ae=0,025\phi$
8	0,03	0,033	0,03	0,036	0,037	0,042	0,051	0,038	0,046	0,064
10	0,04	0,045	0,046	0,048	0,051	0,057	0,069	0,051	0,062	0,086
12	0,05	0,060	0,061	0,064	0,067	0,075	0,091	0,068	0,083	0,115
16	0,082	0,09	0,094	0,099	0,10	0,11	0,14	0,105	0,127	0,176

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
79705ST4	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Mega | **Stub**
79705ST5

BRAND
NEW

Eccellente finitura
anche in condizioni
di scarsa stabilità.

*Excellent finish
even in slightly
stable conditions.*

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Rounded flute.








*Excellent finish even
in slightly stable
conditions*

*La scelta ottimale
per le lavorazioni di*

**Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.
Eccellente finitura anche in condizioni di scarsa stabilità**

*The solution
for the machining of*


***Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.
Excellent finish even in slightly stable conditions.***




Cod. Art.	D h10	d h6	L	I	R	Z
79705ST50800 KMX	8	8	52	9	0,1	5
79705ST51000 KMX	10	10	60	11	0,1	5
79705ST51200 KMX	12	12	69	13	0,2	5
79705ST51600 KMX	16	16	80	18	0,2	5

**Skin+
Power**

Rivestimento/Coating



Z5
IRREGULAR
DIVISION




eliche differenziate
different helices



raggio torico
toric radius





Sezione - Vista superiore
Section - Top view



gola raggiata
rounded flute



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Contornatura Shoulder Milling $a_p = 1\varnothing$ $a_e = 0,4 - 0,3\varnothing$	Contornatura Shoulder Milling $a_p = 1\varnothing$ $a_e = 0,2 - 0,1\varnothing$	Finitura Finishing $a_p = 1\varnothing$ $a_e = 0,075 - 0,025\varnothing$					
								
Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)					
Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	130 - 140	140 - 150	150 - 200					
Basso contenuto di C Low Carbon content	130 - 140	140 - 150	150 - 200					
Medio contenuto di C Medium Carbon content	125 - 135	135 - 145	150 - 180					
Basso legato Low alloy	110 - 120	120 - 150	150 - 170					
Alto legato High alloy	90 - 100	110 - 130	140 - 160					
Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 100	100 - 120	120 - 140					
AISI 304 - 416 - 420	90 - 100	100 - 110	110 - 120					
AISI 316 - 440	60 - 80	80 - 100	100 - 110					
17-4 PH 15-5 PH	60 - 70	70 - 80	90 - 110					
Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	50 - 60	60 - 70	80 - 100					
Duplex F51	50 - 60	60 - 70	70 - 90					
Super Duplex F55	40 - 50	50 - 60	60 - 80					
Leghe di Alluminio Aluminium alloys	300 - 350	400 - 450	450 - 500					
≤ 54 HRC	40 - 50	60 - 70	70 - 80					
HRSA Hastelloy	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
HRSA Inconel 625	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
HRSA Inconel 718	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
HRSA Nimonic	25 - 30	30 - 40	40 - 50					
Titanio Titanium	50 - 60	60 - 70	80 - 90					
Leghe di Titanio Titanium alloys	50 - 60	60 - 70	80 - 90					
D	Avanzamento fz mm/tagliante FEED mm/tooth							
	ae=0,40	ae=0,30	ae=0,20	ae=0,150	ae=0,10	ae=0,0750	ae=0,050	ae=0,0250
8	0,033	0,036	0,037	0,042	0,051	0,038	0,046	0,064
10	0,045	0,048	0,051	0,057	0,069	0,051	0,062	0,086
12	0,060	0,064	0,067	0,075	0,091	0,068	0,083	0,115
16	0,091	0,099	0,10	0,11	0,14	0,105	0,127	0,140

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
79705ST5	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended



Asportazione
in cava fino a $2\varnothing^*$

*Slotting up to $2\varnothing^{**}$*

* nella versione con canalini per lubrorefrigerante sul gambo

** in the version with coolant channels on the shank

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Taglio interrotto.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Interrupted cut.

Rounded flute.





Interrupted Cut Reduced Chip Size

La scelta
ottimale per le
lavorazioni di

Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.

*The solution
for the machining of*


Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

HPC SOLID CARBIDE Megatool Line



Mega Chip Splitter
79710CS4

Skin+
Power

Rivestimento/Coating



Z4
IRREGULAR
DIVISION



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	Z
79710CS40800 KMXW	8	8	7,8	63	26	18	0,3	4
79710CS40800 KMXWG	8	8	7,8	63	26	18	0,3	4
79710CS40801 KMXW	8	8	7,8	68	32	18	0,3	4
79710CS40801 KMXWG	8	8	7,8	68	32	18	0,3	4
79710CS41000 KMXW	10	10	9,8	72	32	22	0,5	4
79710CS41000 KMXWG	10	10	9,8	72	32	22	0,5	4
79710CS41001 KMXW	10	10	9,8	80	40	22	0,5	4
79710CS41001 KMXWG	10	10	9,8	80	40	22	0,5	4
79710CS41200 KMXW	12	12	11,7	83	38	26	0,5	4
79710CS41200 KMXWG	12	12	11,7	83	38	26	0,5	4
79710CS41201 KMXW	12	12	11,7	95	50	26	0,5	4
79710CS41201 KMXWG	12	12	11,7	95	50	26	0,5	4
79710CS41400 KMXW	14	14	13,7	83	38	30	0,5	4
79710CS41400 KMXWG	14	14	13,7	83	38	30	0,5	4
79710CS41401 KMXW	14	14	13,7	102	57	30	0,5	4
79710CS41401 KMXWG	14	14	13,7	102	57	30	0,5	4
79710CS41600 KMXW	16	16	15,7	100	50	34	1	4
79710CS41600 KMXWG	16	16	15,7	100	50	34	1	4
79710CS41601 KMXW	16	16	15,7	112	64	34	1	4
79710CS41601 KMXWG	16	16	15,7	112	64	34	1	4
79710CS42000 KMXW	20	20	19,7	112	62	42	1	4
79710CS42000 KMXWG	20	20	19,7	112	62	42	1	4
79710CS42001 KMXW	20	20	19,7	125	75	42	1	4
79710CS42001 KMXWG	20	20	19,7	125	75	42	1	4

NEW



Taglio interrotto / Interrupted cut




Standard chip size




Mega Chip Splitter
79710CS4

taglio interrotto
interrupted cut




eliche differenziate
different helices



raggio torico
toric radius




sezione - vista superiore
section - top view



gola raggiata
rounded flute

KMXWG
A RICHIESTA
ON REQUEST

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 2 - 1\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 2 - 1,5\phi$ $ae = 0,4 - 0,25\phi$	Finitura Finishing $ap = 2 - 1,5\phi$ $ae = 0,2 - 0,075\phi$
				
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	100 - 120	130 - 140	140 - 150
	Basso contenuto di C Low Carbon content	100 - 120	130 - 140	140 - 150
Acciaio Steel	Medio contenuto di C Medium Carbon content	100 - 120	125 - 135	135 - 145
	Basso legato Low alloy	90 - 100	110 - 120	120 - 150
	Alto legato High alloy	70 - 80	90 - 100	110 - 130
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 80	90 - 100	100 - 120
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	60 - 80	90 - 100	100 - 110
	AISI 316 - 440	40 - 50	60 - 80	80 - 100
	17-4 PH 15-5 PH	40 - 50	60 - 70	70 - 80
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	30 - 40	50 - 60	60 - 70
	Duplex F51	35 - 45	50 - 60	60 - 70
	Super Duplex F55	25 - 30	40 - 50	50 - 60
Leghe Al Al alloys	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	300 - 350	350 - 400	400 - 450
	≤ 54 HRC	40 - 50	40 - 50	60 - 70
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	25 - 30	25 - 30	30 - 40
	HRSA Inconel 625	25 - 30	25 - 30	30 - 40
	HRSA Inconel 718	25 - 30	25 - 30	30 - 40
	HRSA Nimonic	25 - 30	25 - 30	30 - 40
Ti	Titanio Titanium	50 - 60	50 - 60	60 - 70
	Leghe di Titanio Titanium alloys	50 - 60	50 - 60	60 - 70

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth							
	$ap=1,5 - 2\phi$	$ap=1\phi$	$ae=0,4\phi$	$ae=0,25\phi$	$ae=0,2\phi$	$ae=0,15\phi$	$ae=0,1\phi$	$ae=0,075\phi$
8	0,022	0,024	0,022	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038
10	0,030	0,032	0,030	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051
12	0,040	0,043	0,040	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068
14	0,050	0,055	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,090
16	0,061	0,066	0,061	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105
20	0,070	0,078	0,086	0,094	0,098	0,109	0,133	0,140

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.

A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
79710CS4	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Mega

Chip Splitter

79710CS5

Asportazione
in cava fino a 1Ø

Slotting up to 1Ø

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Taglio interrotto.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Interrupted cut.

Rounded flute.



Interrupted Cut Reduced Chip Size



*La scelta ottimale
per le lavorazioni di*

**Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.**


*The solution
for the machining of*

Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.


HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

Mega | **Chip Splitter**
79710CS5

Skin⁺
Power
Rivestimento/Coating



Z5
IRREGULAR
DIVISION



COATING
Skin⁺
Power

QUALITY
STANDARD
UOP

W



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I	I	R	Z
79710CS50800 KMXW	8	8	7,8	63	26	18	0,3	5
79710CS50801 KMXW	8	8	7,8	68	32	18	0,3	5
79710CS51000 KMXW	10	10	9,8	72	32	22	0,5	5
79710CS51001 KMXW	10	10	9,8	80	40	22	0,5	5
79710CS51200 KMXW	12	12	11,7	83	38	26	0,5	5
79710CS51201 KMXW	12	12	11,7	95	50	26	0,5	5
79710CS51600 KMXW	16	16	15,7	100	50	34	1	5
79710CS51601 KMXW	16	16	15,7	112	64	34	1	5
79710CS52000 KMXW	20	20	19,7	112	62	42	1	5
79710CS52001 KMXW	20	20	19,7	125	75	42	1	5




Taglio interrotto / Interrupted cut




Standard chip size




Mega | **Chip Splitter**
79710CS5



eliche differenziate
different helices






raggio torico
toric radius



gola raggiata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Cava Slotting $ap = 1\varnothing$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 2 - 1,5\varnothing$ $ae = 0,4 - 0,25\varnothing$	Finitura Finishing $ap = 2 - 1,5\varnothing$ $ae = 0,2 - 0,075\varnothing$				
							
Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)				
Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	100 - 120	130 - 140	140 - 150				
Basso contenuto di C Low Carbon content	100 - 120	130 - 140	140 - 150				
Medio contenuto di C Medium Carbon content	100 - 120	125 - 135	135 - 145				
Basso legato Low alloy	90 - 100	110 - 120	120 - 150				
Alto legato High alloy	70 - 80	90 - 100	110 - 130				
Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 80	90 - 100	100 - 120				
AISI 304 - 416 - 420	60 - 80	90 - 100	100 - 110				
AISI 316 - 440	40 - 50	60 - 80	80 - 100				
17-4 PH 15-5 PH	40 - 50	60 - 70	70 - 80				
Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	30 - 40	50 - 60	60 - 70				
Duplex F51	35 - 45	50 - 60	60 - 70				
Super Duplex F55	25 - 30	40 - 50	50 - 60				
Leghe di Alluminio Aluminium alloys	-	350 - 400	400 - 450				
≤ 54 HRC	25 - 30	40 - 50	60 - 70				
HRSA Hastelloy	25 - 30	25 - 30	30 - 40				
HRSA Inconel 625	25 - 30	25 - 30	30 - 40				
HRSA Inconel 718	25 - 30	25 - 30	30 - 40				
HRSA Nimonic	25 - 30	25 - 30	30 - 40				
Titanio Titanium	40 - 60	50 - 60	60 - 70				
Leghe di Titanio Titanium alloys	40 - 60	50 - 60	60 - 70				
D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth						
	ap=1∅	ae=0,4∅	ae=0,25∅	ae=0,20	ae=0,15∅	ae=0,10	ae=0,075∅
8	0,022	0,022	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038
10	0,027	0,030	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051
12	0,036	0,040	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068
16	0,055	0,061	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105
20	0,075	0,086	0,094	0,098	0,109	0,133	0,140

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.
 A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended



Asportazione
in cava fino a 1,5Ø
Slotting up to 1,5Ø

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Foro centrale di lubrorefrigerazione interna.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.


Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Internal coolant hole.

Rounded flute.





*Internal Coolant for:
Temperature Control
in the Cutting Area*

*Optimal Chip
Evacuation*

*La scelta ottimale
per le lavorazioni di*

**Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.**


*The solution
for the machining of*

Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.


HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

Mega Internal Coolant
79710IC4

Skin⁺
Power
Rivestimento/Coating



Z4
IRREGULAR
DIVISION




COATING
Skin⁺
Power

QUALITY
STANDARD
UOP

$\emptyset \leq 6\text{mm}$

W
 $\emptyset \geq 8\text{mm}$



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	IC	Z
79710IC40600 KMX	6	6	5,9	52	20	14	0,2	1	4
79710IC40601 KMX	6	6	5,9	57	25	14	0,2	1	4
79710IC40800 KMXW	8	8	7,8	63	26	18	0,3	1,3	4
79710IC40801 KMXW	8	8	7,8	68	32	18	0,3	1,3	4
79710IC41000 KMXW	10	10	9,8	72	32	22	0,5	2	4
79710IC41001 KMXW	10	10	9,8	80	40	22	0,5	2	4
79710IC41200 KMXW	12	12	11,7	83	38	26	0,5	2	4
79710IC41201 KMXW	12	12	11,7	95	50	26	0,5	2	4
79710IC41600 KMXW	16	16	15,7	100	50	34	1	2	4
79710IC41601 KMXW	16	16	15,7	112	64	34	1	2	4
79710IC42000 KMXW	20	20	19,7	112	62	42	1	3	4
79710IC42001 KMXW	20	20	19,7	125	75	42	1	3	4



Foro centrale

L'utilizzo di lubrorefrigerante permette:


- di controllare la temperatura nella zona di taglio.
 - una migliore evacuazione del truciolo e migliore pulizia dell'area di lavoro
- Consigliato nelle lavorazioni gravose (tasche profonde, profili complessi, etc.), dove la refrigerazione esterna è ostacolata o insufficiente.

Central coolant hole


The use of internal coolant allows for:

- temperature control in the cutting area.
- optimal chip evacuation, thus resulting in a clean work area.

It is recommended for heavy duty machining (deep pockets, complex profiles, etc.) where external refrigeration is obstructed or insufficient.




eliche differenziate
different helices







raggio torico
toric radius

sezione - vista superiore
section - top view



gola raggiata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1,5 - 1\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,4 - 0,3\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,25 - 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	100 - 140	120 - 130	140 - 150	150 - 200
	Basso contenuto di C Low Carbon content	130 - 140	135 - 145	140 - 150	150 - 200
Acciaio Steel	Medio contenuto di C Medium Carbon content	125 - 135	130-140	135 - 145	150 - 180
	Basso legato Low alloy	110 - 120	120-130	120 - 150	150 - 170
	Alto legato High alloy	90 - 100	95-110	110 - 130	140 - 160
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 100	95-110	100 - 120	120 - 140
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	90 - 100	95-100	100 - 110	110 - 120
	AISI 316 - 440	60 - 80	70-80	80 - 100	100 - 110
	17-4 PH 15-5 PH	60 - 70	70	70 - 80	90 - 110
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	50 - 60	60	60 - 70	80 - 100
	Duplex F51	50 - 60	50	60 - 70	80 - 100
	Super Duplex F55	40 - 50	50	50 - 60	60 - 80
Leghe Al Al alloys	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	300 - 350	350 - 400	400 - 450	450 - 500
	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
Acciaio temprato Hardened Steel	HRSA Hastelloy	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 625	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 718	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	HRSA Nimonic	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	Titanio Titanium	50 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90
	Leghe di Titanio Titanium alloys	50 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90

D	Avanzamento fz mm/tagliente <i>FEED</i> mm/tooth										
	ap=1,50	ap=10	ae=0,40	ae=0,30	ae=0,250	ae=0,20	ae=0,150	ae=0,10	ae=0,0750	ae=0,050	ae=0,0250
6	0,011	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,016	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,025	0,027	0,030	0,031	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,030	0,036	0,040	0,041	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
16	0,045	0,055	0,061	0,063	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,176
20	0,060	0,075	0,083	0,086	0,090	0,094	0,105	0,128	0,143	0,173	0,240

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.

A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
79710IC4	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended



Eccellenti
operazioni di finitura

*Excellent finishing
operations*

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Foro centrale di lubrorefrigerazione interna.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.


Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Internal coolant hole.

Rounded flute.



*Internal Coolant for:
Temperature Control
in the Cutting Area*

*Optimal Chip
Evacuation*


*La scelta ottimale
per le lavorazioni di*

**Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.**




*The solution
for the machining of*

Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Skin⁺
Power
Rivestimento/Coating



Z5
IRREGULAR
DIVISION



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	fl	l	R	IC	Z
79750IC50600 KMX	6	6	5,6	55	19	13	0,1	1	5
79750IC50601 KMX	6	6	5,6	61	25	10	0,1	1	5
79750IC50800 KMX	8	8	7,5	61	25	17	0,1	1,3	5
79750IC50801 KMX	8	8	7,5	69	33	13	0,1	1,3	5
79750IC51000 KMX	10	10	9,5	72	32	22	0,1	2	5
79750IC51001 KMX	10	10	9,5	82	42	17	0,1	2	5
79750IC51200 KMX	12	12	11,5	83	38	26	0,2	2	5
79750IC51201 KMX	12	12	11,5	95	50	20	0,2	2	5
79750IC51600 KMX	16	16	15,5	98	50	34	0,2	2	5
79750IC51601 KMX	16	16	15,5	114	66	26	0,2	2	5
79750IC52000 KMX	20	20	19,5	112	62	42	0,2	3	5
79750IC52001 KMX	20	20	19,5	132	82	32	0,2	3	5



Foro centrale

L'utilizzo di lubrorefrigerante permette:

- di controllare la temperatura nella zona di taglio.
 - una migliore evacuazione del truciolo e migliore pulizia dell'area di lavoro
- Consigliato nelle lavorazioni gravose (tasche profonde, profili complessi, etc.), dove la refrigerazione esterna è ostacolata o insufficiente.

Central coolant hole




The use of internal coolant allows for:

- temperature control in the cutting area.
- optimal chip evacuation, thus resulting in a clean work area.

It is recommended for heavy duty machining (deep pockets, complex profiles, etc.) where external refrigeration is obstructed or insufficient.



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Contornatura Shoulder Milling $ap = 2 - 1,5\phi$ $ae = 0,4 - 0,3\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 2 - 1,5\phi$ $ae = 0,2 - 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 2 - 1,5\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$
				
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	130 - 140	140 - 150	150 - 200
	Basso contenuto di C Low Carbon content	130 - 140	140 - 150	150 - 200
Acciaio Steel	Medio contenuto di C Medium Carbon content	125 - 135	135 - 145	150 - 180
	Basso legato Low alloy	110 - 120	120 - 150	150 - 170
	Alto legato High alloy	90 - 100	110 - 130	140 - 160
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 100	100 - 120	120 - 140
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	90 - 100	100 - 110	110 - 120
	AISI 316 - 440	60 - 80	80 - 100	100 - 110
	17-4 PH 15-5 PH	60 - 70	70 - 80	90 - 110
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	50 - 60	60 - 70	80 - 100
	Duplex F51	50 - 60	60 - 70	70 - 90
	Super Duplex F55	40 - 50	50 - 60	60 - 80
Leghe Al Al alloys	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	300 - 350	400 - 450	450 - 500
	≤ 54 HRC	40 - 50	60 - 70	70 - 80
Acciaio temprato Hardened Steel	HRSA Hastelloy	25 - 30	30 - 40	40 - 50
	HRSA Inconel 625	25 - 30	30 - 40	40 - 50
	HRSA Inconel 718	25 - 30	30 - 40	40 - 50
	HRSA Nimonic	25 - 30	30 - 40	40 - 50
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	Titanio Titanium	50 - 60	60 - 70	80 - 90
	Leghe di Titanio Titanium alloys	50 - 60	60 - 70	80 - 90

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth							
	ae=0,40	ae=0,30	ae=0,20	ae=0,150	ae=0,10	ae=0,0750	ae=0,050	ae=0,0250
6	0,015	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,022	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,030	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,040	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
16	0,061	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,140
20	0,086	0,094	0,098	0,109	0,133	0,140	0,145	0,150

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.
 A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended



Asportazione
in cava fino a 1,5Ø
Slotting up to 1,5Ø

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Angoli di taglio ottimizzati per ridurre il fenomeno del tagliente di riporto.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Gola raggiata.

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Optimal cutting angles to reduce B.U.E.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Rounded flute.



Radii in accordance with the Aerospace sector requirements




*La scelta ottimale
per le lavorazioni di:*


**Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.**
Raggi in conformità alle esigenze del settore Aerospaziale.

*The solution
for the machining of:*

Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.
Radii in accordance with the Aerospace sector requirements.




Skin⁺
Power
Rivestimento/Coating



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	11	l	R	Z
79710R050500 KMX	5	6	4,9	52	16	13	0,5	4
79710R050501 KMX	5	6	4,9	57	20	13	0,5	4
79710R050600 KMX	6	6	5,9	52	20	14	0,5	4
79710R050601 KMX	6	6	5,9	57	25	14	0,5	4
79710R080600 KMX	6	6	5,9	52	20	14	0,8	4
79710R080601 KMX	6	6	5,9	57	25	14	0,8	4
79710R100600 KMX	6	6	5,9	52	20	14	1	4
79710R100601 KMX	6	6	5,9	57	25	14	1	4
79710R150600 KMX	6	6	5,9	52	20	14	1,5	4
79710R150601 KMX	6	6	5,9	57	25	14	1,5	4
79710R200600 KMX	6	6	5,9	52	20	14	2	4
79710R200601 KMX	6	6	5,9	57	25	14	2	4
79710R050800 KMX	8	8	7,8	63	26	18	0,5	4
79710R050801 KMX	8	8	7,8	68	32	18	0,5	4
79710R080800 KMX	8	8	7,8	63	26	18	0,8	4
79710R080801 KMX	8	8	7,8	68	32	18	0,8	4
79710R100800 KMX	8	8	7,8	63	26	18	1	4
79710R100801 KMX	8	8	7,8	68	32	18	1	4
79710R150800 KMX	8	8	7,8	63	26	18	1,5	4
79710R150801 KMX	8	8	7,8	68	32	18	1,5	4
79710R200800 KMX	8	8	7,8	63	26	18	2	4
79710R200801 KMX	8	8	7,8	68	32	18	2	4
79710R250800 KMX	8	8	7,8	63	26	18	2,5	4
79710R250801 KMX	8	8	7,8	68	32	18	2,5	4
79710R300800 KMX	8	8	7,8	63	26	18	3	4
79710R300801 KMX	8	8	7,8	68	32	18	3	4
79710R081000 KMX	10	10	9,8	72	32	22	0,8	4
79710R081001 KMX	10	10	9,8	80	40	22	0,8	4
79710R101000 KMX	10	10	9,8	72	32	22	1	4
79710R101001 KMX	10	10	9,8	80	40	22	1	4
79710R151000 KMX	10	10	9,8	72	32	22	1,5	4
79710R151001 KMX	10	10	9,8	80	40	22	1,5	4
79710R201000 KMX	10	10	9,8	72	32	22	2	4
79710R201001 KMX	10	10	9,8	80	40	22	2	4
79710R251000 KMX	10	10	9,8	72	32	22	2,5	4

Sezione Section

Vista superiore
Top view



Raggio torico
Toric Radius

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	Z
79710R251001 KMX	10	10	9,8	80	40	22	2,5	4
79710R301000 KMX	10	10	9,8	72	32	22	3	4
79710R301001 KMX	10	10	9,8	80	40	22	3	4
79710R081200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	0,8	4
79710R081201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	0,8	4
79710R101200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	1	4
79710R101201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	1	4
79710R151200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	1,5	4
79710R151201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	1,5	4
79710R201200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	2	4
79710R201201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	2	4
79710R251200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	2,5	4
79710R251201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	2,5	4
79710R301200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	3	4
79710R301201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	3	4
79710R351200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	3,5	4
79710R351201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	3,5	4
79710R401200 KMX	12	12	11,7	83	38	26	4	4
79710R401201 KMX	12	12	11,7	95	50	26	4	4
79710R081400 KMX	14	14	13,7	83	38	30	0,8	4
79710R081401 KMX	14	14	13,7	102	57	30	0,8	4
79710R151400 KMX	14	14	13,7	83	38	30	1,5	4
79710R151401 KMX	14	14	13,7	102	57	30	1,5	4
79710R301400 KMX	14	14	13,7	83	38	30	3	4
79710R301401 KMX	14	14	13,7	102	57	30	3	4
79710R151600 KMX	16	16	15,7	100	50	34	1,5	4
79710R151601 KMX	16	16	15,7	112	64	34	1,5	4
79710R201600 KMX	16	16	15,7	100	50	34	2	4
79710R201601 KMX	16	16	15,7	112	64	34	2	4
79710R251600 KMX	16	16	15,7	100	50	34	2,5	4
79710R251601 KMX	16	16	15,7	112	64	34	2,5	4
79710R301600 KMX	16	16	15,7	100	50	34	3	4
79710R301601 KMX	16	16	15,7	112	64	34	3	4
79710R351600 KMX	16	16	15,7	100	50	34	3,5	4
79710R351601 KMX	16	16	15,7	112	64	34	3,5	4
79710R401600 KMX	16	16	15,7	100	50	34	4	4
79710R401601 KMX	16	16	15,7	112	64	34	4	4
79710R501600 KMX	16	16	15,7	100	50	34	5	4
79710R501601 KMX	16	16	15,7	112	64	34	5	4

→ continua alla pagina successiva / continued on next page



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	fl	l	R	Z
79710R152000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	1,5	4
79710R152001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	1,5	4
79710R202000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	2	4
79710R202001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	2	4
79710R252000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	2,5	4
79710R252001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	2,5	4
79710R302000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	3	4
79710R302001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	3	4
79710R352000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	3,5	4
79710R352001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	3,5	4
79710R402000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	4	4
79710R402001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	4	4
79710R502000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	5	4
79710R502001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	5	4
79710R602000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	6	4
79710R602001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	6	4
79710R6352000 KMX	20	20	19,7	112	62	42	6,35	4
79710R6352001 KMX	20	20	19,7	125	75	42	6,35	4
79710R302500 KMX	25	25	24,7	125	69	50	3	4
79710R302501 KMX	25	25	24,7	151	95	50	3	4
79710R352500 KMX	25	25	24,7	125	69	50	3,5	4
79710R352501 KMX	25	25	24,7	151	95	50	3,5	4
79710R402500 KMX	25	25	24,7	125	69	50	4	4
79710R402501 KMX	25	25	24,7	151	95	50	4	4
79710R502500 KMX	25	25	24,7	125	69	50	5	4
79710R502501 KMX	25	25	24,7	151	95	50	5	4
79710R602500 KMX	25	25	24,7	125	69	50	6	4
79710R602501 KMX	25	25	24,7	151	95	50	6	4
79710R6352500 KMX	25	25	24,7	125	69	50	6,35	4
79710R6352501 KMX	25	25	24,7	151	95	50	6,35	4


Gamma Raggi Radii Range

R 0,5 - 0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5
3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 6,35




NEW


NEW



eliche differenziate
different helices







raggio torico
toric radius



gola raggiata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slot milling $ap = 1,5 - 1\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,4 - 0,3\phi$	Contornatura Shoulder milling $ap = 1,5 - 1\phi$ $ae = 0,25 - 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 1,5 - 1\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	100 - 120	120 - 130	130 - 150	150 - 200
	Basso contenuto di C Low Carbon content	100 - 120	110 - 130	130 - 150	150 - 200
Acciaio Steel	Medio contenuto di C Medium Carbon content	100 - 120	110 - 130	130 - 140	150 - 180
	Basso legato Low alloy	90 - 100	100 - 110	110 - 130	150 - 170
	Alto legato High alloy	70 - 80	80 - 90	90 - 100	120 - 140
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 80	80 - 90	90 - 100	110 - 130
Acciaio Inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	60 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 120
	AISI 316 - 440	40 - 50	50 - 60	60 - 70	80 - 100
	17-4 PH 15-5 PH	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 90
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
	Duplex F51	35 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 80
Leghe Al Al alloys	Super Duplex F55	25 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60
	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	250 - 300	350 - 400	350 - 400	400 - 450
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
	HRSA Hastelloy	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 625	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 718	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Nimonic	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	Titanio Titanium	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90
Ti	Leghe di Titanio Titanium alloys	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90


D	Avanzamento fz mm/tagliente <i>FEED mm/tooth</i>										
	ap=1,50	ap=10	ae=0,40	ae=0,30	ae=0,250	ae=0,20	ae=0,150	ae=0,10	ae=0,0750	ae=0,050	ae=0,0250
5	0,009	0,011	0,012	0,013	0,013	0,014	0,015	0,019	0,021	0,025	0,035
6	0,011	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,016	0,020	0,021	0,023	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,025	0,027	0,028	0,031	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,030	0,036	0,038	0,041	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
14	0,037	0,045	0,047	0,052	0,054	0,056	0,063	0,077	0,086	0,104	0,144
16	0,045	0,055	0,058	0,063	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,176
20	0,060	0,075	0,079	0,086	0,090	0,094	0,105	0,128	0,143	0,173	0,240
25	0,070	0,080	0,084	0,092	0,096	0,100	0,112	0,136	0,152	0,184	0,256

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.

È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.

A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.

It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.



Mega | Core

BRAND
NEW

Asportazione
in cava fino a 3Ø

Slotting up to 3Ø

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di acciai inossidabili, Inconel e superleghe resistenti al calore, Titanio e sue leghe.

Raggio torico rinforzato e taglio di testa positivizzato.

Elica Variabile.

Sezione Resistente.

Foro centrale di lubrorefrigerazione interna.

(MegaCore 79710MCIC)

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

Reinforced toric radius and a positive axial rake angle.

Variable Helix.

Optimized Core.

Internal coolant hole.

(MegaCore 79710MCIC)



*High reliability and high chip
volume rate even
on low-power
machines*



La scelta ottimale
per le lavorazioni di

Acciai inossidabili, Inconel e superleghe
resistenti al calore (HRSA), Titanio e sue leghe.

*The solution
for the machining of*


Stainless steels, Inconel and HRSA, Titanium and Titanium alloys.

HPC SOLID CARBIDE Megatool Line


Mega Core
79710MC

Skin
Extra

Rivestimento/Coating



Z4
IRREGULAR
DIVISION



COATING
Skin
Extra

QUALITY
STANDARD
UOP

$\varnothing \leq 6\text{mm}$


W
 $\varnothing \geq 8\text{mm}$



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	Z
79710MC0600 KMX	6	6	6	57	7	7	0,2	4
79710MC0601 KMX	6	6	6	57	14	14	0,2	4
79710MC0602 KMX	6	6	5,9	57	20	14	0,2	4
79710MC0603 KMX	6	6	6	62	25	20	0,2	4
79710MC0800 KMXW	8	8	8	63	9	9	0,3	4
79710MC0801 KMXW	8	8	8	63	18	18	0,3	4
79710MC0802 KMXW	8	8	7,8	63	26	18	0,3	4
79710MC0803 KMXW	8	8	8	70	26	26	0,3	4
79710MC1000 KMXW	10	10	10	72	11	11	0,5	4
79710MC1001 KMXW	10	10	10	72	22	22	0,5	4
79710MC1002 KMXW	10	10	9,8	72	32	22	0,5	4
79710MC1003 KMXW	10	10	10	83	33	33	0,5	4
79710MC1200 KMXW	12	12	12	83	13	13	0,5	4
79710MC1201 KMXW	12	12	12	83	26	26	0,5	4
79710MC1202 KMXW	12	12	11,7	83	38	26	0,5	4
79710MC1203 KMXW	12	12	12	96	39	39	0,5	4
79710MC1600 KMXW	16	16	16	100	18	18	1	4
79710MC1601 KMXW	16	16	16	100	34	34	1	4
79710MC1602 KMXW	16	16	15,7	100	50	34	1	4
79710MC1603 KMXW	16	16	16	116	52	52	1	4
79710MC2000 KMXW	20	20	20	112	22	22	1	4
79710MC2001 KMXW	20	20	20	112	42	42	1	4
79710MC2002 KMXW	20	20	19,7	112	62	42	1	4
79710MC2003 KMXW	20	20	20	135	65	65	1	4







elica variabile
variable helix



raggio torico
toric radius

R

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 3 - 1,5 - 1\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 2\phi$ $ae = 0,4 - 0,3\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 2\phi$ $ae = 0,25 - 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 2\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt/min.)	Vc (mt/min.)	Vc (mt/min.)	Vc (mt/min.)
Acciaio Steel	Basso contenuto di C Low Carbon content	120 - 180	150 - 190	180 - 220	210 - 300
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 180	150 - 190	180 - 220	210 - 270
	Basso legato Low alloy	110 - 170	120 - 190	130 - 220	180 - 290
	Alto legato High alloy	90 - 140	100 - 160	110 - 180	150 - 240
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 140	100 - 160	110 - 180	140 - 230
	AISI 304 - 416 - 420	90 - 110	120 - 130	130 - 150	150 - 175
Acciaio Inossidabile Stainless Steel	AISI 316 - 440	70 - 90	80 - 110	100 - 120	130 - 180
	17-4 PH 15-5 PH	70 - 90	80 - 110	100 - 120	120 - 160
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	60 - 75	80 - 90	100 - 110	120 - 130
	Duplex F51	50 - 65	60 - 75	75 - 90	80 - 120
	Super Duplex F55	50 - 65	60 - 90	80 - 120	100 - 130
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
	HRSA Inconel 625	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
	HRSA Inconel 718	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
	HRSA Nimonic	25 - 30	30	30 - 40	40 - 50
Ti	Titanio Titanium	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90
	Leghe di Titanio Titanium alloys	40 - 60	50 - 60	60 - 70	80 - 90

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth											
	ap=30	ap=1,50	ap=10	ae=0,40	ae=0,30	ae=0,250	ae=0,20	ae=0,150	ae=0,10	ae=0,0750	ae=0,050	ae=0,0250
6	0,007	0,011	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,010	0,016	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,014	0,025	0,027	0,030	0,031	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,018	0,030	0,036	0,040	0,041	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
16	0,028	0,045	0,055	0,061	0,063	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,176
20	0,038	0,060	0,075	0,083	0,086	0,090	0,094	0,105	0,128	0,143	0,173	0,240

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.

A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
79710MC	●	●	●	○	●	○	○	○	○


● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

Mega Core
79710MCIC




COATING
Skin
Extra

QUALITY
STANDARD
UOP


Ø ≤ 6mm

W
Ø ≥ 8mm



Skin
Extra

Rivestimento/Coating



Z4
IRREGULAR
DIVISION

Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	l1	l	R	IC	Z
79710MCIC0600 KMX	6	6	6	57	7	7	0,2	1	4
79710MCIC0601 KMX	6	6	6	57	14	14	0,2	1	4
79710MCIC0602 KMX	6	6	5,9	57	20	14	0,2	1	4
79710MCIC0603 KMX	6	6	6	62	25	20	0,2	1	4
79710MCIC0800 KMXW	8	8	8	63	9	9	0,3	1,3	4
79710MCIC0801 KMXW	8	8	8	63	18	18	0,3	1,3	4
79710MCIC0802 KMXW	8	8	7,8	63	26	18	0,3	1,3	4
79710MCIC0803 KMXW	8	8	8	70	26	26	0,3	1,3	4
79710MCIC1000 KMXW	10	10	10	72	11	11	0,5	2	4
79710MCIC1001 KMXW	10	10	10	72	22	22	0,5	2	4
79710MCIC1002 KMXW	10	10	9,8	72	32	22	0,5	2	4
79710MCIC1003 KMXW	10	10	10	83	33	33	0,5	2	4
79710MCIC1200 KMXW	12	12	12	83	13	13	0,5	2	4
79710MCIC1201 KMXW	12	12	12	83	26	26	0,5	2	4
79710MCIC1202 KMXW	12	12	11,7	83	38	26	0,5	2	4
79710MCIC1203 KMXW	12	12	12	96	39	39	0,5	2	4
79710MCIC1600 KMXW	16	16	16	100	18	18	1	2	4
79710MCIC1601 KMXW	16	16	16	100	34	34	1	2	4
79710MCIC1602 KMXW	16	16	15,7	100	50	34	1	2	4
79710MCIC1603 KMXW	16	16	16	116	52	52	1	2	4
79710MCIC2000 KMXW	20	20	20	112	22	22	1	3	4
79710MCIC2001 KMXW	20	20	20	112	42	42	1	3	4
79710MCIC2002 KMXW	20	20	19,7	112	62	42	1	3	4
79710MCIC2003 KMXW	20	20	20	135	65	65	1	3	4



Foro centrale

L'utilizzo di lubrorefrigerante permette:

- di controllare la temperatura nella zona di taglio.
 - una migliore evacuazione del truciolo e migliore pulizia dell'area di lavoro
- Consigliato nelle lavorazioni gravose (tasche profonde, profili complessi, etc.), dove la refrigerazione esterna è ostacolata o insufficiente.

Central coolant hole


The use of internal coolant allows for:

- temperature control in the cutting area.
- optimal chip evacuation, thus resulting in a clean work area.

It is recommended for heavy duty machining (deep pockets, complex profiles, etc.) where external refrigeration is obstructed or insufficient.







elica variabile
variable helix



raggio torico
toric radius

R

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 3 - 1,5 - 1\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,4 - 0,3\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,25 - 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 2\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Acciaio Steel	Basso contenuto di C Low Carbon content	180 - 210	190 - 220	200 - 220	210 - 300
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	175 - 200	180 - 210	190 - 220	210 - 270
	Basso legato Low alloy	130 - 200	140 - 220	140 - 250	180 - 290
	Alto legato High alloy	110 - 160	120 - 190	140 - 225	180 - 280
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	110 - 160	120 - 190	140 - 210	155 - 245
	AISI 304 - 416 - 420	130 - 150	140 - 150	150 - 160	165 - 175
	AISI 316 - 440	100 - 140	120 - 150	130 - 180	170 - 200
Acciaio Inossidabile Stainless Steel	17-4 PH 15-5 PH	100 - 130	120	120 - 140	150 - 200
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	100 - 110	100	120 - 130	160 - 185
	Duplex F51	60 - 75	75	70 - 90	85 - 110
	Super Duplex F55	80 - 110	100	100 - 130	120 - 170
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
	HRSA Hastelloy	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 625	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	HRSA Inconel 718	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Nimonic	25 - 30	30 - 35	40 - 45	50 - 60
	Titanio Titanium	50 - 60	60 - 70	60 - 70	80 - 90
	Leghe di Titanio Titanium alloys	50 - 60	60 - 70	60 - 70	80 - 90
	Ti				

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth											
	ap=30	ap=1,50	ap=10	ae=0,40	ae=0,30	ae=0,250	ae=0,20	ae=0,150	ae=0,10	ae=0,0750	ae=0,050	ae=0,0250
6	0,007	0,011	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018	0,020	0,024	0,027	0,032	0,045
8	0,010	0,016	0,020	0,022	0,023	0,024	0,025	0,028	0,034	0,038	0,046	0,064
10	0,014	0,025	0,027	0,030	0,031	0,032	0,034	0,038	0,046	0,051	0,062	0,086
12	0,018	0,030	0,036	0,040	0,041	0,043	0,045	0,050	0,061	0,068	0,083	0,115
16	0,028	0,045	0,055	0,061	0,063	0,066	0,069	0,077	0,094	0,105	0,127	0,176
20	0,038	0,060	0,075	0,083	0,086	0,090	0,094	0,105	0,128	0,143	0,173	0,240

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.

A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Mega | **Alu
Power**

**BRAND
NEW**

Controllo ottimale del truciolo in lavorazioni di grande asportazione. Assenza di vibrazioni.

Optimal chip control in high metal removal rate machining. Vibrationless.

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza nelle lavorazioni di Alluminio e leghe di Alluminio.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in percorsi utensile complessi.

Gola raggiata.

Rompitruciolo.

Finitura a specchio.

Foro centrale di lubrorefrigerazione interna.

(MegaAluPower 797ALUCBIC)

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance when machining Aluminium and Aluminium alloys.

Different helices to reduce vibration even in complex tool paths.

Rounded flute.

Mirror grinding.

Chip Breaker.

Internal coolant hole. (MegaAluPower 797ALUCBIC)



*Optimal chip control
in high metal removal
rate machining.
Vibrationless.*




La scelta ottimale
per le lavorazioni di
Alluminio e leghe di Alluminio.

*The solution
for the machining of*
Aluminium and Aluminium alloys.

HPC SOLID CARBIDE Megatool Line


Mega | Alu Power
797ALUCB




QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	11	I	R	Z
797ALUCBR041200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0,4	3
797ALUCBR161200 KM	12	12	11,3	94	48	26	1,6	3
797ALUCBR201200 KM	12	12	11,3	94	48	26	2	3
797ALUCBR251200 KM	12	12	11,3	94	48	26	2,5	3
797ALUCBR041201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0,4	3
797ALUCBR161201 KM	12	12	11,3	106	60	18	1,6	3
797ALUCBR201201 KM	12	12	11,3	106	60	18	2	3
797ALUCBR251201 KM	12	12	11,3	106	60	18	2,5	3
797ALUCBR081600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0,8	3
797ALUCBR161600 KM	16	16	15,2	113	64	35	1,6	3
797ALUCBR201600 KM	16	16	15,2	113	64	35	2	3
797ALUCBR251600 KM	16	16	15,2	113	64	35	2,5	3
797ALUCBR321600 KM	16	16	15,2	113	64	35	3,2	3
797ALUCBR041600 KM	16	16	15,2	113	64	35	4	3
797ALUCBR501600 KM	16	16	15,2	113	64	35	5	3
797ALUCBR081601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0,8	3
797ALUCBR161601 KM	16	16	15,2	129	80	24	1,6	3
797ALUCBR201601 KM	16	16	15,2	129	80	24	2	3
797ALUCBR251601 KM	16	16	15,2	129	80	24	2,5	3
797ALUCBR321601 KM	16	16	15,2	129	80	24	3,2	3
797ALUCBR401601 KM	16	16	15,2	129	80	24	4	3
797ALUCBR501601 KM	16	16	15,2	129	80	24	5	3
797ALUCBR082000 KM	20	20	19	131	80	44	0,8	3
797ALUCBR162000 KM	20	20	19	131	80	44	1,6	3
797ALUCBR202000 KM	20	20	19	131	80	44	2	3
797ALUCBR322000 KM	20	20	19	131	80	44	3,2	3
797ALUCBR402000 KM	20	20	19	131	80	44	4	3
797ALUCBR502000 KM	20	20	19	131	80	44	5	3
797ALUCBR602000 KM	20	20	19	131	80	44	6	3
797ALUCBR082001 KM	20	20	19	151	100	30	0,8	3
797ALUCBR162001 KM	20	20	19	151	100	30	1,6	3
797ALUCBR202001 KM	20	20	19	151	100	30	2	3
797ALUCBR322001 KM	20	20	19	151	100	30	3,2	3
797ALUCBR402001 KM	20	20	19	151	100	30	4	3
797ALUCBR502001 KM	20	20	19	151	100	30	5	3
797ALUCBR602001 KM	20	20	19	151	100	30	6	3
797ALUCBR082500 KM	25	25	23,5	157	100	55	0,8	3
797ALUCBR162500 KM	25	25	23,5	157	100	55	1,6	3
797ALUCBR202500 KM	25	25	23,5	157	100	55	2	3
797ALUCBR322500 KM	25	25	23,5	157	100	55	3,2	3




Z3
IRREGULAR
DIVISION



eliche differenziate
different helices





raggio torico
toric radius



gola raggiata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1,5 - 1\varnothing$		Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\varnothing$ $ae = 0,25 - 0,1\varnothing$			
							
Leghe Al Al alloys	Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)		Vc (mt /min.)			
	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	300 - 350		400 - 450			
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth					
		$ap=1,5\varnothing$	$ap=1\varnothing$	$ae=0,25\varnothing$	$ae=0,2\varnothing$	$ae=0,15\varnothing$	$ae=0,1\varnothing$
12		0,045	0,048	0,058	0,060	0,067	0,082
16		0,050	0,055	0,066	0,069	0,077	0,094
20		0,053	0,057	0,068	0,071	0,080	0,097
25		0,055	0,057	0,068	0,071	0,080	0,097

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.
 A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.



Rompitruciolo asimmetrico / Asymmetric chipbreaker



Standard chip size



Mega Alu
Power
797ALUCB

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
797ALUCB	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○


● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

Mega | Alu Power
797ALUCBIC



QUALITY
STANDARD
UOP




Z3
IRREGULAR
DIVISION


Cod, Art.	D h10	d h6	ds	L	11	I	R	IC	Z
797ALUCBICR041200KM	12	12	11,3	94	48	26	0,4	2	3
797ALUCBICR161200KM	12	12	11,3	94	48	26	1,6	2	3
797ALUCBICR201200KM	12	12	11,3	94	48	26	2	2	3
797ALUCBICR251200KM	12	12	11,3	94	48	26	2,5	2	3
797ALUCBICR041201KM	12	12	11,3	106	60	18	0,4	2	3
797ALUCBICR161201KM	12	12	11,3	106	60	18	1,6	2	3
797ALUCBICR201201KM	12	12	11,3	106	60	18	2	2	3
797ALUCBICR251201KM	12	12	11,3	106	60	18	2,5	2	3
797ALUCBICR081600KM	16	16	15,2	113	64	35	0,8	2	3
797ALUCBICR161600KM	16	16	15,2	113	64	35	1,6	2	3
797ALUCBICR201600KM	16	16	15,2	113	64	35	2	2	3
797ALUCBICR251600KM	16	16	15,2	113	64	35	2,5	2	3
797ALUCBICR321600KM	16	16	15,2	113	64	35	3,2	2	3
797ALUCBICR401600KM	16	16	15,2	113	64	35	4	2	3
797ALUCBICR501600KM	16	16	15,2	113	64	35	5	2	3
797ALUCBICR081601KM	16	16	15,2	129	80	24	0,8	2	3
797ALUCBICR161601KM	16	16	15,2	129	80	24	1,6	2	3
797ALUCBICR201601KM	16	16	15,2	129	80	24	2	2	3
797ALUCBICR251601KM	16	16	15,2	129	80	24	2,5	2	3
797ALUCBICR321601KM	16	16	15,2	129	80	24	3,2	2	3
797ALUCBICR401601KM	16	16	15,2	129	80	24	4	2	3
797ALUCBICR501601KM	16	16	15,2	129	80	24	5	2	3
797ALUCBICR082000KM	20	20	19	131	80	44	0,8	3	3
797ALUCBICR162000KM	20	20	19	131	80	44	1,6	3	3
797ALUCBICR202000KM	20	20	19	131	80	44	2	3	3
797ALUCBICR322000KM	20	20	19	131	80	44	3,2	3	3
797ALUCBICR402000KM	20	20	19	131	80	44	4	3	3
797ALUCBICR502000KM	20	20	19	131	80	44	5	3	3
797ALUCBICR602000KM	20	20	19	131	80	44	6	3	3
797ALUCBICR082001KM	20	20	19	151	100	30	0,8	3	3
797ALUCBICR162001KM	20	20	19	151	100	30	1,6	3	3
797ALUCBICR202001KM	20	20	19	151	100	30	2	3	3
797ALUCBICR322001KM	20	20	19	151	100	30	3,2	3	3
797ALUCBICR402001KM	20	20	19	151	100	30	4	3	3
797ALUCBICR502001KM	20	20	19	151	100	30	5	3	3
797ALUCBICR602001KM	20	20	19	151	100	30	6	3	3
797ALUCBICR082500KM	25	25	23,5	157	100	55	0,8	3	3
797ALUCBICR162500KM	25	25	23,5	157	100	55	1,6	3	3
797ALUCBICR202500KM	25	25	23,5	157	100	55	2	3	3
797ALUCBICR322500KM	25	25	23,5	157	100	55	3,2	3	3




sezione - vista superiore
section - top view



eliche differenziate
different helices





raggio torico
toric radius



gola raggata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1-1,5\varnothing$		Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\varnothing$ $ae = 0,25 - 0,1\varnothing$			
							
Gruppo e descrizione Group and description Leghe di Alluminio Aluminium alloys		Vc (mt /min.) 300 - 350		Vc (mt /min.) 400 - 450			
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth					
		ap=1,5 $\varnothing$	ap=1 $\varnothing$	ae=0,25 $\varnothing$	ae=0,2 $\varnothing$	ae=0,15 $\varnothing$	ae=0,1 $\varnothing$
12		0,045	0,048	0,058	0,060	0,067	0,082
16		0,050	0,055	0,066	0,069	0,077	0,094
20		0,053	0,057	0,068	0,071	0,080	0,097
25		0,055	0,057	0,068	0,071	0,080	0,097

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
 È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.
 A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
 It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

Foro centrale

L'utilizzo di lubrorefrigerante permette:

- di controllare la temperatura nella zona di taglio.
 - una migliore evacuazione del truciolo e migliore pulizia dell'area di lavoro
- Consigliato nelle lavorazioni gravose (tasche profonde, profili complessi, etc.), dove la refrigerazione esterna è ostacolata o insufficiente.

Central coolant hole

The use of internal coolant allows for:

- temperature control in the cutting area.
- optimal chip evacuation, thus resulting in a clean work area.

It is recommended for heavy duty machining (deep pockets, complex profiles, etc.) where external refrigeration is obstructed or insufficient.

Rompitruciolo asimmetrico / Asymmetric chipbreaker



Standard chip size



Mega Alu Power 797ALUCBIC

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
797ALUCBIC	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Mega | Alu

BRAND
NEW

Grande stabilità anche in lavorazioni
con sottomandrino fino a 5Ø.
Assenza di vibrazioni.

*Highly stable process even
with overhang up to 5Ø.
Vibrationless.*

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare progettata per ridurre la risonanza
nelle lavorazioni di Alluminio e leghe di Alluminio.

Eliche differenziate per ridurre le vibrazioni anche in
percorsi utensile complessi.

Gola raggiata.

Finitura a specchio.

Foro centrale di lubrorefrigerazione interna.
(MegaAluPower 797ALUIC)

Technical data

Irregular division Designed to reduce resonance
when machining Aluminium and Aluminium alloys.

Different helices to reduce vibration even in
complex tool paths.

Rounded flute.

Mirror grinding.

Internal coolant hole. (MegaAluPower 797ALUIC)

*Highly stable process even
with overhang up to 5Ø
Vibrationless*





La scelta ottimale
per le lavorazioni di
Alluminio e leghe di Alluminio.

*The solution
for the machining of*
Aluminium and Aluminium alloys.

HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

Mega | Alu
797ALU



Z3
IRREGULAR
DIVISION




Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	Z
797ALUR010200 KM	2	6	2	35	8	5	0,1	3
797ALUR010300 KM	3	6	2,8	38	12	7	0,1	3
797ALUR020400 KM	4	6	3,75	42	16	10	0,2	3
797ALUR020500 KM	5	6	4,7	46	20	12	0,2	3
797ALUR020600 KM	6	6	5,7	50	24	14	0,2	3
797ALUR040600 KM	6	6	5,7	50	24	14	0,4	3
797ALUR080600 KM	6	6	5,7	50	24	14	0,8	3
797ALUR020601 KM	6	6	5,7	56	30	9	0,2	3
797ALUR040601 KM	6	6	5,7	56	30	9	0,4	3
797ALUR080601 KM	6	6	5,7	56	30	9	0,8	3
797ALUR020800 KM	8	8	7,6	68	32	18	0,2	3
797ALUR040800 KM	8	8	7,6	68	32	18	0,4	3
797ALUR080800 KM	8	8	7,6	68	32	18	0,8	3
797ALUR020801 KM	8	8	7,6	76	40	12	0,2	3
797ALUR040801 KM	8	8	7,6	76	40	12	0,4	3
797ALUR080801 KM	8	8	7,6	76	40	12	0,8	3
797ALUR001000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0	3
797ALUR021000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0,2	3
797ALUR041000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0,4	3
797ALUR081000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0,8	3
797ALUR161000 KM	10	10	9,5	81	40	22	1,6	3
797ALUR001001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0	3
797ALUR021001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0,2	3
797ALUR041001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0,4	3
797ALUR081001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0,8	3
797ALUR161001 KM	10	10	9,5	91	50	15	1,6	3
797ALUR001200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0	3
797ALUR021200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0,2	3
797ALUR041200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0,4	3
797ALUR081200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0,8	3
797ALUR161200 KM	12	12	11,3	94	48	26	1,6	3
797ALUR201200 KM	12	12	11,3	94	48	26	2	3
797ALUR251200 KM	12	12	11,3	94	48	26	2,5	3
797ALUR001201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0	3
797ALUR021201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0,2	3
797ALUR041201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0,4	3
797ALUR081201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0,8	3
797ALUR161201 KM	12	12	11,3	106	60	18	1,6	3
797ALUR201201 KM	12	12	11,3	106	60	18	2	3

→ continua alla pagina successiva / continued on next page


Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	If	I	R	Z
797ALUR251201KM	12	12	11,3	106	60	18	2,5	3
797ALUR001600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0	3
797ALUR021600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0,2	3
797ALUR041600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0,4	3
797ALUR081600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0,8	3
797ALUR161600 KM	16	16	15,2	113	64	35	1,6	3
797ALUR201600 KM	16	16	15,2	113	64	35	2	3
797ALUR251600 KM	16	16	15,2	113	64	35	2,5	3
797ALUR321600 KM	16	16	15,2	113	64	35	3,2	3
797ALUR401600 KM	16	16	15,2	113	64	35	4	3
797ALUR501600 KM	16	16	15,2	113	64	35	5	3
797ALUR001601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0	3
797ALUR021601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0,2	3
797ALUR041601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0,4	3
797ALUR081601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0,8	3
797ALUR161601 KM	16	16	15,2	129	80	24	1,6	3
797ALUR201601 KM	16	16	15,2	129	80	24	2	3
797ALUR251601 KM	16	16	15,2	129	80	24	2,5	3
797ALUR321601 KM	16	16	15,2	129	80	24	3,2	3
797ALUR401601 KM	16	16	15,2	129	80	24	4	3
797ALUR501601 KM	16	16	15,2	129	80	24	5	3
797ALUR002000 KM	20	20	19	131	80	44	0	3
797ALUR022000 KM	20	20	19	131	80	44	0,2	3
797ALUR042000 KM	20	20	19	131	80	44	0,4	3
797ALUR082000 KM	20	20	19	131	80	44	0,8	3
797ALUR162000 KM	20	20	19	131	80	44	1,6	3
797ALUR202000 KM	20	20	19	131	80	44	2	3
797ALUR322000 KM	20	20	19	131	80	44	3,2	3
797ALUR402000 KM	20	20	19	131	80	44	4	3
797ALUR502000 KM	20	20	19	131	80	44	5	3
797ALUR602000 KM	20	20	19	131	80	44	6	3
797ALUR002001 KM	20	20	19	151	100	30	0	3
797ALUR022001 KM	20	20	19	151	100	30	0,2	3
797ALUR042001 KM	20	20	19	151	100	30	0,4	3
797ALUR082001 KM	20	20	19	151	100	30	0,8	3
797ALUR162001 KM	20	20	19	151	100	30	1,6	3
797ALUR202001 KM	20	20	19	151	100	30	2	3
797ALUR322001 KM	20	20	19	151	100	30	3,2	3
797ALUR402001 KM	20	20	19	151	100	30	4	3
797ALUR502001 KM	20	20	19	151	100	30	5	3
797ALUR602001 KM	20	20	19	151	100	30	6	3
797ALUR002500 KM	25	25	23,5	151	100	55	0	3
797ALUR022500 KM	25	25	23,5	151	100	55	0,2	3
797ALUR042500 KM	25	25	23,5	151	100	55	0,4	3
797ALUR162500 KM	25	25	23,5	151	100	55	1,6	3
797ALUR202500 KM	25	25	23,5	151	100	55	2	3
797ALUR322500 KM	25	25	23,5	151	100	55	3,2	3
797ALUR402500 KM	25	25	23,5	151	100	55	4	3





→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	Z
797ALUR502500 KM	25	25	23,5	151	100	55	5	3
797ALUR602500 KM	25	25	23,5	151	100	55	6	3
797ALUR642500 KM	25	25	23,5	151	100	55	6,4	3
797ALUR002501 KM	25	25	23,5	182	125	38	0	3
797ALUR022501 KM	25	25	23,5	182	125	38	0,2	3
797ALUR042501 KM	25	25	23,5	182	125	38	0,4	3
797ALUR162501 KM	25	25	23,5	182	125	38	1,6	3
797ALUR202501 KM	25	25	23,5	182	125	38	2	3
797ALUR322501 KM	25	25	23,5	182	125	38	3,2	3
797ALUR402501 KM	25	25	23,5	182	125	38	4	3
797ALUR502501 KM	25	25	23,5	182	125	38	5	3
797ALUR602501 KM	25	25	23,5	182	125	38	6	3
797ALUR642501 KM	25	25	23,5	182	125	38	6,4	3




eliche differenziate
different helices






raggio torico
toric radius

sezione - vista superiore
section - top view



gola raggata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1-1,5\phi$		Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,25 - 0,1\phi$			Finitura Finishing $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$		
									
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)		Vc (mt /min.)			Vc (mt /min.)		
Leghe di Alluminio Aluminium alloys		300 - 350		400 - 450			450 - 500		
D	Avanzamento fz mm/tagliente <i>FEED</i> mm/tooth								
	ap=1,5ϕ	ap=1ϕ	ae=0,25ϕ	ae=0,2ϕ	ae=0,15ϕ	ae=0,1ϕ	ae=0,075ϕ	ae=0,05ϕ	ae=0,025ϕ
2	0,015	0,018	0,022	0,023	0,025	0,031	0,034	0,041	0,058
3	0,018	0,021	0,025	0,026	0,029	0,036	0,040	0,048	0,067
4	0,021	0,024	0,029	0,030	0,034	0,041	0,046	0,055	0,077
5	0,024	0,028	0,034	0,035	0,039	0,048	0,053	0,064	0,090
6	0,028	0,031	0,037	0,039	0,043	0,053	0,059	0,071	0,099
8	0,032	0,035	0,042	0,044	0,049	0,060	0,067	0,081	0,112
10	0,036	0,040	0,048	0,050	0,056	0,068	0,076	0,092	0,128
12	0,040	0,043	0,052	0,054	0,060	0,073	0,082	0,099	0,138
16	0,045	0,050	0,060	0,063	0,070	0,085	0,095	0,115	0,160
20	0,048	0,050	0,060	0,063	0,070	0,085	0,095	0,115	0,160
25	0,050	0,052	0,062	0,065	0,073	0,088	0,099	0,120	0,166

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.



A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS									
serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
797ALU	○	○	○	○	●	●	○	○	○

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended



Z3
IRREGULAR
DIVISION

Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	IC	Z
797ALUICR020600 KM	6	6	5,7	50	24	14	0,2	1	3
797ALUICR040600 KM	6	6	5,7	50	24	14	0,4	1	3
797ALUICR080600 KM	6	6	5,7	50	24	14	0,8	1	3
797ALUICR020601 KM	6	6	5,7	56	30	9	0,2	1	3
797ALUICR040601 KM	6	6	5,7	56	30	9	0,4	1	3
797ALUICR080601 KM	6	6	5,7	56	30	9	0,8	1	3
797ALUICR020800 KM	8	8	7,6	68	32	18	0,2	1,3	3
797ALUICR040800 KM	8	8	7,6	68	32	18	0,4	1,3	3
797ALUICR080800 KM	8	8	7,6	68	32	18	0,8	1,3	3
797ALUICR020801 KM	8	8	7,6	76	40	12	0,2	1,3	3
797ALUICR040801 KM	8	8	7,6	76	40	12	0,4	1,3	3
797ALUICR080801 KM	8	8	7,6	76	40	12	0,8	1,3	3
797ALUICR001000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0	2	3
797ALUICR021000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0,2	2	3
797ALUICR041000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0,4	2	3
797ALUICR081000 KM	10	10	9,5	81	40	22	0,8	2	3
797ALUICR161000 KM	10	10	9,5	81	40	22	1,6	2	3
797ALUICR001001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0	2	3

→ continua alla pagina successiva / continued on next page



Foro centrale

L'utilizzo di lubrorefrigerante permette:

- di controllare la temperatura nella zona di taglio.
 - una migliore evacuazione del truciolo e migliore pulizia dell'area di lavoro
- Consigliato nelle lavorazioni gravose (tasche profonde, profili complessi, etc.), dove la refrigerazione esterna è ostacolata o insufficiente.

Central coolant hole


The use of internal coolant allows for:

- temperature control in the cutting area.
- optimal chip evacuation, thus resulting in a clean work area.

It is recommended for heavy duty machining (deep pockets, complex profiles, etc.) where external refrigeration is obstructed or insufficient.


Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	11	I	R	 IC	Z
797ALUICR021001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0,2	2	3
797ALUICR041001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0,4	2	3
797ALUICR081001 KM	10	10	9,5	91	50	15	0,8	2	3
797ALUICR161001 KM	10	10	9,5	91	50	15	1,6	2	3
797ALUICR001200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0	2	3
797ALUICR021200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0,2	2	3
797ALUICR041200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0,4	2	3
797ALUICR081200 KM	12	12	11,3	94	48	26	0,8	2	3
797ALUICR161200 KM	12	12	11,3	94	48	26	1,6	2	3
797ALUICR201200 KM	12	12	11,3	94	48	26	2	2	3
797ALUICR251200 KM	12	12	11,3	94	48	26	2,5	2	3
797ALUICR001201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0	2	3
797ALUICR021201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0,2	2	3
797ALUICR041201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0,4	2	3
797ALUICR081201 KM	12	12	11,3	106	60	18	0,8	2	3
797ALUICR161201 KM	12	12	11,3	106	60	18	1,6	2	3
797ALUICR201201 KM	12	12	11,3	106	60	18	2	2	3
797ALUICR251201 KM	12	12	11,3	106	60	18	2,5	2	3
797ALUICR001600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0	2	3
797ALUICR021600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0,2	2	3
797ALUICR041600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0,4	2	3
797ALUICR081600 KM	16	16	15,2	113	64	35	0,8	2	3
797ALUICR161600 KM	16	16	15,2	113	64	35	1,6	2	3
797ALUICR201600 KM	16	16	15,2	113	64	35	2	2	3
797ALUICR251600 KM	16	16	15,2	113	64	35	2,5	2	3
797ALUICR321600 KM	16	16	15,2	113	64	35	3,2	2	3
797ALUICR401600 KM	16	16	15,2	113	64	35	4	2	3
797ALUICR501600 KM	16	16	15,2	113	64	35	5	2	3
797ALUICR001601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0	2	3
797ALUICR021601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0,2	2	3
797ALUICR041601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0,4	2	3
797ALUICR081601 KM	16	16	15,2	129	80	24	0,8	2	3
797ALUICR161601 KM	16	16	15,2	129	80	24	1,6	2	3
797ALUICR201601 KM	16	16	15,2	129	80	24	2	2	3
797ALUICR251601 KM	16	16	15,2	129	80	24	2,5	2	3
797ALUICR321601 KM	16	16	15,2	129	80	24	3,2	2	3
797ALUICR401601 KM	16	16	15,2	129	80	24	4	2	3
797ALUICR501601 KM	16	16	15,2	129	80	24	5	2	3
797ALUICR002000 KM	20	20	19	131	80	44	0	3	3
797ALUICR022000 KM	20	20	19	131	80	44	0,2	3	3
797ALUICR042000 KM	20	20	19	131	80	44	0,4	3	3
797ALUICR082000 KM	20	20	19	131	80	44	0,8	3	3
797ALUICR162000 KM	20	20	19	131	80	44	1,6	3	3
797ALUICR202000 KM	20	20	19	131	80	44	2	3	3
797ALUICR322000 KM	20	20	19	131	80	44	3,2	3	3
797ALUICR402000 KM	20	20	19	131	80	44	4	3	3
797ALUICR502000 KM	20	20	19	131	80	44	5	3	3
797ALUICR602000 KM	20	20	19	131	80	44	6	3	3
797ALUICR002001 KM	20	20	19	151	100	30	0	3	3
797ALUICR022001 KM	20	20	19	151	100	30	0,2	3	3
797ALUICR042001 KM	20	20	19	151	100	30	0,4	3	3
797ALUICR082001 KM	20	20	19	151	100	30	0,8	3	3
797ALUICR162001 KM	20	20	19	151	100	30	1,6	3	3





→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page


Cod. Art.	D h10	d h6	ds	L	I1	I	R	IC	Z
797ALUICR202001 KM	20	20	19	151	100	30	2	3	3
797ALUICR322001 KM	20	20	19	151	100	30	3,2	3	3
797ALUICR402001 KM	20	20	19	151	100	30	4	3	3
797ALUICR502001 KM	20	20	19	151	100	30	5	3	3
797ALUICR602001 KM	20	20	19	151	100	30	6	3	3
797ALUICR002500 KM	25	25	23,5	151	100	55	0	3	3
797ALUICR022500 KM	25	25	23,5	151	100	55	0,2	3	3
797ALUICR042500 KM	25	25	23,5	151	100	55	0,4	3	3
797ALUICR162500 KM	25	25	23,5	151	100	55	1,6	3	3
797ALUICR202500 KM	25	25	23,5	151	100	55	2	3	3
797ALUICR322500 KM	25	25	23,5	151	100	55	3,2	3	3
797ALUICR402500 KM	25	25	23,5	151	100	55	4	3	3
797ALUICR502500 KM	25	25	23,5	151	100	55	5	3	3
797ALUICR602500 KM	25	25	23,5	151	100	55	6	3	3
797ALUICR642500 KM	25	25	23,5	151	100	55	6,4	3	3
797ALUICR002501 KM	25	25	23,5	182	125	38	0	3	3
797ALUICR022501 KM	25	25	23,5	182	125	38	0,2	3	3
797ALUICR042501 KM	25	25	23,5	182	125	38	0,4	3	3
797ALUICR162501 KM	25	25	23,5	182	125	38	1,6	3	3
797ALUICR202501 KM	25	25	23,5	182	125	38	2	3	3
797ALUICR322501 KM	25	25	23,5	182	125	38	3,2	3	3
797ALUICR402501 KM	25	25	23,5	182	125	38	4	3	3
797ALUICR502501 KM	25	25	23,5	182	125	38	5	3	3
797ALUICR602501 KM	25	25	23,5	182	125	38	6	3	3
797ALUICR642501 KM	25	25	23,5	182	125	38	6,4	3	3



eliche differenziate
different helices






raggio torico
toric radius



gola raggata
rounded flute

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1-1,5\phi$	Contornatura Shoulder Milling $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,25 - 0,1\phi$				Finitura Finishing $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,075 - 0,025\phi$			
										
Gruppo e descrizione Group and description Leghe di Alluminio Aluminium alloys		Vc (mt /min.) 300 - 350	Vc (mt /min.) 400 - 450				Vc (mt /min.) 450 - 500			
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth								
		ap=1,5ϕ	ap=1ϕ	ae=0,25ϕ	ae=0,2ϕ	ae=0,15ϕ	ae=0,1ϕ	ae=0,075ϕ	ae=0,05ϕ	ae=0,025ϕ
6		0,028	0,031	0,037	0,039	0,043	0,053	0,059	0,071	0,099
8		0,032	0,035	0,042	0,044	0,049	0,060	0,067	0,081	0,112
10		0,036	0,040	0,048	0,050	0,056	0,068	0,076	0,092	0,128
12		0,040	0,043	0,052	0,054	0,060	0,073	0,082	0,099	0,138
16		0,045	0,050	0,060	0,063	0,070	0,085	0,095	0,115	0,160
20		0,048	0,050	0,060	0,063	0,070	0,085	0,095	0,115	0,160
25		0,050	0,052	0,062	0,065	0,073	0,088	0,099	0,120	0,166

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
È possibile aumentare del 20% l'avanzamento per tagliente nell'utilizzo della serie più corta dell'utensile.

A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.
It is possible to increase the feed per tooth by 20% by using the shorter series of this tool.

Foro centrale


L'utilizzo di lubrorefrigerante permette:

- di controllare la temperatura nella zona di taglio.
 - una migliore evacuazione del truciolo e migliore pulizia dell'area di lavoro
- Consigliato nelle lavorazioni gravose (tasche profonde, profili complessi, etc.), dove la refrigerazione esterna è ostacolata o insufficiente.

Central coolant hole

The use of internal coolant allows for:

- temperature control in the cutting area.
 - optimal chip evacuation, thus resulting in a clean work area.
- It is recommended for heavy duty machining (deep pockets, complex profiles, etc.) where external refrigeration is obstructed or insufficient.



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
797ALUIC	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Mega | Reamer 59705IC

Eccellenti prestazioni nelle lavorazioni di alesatura di fori ciechi, ad alti parametri di taglio.

Excellent performance in blind holes reaming, at high feed.

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare per migliorare la rugosità della superficie e la circolarità del foro.

Foro centrale di lubrorefrigerazione interna.

Angoli di taglio ottimizzati.

Denti dritti.

Technical data

Irregular division to improve the roundness of the hole and the surface roughness.


Internal coolant hole.


Optimized cutting corners.

Straight flutes.



*Excellent performance
in blind holes reaming,
at high feed*






Evo
Reamer
Rivestimento/Coating

COATING
Evo
Reamer

H


UNI
DIN 212D
ISO



Z3÷6


IRREGULAR DIVISION
ONE CENTRAL
COOLANT HOLE

Cod. Art.	D H7	d h6	ds	L	11	l	Z
59705IC0100 KMX	1	4	0,9	50	21	6	3
59705IC0150 KMX	1,5	4	1,1	50	21	9	3
59705IC0200 KMX	2	4	1,6	50	21	12	4
59705IC0250 KMX	2,5	4	2,1	60	31	12	4
59705IC0300 KMX	3	4	2,4	60	31	12	4
59705IC0350 KMX	3,5	4	2,9	68	40	12	4
59705IC0400 KMX	4	6	3,4	68	40	12	4
59705IC0450 KMX	4,5	6	3,9	76	40	12	4
59705IC0500 KMX	5	6	3,8	76	40	12	4
59705IC0550 KMX	5,5	6	4,1	76	40	12	4
59705IC0600 KMX	6	6	4,5	76	40	12	4
59705IC0650 KMX	6,5	8	5,2	101	65	15	6
59705IC0700 KMX	7	8	5,6	101	65	15	6
59705IC0750 KMX	11,5	8	6	101	65	15	6
59705IC0800 KMX	8	8	6,4	101	65	15	6
59705IC0850 KMX	8,5	10	6,8	101	61	18	6
59705IC0900 KMX	9	10	7,2	101	61	18	6
59705IC0950 KMX	9,5	10	7,6	101	61	18	6
59705IC1000 KMX	10	10	8	101	61	18	6
59705IC1050 KMX	10,5	12	8,4	130	85	18	6
59705IC1100 KMX	11	12	8,8	130	85	18	6
59705IC1150 KMX	11,5	12	9,2	130	85	18	6
59705IC1200 KMX	12	12	9,6	130	85	18	6



Eccellenti prestazioni nelle lavorazioni di alesatura di fori ciechi, ad alti parametri di taglio.


Excellent machining performance in blind holes reaming, at high feed.



denti dritti
straight flutes




foro di lubrificazione
internal coolant hole
(not for Ø1-3 mm)



sezione - vista superiore
section - top view

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Alesatura fori ciechi Blind holes Reaming
------------------------	--



	Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt / min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	60 - 120
	Basso contenuto di C Low Carbon content	120 - 250
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 250
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	120 - 250
	Alto legato High alloy	120 - 250
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 120
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	60 - 120
	AISI 316 - 440	60 - 120
	17-4 PH 15-5 PH	25 - 60
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	25 - 50
	Duplex F51	20 - 40
	Super Duplex F55	20 - 40
Leghe Al Al alloys	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	250 - 500
	≤ 54 HRC	25 - 60
Acciaio temprato Hardened Steel	HRSA Hastelloy	25 - 50
	HRSA Inconel 625	25 - 50
	HRSA Inconel 718	25 - 50
	HRSA Nimonic	25 - 50
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	Titanio Titanium	30 - 80
	Leghe di Titanio Titanium alloys	30 - 80

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
	check the run out: max 0,01 mm	sovrametallo di alesatura (sul Ø) reaming allowance (on Ø)
1 - 1,5	0,05 - 0,1	0,02 - 0,06
2 - 2,5 - 3 - 3,5	0,1 - 0,2	0,05 - 0,1
4 - 4,5 - 5	0,1 - 0,4	0,1 - 0,15
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5	0,15 - 0,7	0,1 - 0,15
8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10	0,5 - 1	0,1 - 0,2
10,5 - 11 - 11,5 - 12	0,7 - 1,2	0,15 - 0,25

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
59705IC	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

BRAND
NEW

Mega Reamer 59805SC

Eccellenti prestazioni nelle lavorazioni di alesatura di fori passanti, ad alti parametri di taglio.

Excellent performance in through holes reaming, at high feed.

Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare per migliorare la rugosità della superficie e la circolarità del foro.

Canalini per lubrorefrigerazione sul gambo.

Angoli di taglio ottimizzati.

Denti elicoidali.

Technical data

Irregular division to improve the roundness of the hole and the surface roughness.


Spool channels on the shank.

Optimized cutting corners.

Spiral flutes.




*Excellent performance
in through holes reaming,
at high feed rate*




HPC SOLID CARBIDE Megatool Line

Mega Reamer
59805SC

Evo
Reamer
Rivestimento/Coating



Z3÷6
IRREGULAR
DIVISION




COATING
Evo
Reamer

UNI
DIN 212D
ISO

SC
Ø ≥ 4mm




Cod. Art.	D H7	d h6	ds	L	I1	I	Z
598050100 KMX	1	4	0,8	50	21	6	3
598050150 KMX	1,5	4	1,1	50	21	7	3
598050200 KMX	2,0	4	1,5	50	21	9	4
598050250 KMX	2,5	4	1,9	60	31	12	4
598050300 KMX	3	4	2,2	60	31	12	4
598050350 KMX	3,5	4	2,6	68	40	12	4
59805SC0400 KMX	4	6	3	68	40	12	4
59805SC0450 KMX	4,5	6	3,4	76	40	12	4
59805SC0500 KMX	5	6	3,8	76	40	12	4
59805SC0550 KMX	5,5	6	4,1	76	40	12	4
59805SC0600 KMX	6	6	4,5	76	40	12	4
59805SC0650 KMX	6,5	8	5,2	101	65	15	6
59805SC0700 KMX	7	8	5,6	101	65	15	6
59805SC0750 KMX	7,5	8	6	101	65	15	6
59805SC0800 KMX	8	8	6,4	101	65	15	6
59805SC0850 KMX	8,5	10	6,8	101	61	18	6
59805SC0900 KMX	9	10	7,2	101	61	18	6
59805SC0950 KMX	9,5	10	7,6	101	61	18	6
59805SC1000 KMX	10	10	8	101	61	18	6
59805SC1050 KMX	10,5	12	8,4	130	85	18	6
59805SC1100 KMX	11	12	8,8	130	85	18	6
59805SC1150 KMX	11,5	12	9,2	130	85	18	6
59805SC1200 KMX	12	12	9,6	130	85	18	6



Eccellenti prestazioni nelle lavorazioni di alesatura di fori passanti, ad alti parametri di taglio.


Excellent performance in through holes reaming, at high feed rate.



denti elicoidali
spiral flutes




canalini per lubrorefrigerazione
spool channels
Ø ≥ 4mm



sezione - vista superiore
section - top view

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Alesatura fori passanti Through holes Reaming	
			
Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)		
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	60 - 120	
	Basso contenuto di C Low Carbon content	120 - 250	
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 250	
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	120 - 250	
	Alto legato High alloy	120 - 250	
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 120	
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	60 - 120	
	AISI 316 - 440	60 - 120	
	17-4 PH 15-5 PH	25 - 60	
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	25 - 50	
	Duplex F51	20 - 40	
Leghe Al Al alloys	Super Duplex F55	20 - 40	
	Leghe di Alluminio Aluminium alloys	250 - 500	
Acciaio temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	25 - 60	
	HRSA Hastelloy	25 - 50	
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Inconel 625	25 - 50	
	HRSA Inconel 718	25 - 50	
	HRSA Nimonic	25 - 50	
Ti	Titanio Titanium	30 - 80	
	Leghe di Titanio Titanium alloys	30 - 80	

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
	check the run out: max 0,01 mm	sovrametallo di alesatura (sul Ø) reaming allowance (on Ø)
1 - 1,5	0,05 - 0,1	0,02 - 0,06
2 - 2,5 - 3 - 3,5	0,1 - 0,2	0,05 - 0,1
4 - 4,5 - 5	0,1 - 0,4	0,1 - 0,15
5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5	0,15 - 0,7	0,1 - 0,15
8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10	0,5 - 1	0,1 - 0,2
10,5 - 11 - 11,5 - 12	0,7 - 1,2	0,15 - 0,25

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio o con calettamento a caldo per bloccare l'utensile. È consigliato l'uso abbondante di refrigerante.
A tool holder with heavy duty clamping or a shrink holder are recommended. The abundant use of coolant is recommended.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
59805SC	●	●	●	○	●	○	●	○	●

● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended





HSC SOLID CARBIDE **Top Class Line**



La linea di prodotti in metallo duro Ultrafine **HSC Top Class Line** comprende utensili con caratteristiche tecniche e geometriche che li rendono adatti alle lavorazioni ad alta velocità di taglio (High Speed Cutting) sulle più moderne macchine utensili.





The Ultrafine Solid Carbide **HSC Top Class Line** includes tools with technical and geometric characteristics suitable for High Speed Cutting on the most modern milling machines.

STORM

Serie/Series
78705

Frese STORM a quattro taglienti
Four flute STORM end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



H

QUALITY
STANDARD
UOP

$\lambda^{\circ}s$
40

W
A RICHIESTA
ON REQUEST



Cod. Art.	D h10	ds	I1	I	L	sm45°	d h6	Z
787050500 KMX	5	4,8	18	12	60	0,25	6	4
787050600 KMX	6	5,7	21	14	60	0,30	6	4
787050800 KMX	8	7,7	26	18	63	0,40	8	4
787051000 KMX	10	9,7	32	22	72	0,50	10	4
787051200 KMX	12	11,7	38	26	83	0,60	12	4
787051600 KMX	16	15,6	42	34	92	0,80	16	4
787052000 KMX	20	19,6	54	42	104	1,00	20	4
787052500 KMX	25	24,6	66	52	125	1,20	25	4



Caratteristiche tecniche

Divisione irregolare

Geometria della gola arrotondata per facilitare l'evacuazione del truciolo

Smusso di rinforzo del tagliente

Alte prestazioni in sgrossatura

Assenza di vibrazioni

Applicazioni consigliate

Ap fino a 2ø

Technical data

Irregular division

Rounded flute geometry for better chip evacuation

Chamfer for strong edge





High performances in roughing applications

Vibration reduction

Recommended applications

Ap to 2ø

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 2\phi$	Cava Slotting $ap = 1\phi$	Cava Slotting $ap = 0,5\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1\phi - 2\phi$ $ae = 0,2 - 0,1\phi$
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	110 - 115	120 - 130	130 - 140	150 - 160
	Basso contenuto di C Low Carbon content	115 - 120	130 - 140	140 - 150	160 - 170
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	115 - 120	120 - 130	120 - 130	160 - 170
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	90 - 100	100 - 110	110 - 115	140 - 150
	Alto legato High alloy	70 - 80	80 - 90	80 - 90	130 - 140
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 80	70 - 80	70 - 80	100 - 110
Acciaio Inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	—	60 - 70	60 - 70	70 - 80
	AISI 316 - 440	—	40 - 50	40 - 50	70 - 80
	17-4 PH 15-5 PH	—	40 - 50	40 - 50	50 - 60
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	—	30 - 40	30 - 40	40 - 50
	Duplex F51	—	35 - 45	35 - 45	40 - 50
Acciaio Temprato Hardened Steel	Super Duplex F55	—	25 - 30	25 - 30	40 - 50
	≤ 54 HRC	—	—	40 - 45	60 - 70
	HRSA Hastelloy	—	25 - 30	35 - 40	35 - 45
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Inconel 625	—	25 - 30	35 - 40	35 - 45
	HRSA Inconel 718	—	25 - 30	35 - 40	35 - 45
	HRSA Nimonic	—	25 - 30	35 - 40	35 - 45
Ti	Titanio Titanium	—	40 - 45	45 - 50	60 - 70
	Leghe di Titanio Titanium alloys	—	40 - 45	45 - 50	60 - 70

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth			
5	0,007	0,007	0,007	0,009
6	0,009	0,009	0,009	0,012
8	0,012	0,012	0,012	0,015
10	0,022	0,022	0,022	0,025
12	0,028	0,028	0,028	0,030
16	0,040	0,040	0,040	0,050
20	0,060	0,060	0,060	0,080
25	0,080	0,080	0,080	0,100

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
78705	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●


● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Serie/Series

81105

Frese a due taglienti a testa semisferica
Ball-nosed two flute end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



COATING
Skin³


H

QUALITY
STANDARD
UOP

λ°s
32



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
811050100 KMX	1	3	38	3	2
811050150 KMX	1,5	3	38	3	2
811050200 KMX	2	3	38	3	2
811050250 KMX	2,5	3	38	3	2
811050301 KMX	3	4	50	6	2
811050350 KMX	3,5	4	50	6	2
811050400 KMX	4	5	54	6	2
811050500 KMX	5	6	54	6	2
811050600 KMX	6	7	54	6	2
811050700 KMX	7	8	58	8	2
811050800 KMX	8	9	58	8	2
811050900 KMX	9	10	66	10	2
811051000 KMX	10	11	66	10	2
811051200 KMX	12	12	73	12	2
811051400 KMX	14	14	75	14	2
811051600 KMX	16	16	82	16	2
811051800 KMX	18	18	84	18	2
811052000 KMX	20	20	92	20	2




TORNADO

Serie/Series

83105

Frese TORNADO a tre taglienti
TORNADO three flute end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



COATING
Skin³

H

UNI
DIN 6527
ISO

λ° s
55



W
A RICHIESTA
ON REQUEST



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
831050300 KMX	3	4	50	6	3
831050350 KMX	3,5	4	50	6	3
831050400 KMX	4	5	54	6	3
831050450 KMX	4,5	5	54	6	3
831050500 KMX	5	6	54	6	3
831050600 KMX	6	7	54	6	3
831050700 KMX	7	8	58	8	3
831050800 KMX	8	9	58	8	3
831050900 KMX	9	10	66	10	3
831051000 KMX	10	11	66	10	3
831051200 KMX	12	12	73	12	3
831051400 KMX	14	14	75	14	3
831051600 KMX	16	16	82	16	3
831051800 KMX	18	18	84	18	3
831052000 KMX	20	20	92	20	3



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,25\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1\phi$ $ae = 0,1\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 100	120 - 130
	Basso contenuto di C Low Carbon content	80 - 100	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	80 - 100	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	70 - 90	110 - 120
	Alto legato High alloy	70 - 90	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	60 - 80	90 - 100
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	50 - 60	80 - 90
	AISI 316 - 440	40 - 50	60 - 70
	17-4 ph 15-5 ph	40 - 50	60 - 70
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	30 - 40	50 - 60
	Duplex F51	30 - 40	50 - 60
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	Super Duplex F55	20 - 30	40 - 50
	HRSA Hastelloy	20 - 30	40 - 50
	HRSA Inconel 625	20 - 30	40 - 50
	HRSA Inconel 718	20 - 30	40 - 50
	HRSA Nimonic	20 - 30	40 - 50
Ti	Titanio - Titanium	40 - 50	60 - 70
	Leghe di titanio Titanium alloys	40 - 50	60 - 70

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
3	0,003	0,008
3,5	0,0035	0,009
4	0,004	0,010
4,5	0,0045	0,011
5	0,005	0,012
6	0,007	0,013
8	0,010	0,015
10	0,020	0,025
12	0,025	0,030
16	0,030	0,040
20	0,050	0,060

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
83105	●	●	○	○	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

DOUBLE ACTION

Serie/Series

85105

Frese DOUBLE ACTION a quattro taglienti
Four flute DOUBLE ACTION end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

H

λ° s
50

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

UNI
DIN 6527
ISO



Cod. Art.	D h10	I3	I	L	d h6	Z
851050400 KMX	4	6	11	57	6	4
851050500 KMX	5	7	13	57	6	4
851050600 KMX	6	7	13	57	6	4
851050800 KMX	8	10	19	63	8	4
851051000 KMX	10	11	22	72	10	4
851051200 KMX	12	13	26	83	12	4
851051400 KMX	14	13	26	83	14	4
851051600 KMX	16	16	32	92	16	4
851051800 KMX	18	16	32	92	18	4
851052000 KMX	20	19	38	104	20	4
851052500 KMX	25	23	45	125	25	4




DOUBLE ACTION

Serie/Series

85120


Frese DOUBLE ACTION a quattro taglienti
Four flute DOUBLE ACTION end mills



Cod. Art.	D h10	I3	I	L	d h6	Z
851200400 KMX	4	10	19	63	6	4
851200500 KMX	5	12	24	68	6	4
851200600 KMX	6	12	24	68	6	4
851200800 KMX	8	19	38	88	8	4
851201000 KMX	10	23	45	95	10	4
851201200 KMX	12	27	53	110	12	4
851201400 KMX	14	27	53	110	14	4
851201600 KMX	16	32	63	123	16	4
851201800 KMX	18	32	63	123	18	4
851202000 KMX	20	38	75	141	20	4
851202500 KMX	25	45	90	160	25	4



Skin³
Rivestimento/Coating




DOUBLE ACTION

Serie/Series

85130

Frese DOUBLE ACTION a quattro taglienti
Four flute DOUBLE ACTION end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

H

$\lambda^{\circ}s$
50

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP





Cod. Art.	D h10	13	I	L	d h6	Z
851301200 KMX	12	35	75	160	12	4
851301400 KMX	14	35	75	160	14	4
851301600 KMX	16	40	85	165	16	4
851301800 KMX	18	40	85	165	18	4
851302000 KMX	20	55	130	200	20	4
851302500 KMX	25	60	130	210	25	4



Z4

Parametri di taglio/Cutting parameters

85105 - 85120 - 85130

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,5\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1,5\phi - 2\phi$ $ae = 0,2 - 0,1\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 100	100 - 120
	Basso contenuto di C Low Carbon content	80 - 100	100 - 120
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	80 - 100	100 - 120
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	70 - 90	90 - 110
	Alto legato High alloy	70 - 90	90 - 110
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	60 - 80	80 - 100
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60
	> 54 HRC	35 - 40	40 - 50
D		Avanzamento fz mm/tagliante FEED mm/tooth	
4		0,010	0,014
5		0,012	0,016
6		0,014	0,018
8		0,016	0,020
10		0,020	0,024
12		0,030	0,035
14		0,040	0,045
16		0,050	0,055
18		0,055	0,065
20		0,060	0,075
25		0,070	0,080

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

series 85120 a_p consigliato/recommended 0,25 Ø, Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -25%

series 85130 Vc consigliato/recommended -20%, Fz consigliato/recommended -50%

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤ 54 HRC	> 54 HRC						
85105	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●
85120	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●
85130	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

DOUBLE ACTION

Serie/Series

85110

Frese toroidali DOUBLE ACTION a quattro taglienti
Four flute DOUBLE ACTION toric end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

H

λ°s
50

W
A RICHIESTA
ON REQUEST



UNI
DIN 6527
ISO



Cod. Art.	D h10	I3	I	L	R	d h6	Z
851100403 KMX	4	6	11	57	0,3	6	4
851100405 KMX	4	6	11	57	0,5	6	4
851100503 KMX	5	7	13	57	0,3	6	4
851100505 KMX	5	7	13	57	0,5	6	4
851100605 KMX	6	7	13	57	0,5	6	4
851100610 KMX	6	7	13	57	1	6	4
851100805 KMX	8	10	19	63	0,5	8	4
851100810 KMX	8	10	19	63	1	8	4
851101005 KMX	10	11	22	72	0,5	10	4
851101010 KMX	10	11	22	72	1	10	4
851101210 KMX	12	13	26	83	1	12	4
851101215 KMX	12	13	26	83	1,5	12	4
851101410 KMX	14	13	26	83	1	14	4
851101415 KMX	14	13	26	83	1,5	14	4
851101610 KMX	16	16	32	92	1	16	4
851101620 KMX	16	16	32	92	2	16	4
851101810 KMX	18	16	32	92	1	18	4
851101820 KMX	18	16	32	92	2	18	4
851102010 KMX	20	19	38	104	1	20	4
851102020 KMX	20	19	38	104	2	20	4
851102510 KMX	25	23	45	125	1	25	4
851102520 KMX	25	23	45	125	2	25	4



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $a_p = 0,5\phi$	Contornatura Shouldering $a_p = 1,5\phi - 2\phi$ $a_e = 0,2 - 0,1\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 100	100 - 120
	Basso contenuto di C Low Carbon content	80 - 100	100 - 120
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	80 - 100	100 - 120
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	70 - 90	90 - 110
	Alto legato High alloy	70 - 90	90 - 110
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	60 - 80	80 - 100
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60
	> 54 HRC	35 - 40	40 - 50
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,010	0,014
5		0,012	0,016
6		0,014	0,018
8		0,016	0,020
10		0,020	0,024
12		0,030	0,035
14		0,040	0,045
16		0,050	0,055
18		0,055	0,065
20		0,060	0,075
25		0,070	0,080

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity


MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS											
serie	TITANIO	HRSA	ACCAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCAI STEELS	GHISE CAST IRON	
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC							
85110	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	
● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended											
										www.uop.it	111

HEAVY DUTY

Serie/Series

85505

Frese HEAVY DUTY a quattro taglienti
Four flute HEAVY DUTY end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

H

λ°s
40

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I1	I	L	d h6	Z
855050300 KMX	3	15	11	60	6	4
855050400 KMX	4	16	11	60	6	4
855050500 KMX	5	18	11	60	6	4
855050600 KMX	6	22	13	60	6	4
855050800 KMX	8	30	19	72	8	4
855051000 KMX	10	32	22	72	10	4
855051200 KMX	12	38	26	83	12	4
855051400 KMX	14	41	28	83	14	4
855051600 KMX	16	42	32	92	16	4
855052000 KMX	20	52	38	104	20	4
855052500 KMX	25	63	45	125	25	4




Geometria della gola arrotondata per facilitare l'evacuazione truciolo. Nocciolo rinforzato per assicurare la massima rigidità nelle operazioni di contornatura (Z4)
Rounded flute geometry for better chip removal. Reinforced core diameter to assure excellent rigidity in shouldering applications (Z4)




Z/2 al centro per penetrazioni assiali. Taglio di testa positivo. Vano trucioli ampliato e raggato. Distanza tra i taglienti maggiorata.
Z/2 to center for axial penetration. Positive axial rake at the point of the tool. Increased and rounded gash. Strong web

Metodo convenzionale
Conventional method






Percorso utensile
Tool path

Metodo trocoidale
Trochoidal method



Percorso utensile
Tool path

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,5\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,3\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,15\phi$
				
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	150 - 160	160 - 170	170 - 180
	Basso contenuto di C Low Carbon content	150 - 160	160 - 170	170 - 180
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	150 - 160	160 - 170	170 - 180
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	140 - 150	150 - 160	160 - 170
	Alto legato High alloy	120 - 130	130 - 140	140 - 150
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	110 - 120	120 - 130	130 - 140
Acciaio Inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	—	70 - 80	80 - 90
	AISI 316 - 440	—	60 - 70	70 - 80
	17-4 PH 15-5 PH	—	50 - 60	60 - 70
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	—	40 - 50	40 - 50
	Duplex F51	—	40 - 50	40 - 50
Acciaio Temprato Hardened Steel	Super Duplex F55	—	25 - 30	40 - 50
	≤ 54 HRC	—	—	60 - 70
	> 54 HRC	—	—	40 - 50
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	—	—	40 - 50
	HRSA Inconel 625	—	—	40 - 50
	HRSA Inconel 718	—	—	40 - 50
	HRSA Nimonic	—	—	40 - 50
Ti	Titanio Titanium	—	—	60 - 70
	Leghe di Titanio Titanium alloys	—	—	60 - 70

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth		
3	0,005	0,006	0,007
4	0,006	0,007	0,008
5	0,007	0,008	0,009
6	0,009	0,010	0,011
8	0,012	0,013	0,014
10	0,017	0,018	0,019
12	0,025	0,026	0,027
14	0,028	0,030	0,032
16	0,030	0,032	0,034
20	0,040	0,043	0,046
25	0,050	0,054	0,060

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
85505	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

HEAVY DUTY

Serie/Series

85510

Frese Toroidali HEAVY DUTY a quattro taglienti
Four flute HEAVY DUTY end mills



Skin³
Rivestimento/Coating



Cod. Art.	D h10	I1	I	L	R	d h6	Z
855100300 KMX	3	15	11	60	0,2	6	4
855100400 KMX	4	16	11	60	0,2	6	4
855100500 KMX	5	18	11	60	0,2	6	4
855100600 KMX	6	22	13	60	0,2	6	4
855100800 KMX	8	30	19	72	0,3	8	4
855101000 KMX	10	32	22	72	0,5	10	4
855101200 KMX	12	38	26	83	0,5	12	4
855101400 KMX	14	41	28	83	1	14	4
855101600 KMX	16	42	32	92	1	16	4
855102000 KMX	20	52	38	104	1	20	4
855102500 KMX	25	63	45	125	1	25	4




Geometria della gola arrotondata per facilitare l'evacuazione truciolo. Nocciolo rinforzato per assicurare la massima rigidità nelle operazioni di contornatura (Z4)
Rounded flute geometry for better chip removal. Reinforced core diameter to assure excellent rigidity in shouldering applications (Z4)




Z/2 al centro per penetrazioni assiali. Taglio di testa positivo. Vano trucioli ampliato e raggato. Distanza tra i taglienti maggiorata.
Z/2 to center for axial penetration. Positive axial rake at the point of the tool. Increased and rounded gash. Strong web

Metodo convenzionale
Conventional method






Percorso utensile
Tool path

Metodo trocoidale
Trochoidal method



Percorso utensile
Tool path

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,5\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,3\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,15\phi$
				
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	150 - 160	160 - 170	170 - 180
	Basso contenuto di C Low Carbon content	150 - 160	160 - 170	170 - 180
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	150 - 160	160 - 170	170 - 180
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	140 - 150	150 - 160	160 - 170
	Alto legato High alloy	120 - 130	130 - 140	140 - 150
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	110 - 120	120 - 130	130 - 140
Acciaio Inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	—	70 - 80	80 - 90
	AISI 316 - 440	—	60 - 70	70 - 80
	17-4 PH 15-5 PH	—	50 - 60	60 - 70
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	—	40 - 50	40 - 50
	Duplex F51	—	40 - 50	40 - 50
Acciaio Temprato Hardened Steel	Super Duplex F55	—	25 - 30	40 - 50
	≤ 54 HRC	—	—	60 - 70
	> 54 HRC	—	—	40 - 50
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	—	—	40 - 50
	HRSA Inconel 625	—	—	40 - 50
	HRSA Inconel 718	—	—	40 - 50
	HRSA Nimonic	—	—	40 - 50
Ti	Titanio Titanium	—	—	60 - 70
	Leghe di Titanio Titanium alloys	—	—	60 - 70

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth		
3	0,005	0,006	0,007
4	0,006	0,007	0,008
5	0,007	0,008	0,009
6	0,009	0,010	0,011
8	0,012	0,013	0,014
10	0,017	0,018	0,019
12	0,025	0,026	0,027
14	0,028	0,030	0,032
16	0,030	0,032	0,034
20	0,040	0,043	0,046
25	0,050	0,054	0,060

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
85510	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

HEAVY DUTY

Serie/Series

85705

Frese HEAVY DUTY a tre taglienti
Three flute HEAVY DUTY end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

N

$\lambda^{\circ}s$
45

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I1	I	L	d h6	Z
857050300 KMX	3	15	11	60	6	3
857050400 KMX	4	16	11	60	6	3
857050500 KMX	5	18	11	60	6	3
857050600 KMX	6	22	13	60	6	3
857050800 KMX	8	30	19	72	8	3
857051000 KMX	10	32	22	72	10	3
857051200 KMX	12	38	26	83	12	3
857051400 KMX	14	41	28	83	14	3
857051600 KMX	16	42	32	92	16	3
857052000 KMX	20	52	38	104	20	3
857052500 KMX	25	63	45	125	25	3




Spoglia esterna radiale:

- Miglior finitura
- Stabilità del filo tagliente
- Maggiore resistenza all'usura

Side radial relief angle:


- Better finishing
- Cutting edge stability
- Greater wear resistance

Metodo convenzionale
Conventional method






Percorso utensile
Tool path

Metodo trocoidale
Trochoidal method



Percorso utensile
Tool path

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,3\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,15\phi$
				
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
GHISA Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	120 - 130	150 - 160	170 - 180
	Basso contenuto di C Low Carbon content	120 - 130	150 - 160	170 - 180
ACCIAIO Steel	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 130	150 - 160	170 - 180
	Basso legato Low alloy	110 - 120	140 - 150	160 - 170
	Alto legato High alloy	90 - 100	120 - 130	140 - 150
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	80 - 90	110 - 120	130 - 140
ACCIAIO INOSSIDABILE Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	50 - 60	—	80 - 90
	AISI 316 - 440	40 - 50	—	70 - 80
	17-4 PH 15-5 PH	40 - 50	—	40 - 50
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	30 - 40	—	40 - 50
	Duplex F51	35 - 45	—	40 - 50
	Super Duplex F55	25 - 30	—	40 - 50
ACCIAIO TEMPRATO Hardened Steel	≤ 54 HRC	50 - 60	—	60 - 70
	> 54 HRC	30 - 40	—	40 - 50
SUPERLEGHE RESISTENTI AL CALORE Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	25 - 30	—	40 - 50
	HRSA Inconel 625	25 - 30	—	40 - 50
	HRSA Inconel 718	25 - 30	—	40 - 50
	HRSA Nimonic	25 - 30	—	40 - 50
TI Titanium	Titanio Titanium	40 - 60	—	60 - 70
	Leghe di Titanio Titanium alloys	40 - 60	—	60 - 70

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth		
3	0,005	0,005	0,007
4	0,006	0,006	0,008
5	0,007	0,007	0,009
6	0,009	0,009	0,010
8	0,012	0,012	0,014
10	0,017	0,017	0,019
12	0,025	0,025	0,027
14	0,028	0,028	0,030
16	0,030	0,030	0,032
20	0,040	0,040	0,046
25	0,050	0,050	0,060

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
85705	●	●	●	●	○	○	○	●	●


● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

HEAVY DUTY

Serie/Series

85710

Frese Toroidali HEAVY DUTY a tre taglienti
Three flute HEAVY DUTY toric end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

N

$\lambda^{\circ}s$
45

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	11	I	L	R	d h6	Z
857100300 KMX	3	15	11	60	0,2	6	3
857100400 KMX	4	16	11	60	0,2	6	3
857100500 KMX	5	18	11	60	0,2	6	3
857100600 KMX	6	22	13	60	0,2	6	3
857100800 KMX	8	30	19	72	0,3	8	3
857101000 KMX	10	32	22	72	0,5	10	3
857101200 KMX	12	38	26	83	0,5	12	3
857101400 KMX	14	41	28	83	1	14	3
857101600 KMX	16	42	32	92	1	16	3
857102000 KMX	20	52	38	104	1	20	3
857102500 KMX	25	63	45	125	1	25	3




Spoglia esterna radiale:

- Miglior finitura
- Stabilità del filo tagliente
- Maggiore resistenza all'usura

Side radial relief angle:


- Better finishing
- Cutting edge stability
- Greater wear resistance

Metodo convenzionale
Conventional method






Percorso utensile
Tool path

Metodo trocoidale
Trochoidal method



Percorso utensile
Tool path

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,3\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 2\phi$ $ae = 0,15\phi$
				
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	120 - 130	150 - 160	170 - 180
	Basso contenuto di C Low Carbon content	120 - 130	150 - 160	170 - 180
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 130	150 - 160	170 - 180
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	110 - 120	140 - 150	160 - 170
	Alto legato High alloy	90 - 100	120 - 130	140 - 150
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	80 - 90	110 - 120	130 - 140
	AISI 304 - 416 - 420	50 - 60	—	80 - 90
	AISI 316 - 440	40 - 50	—	70 - 80
Acciaio inossidabile Stainless Steel	17-4 PH 15-5 PH	40 - 50	—	40 - 50
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	30 - 40	—	40 - 50
	Duplex F51	35 - 45	—	40 - 50
	Super Duplex F55	25 - 30	—	40 - 50
	≤ 54 HRC	50 - 60	—	60 - 70
Acciaio temprato Hardened Steel	> 54 HRC	30 - 40	—	40 - 50
	HRSA Hastelloy	25 - 30	—	40 - 50
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Inconel 625	25 - 30	—	40 - 50
	HRSA Inconel 718	25 - 30	—	40 - 50
	HRSA Nimonic	25 - 30	—	40 - 50
	Titanio Titanium	40 - 60	—	60 - 70
Ti	Leghe di Titanio Titanium alloys	40 - 60	—	60 - 70

D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth			
3	0,005	0,005	0,005	0,007
4	0,006	0,006	0,006	0,008
5	0,007	0,007	0,007	0,009
6	0,009	0,009	0,009	0,010
8	0,012	0,012	0,012	0,014
10	0,017	0,017	0,017	0,019
12	0,025	0,025	0,025	0,027
14	0,028	0,028	0,028	0,030
16	0,030	0,030	0,030	0,032
20	0,040	0,040	0,040	0,046
25	0,050	0,050	0,050	0,060

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
85710	●	●	●	●	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended



TORUS

*High performance during roughing
and semi finishing operations.*



La serie **Torus** trova il proprio sviluppo e perfezionamento con l'intento di proporre al mercato un utensile estremamente robusto ed in grado di sostenere alti avanzamenti di taglio. Torus garantisce performance di eccellenza durante le operazioni di sgrossatura e semifinitura, grazie alla sua stabilità e precisione durante l'azione di taglio.




Our Torus series was developed and perfected in order to offer an extremely tough tool able to sustain high cutting feeds. Thanks to its stability and precision during cutting, Torus guarantees excellent performance during roughing and semi finishing operations.


TORUS

Serie/Series
86110



Frese TORUS a quattro taglienti
Four flute TORUS end mills



Skin³
Rivestimento/Coating



Cod. Art.	D h10	ds	I1	I	L	R	d h6	Z
861100400 KMX	4	3,6	12	1,6	50	1	6	4
861100500 KMX	5	4,5	15	2	50	1,2	6	4
861100600 KMX	6	5,4	21	2,5	57	1,5	6	4
861100800 KMX	8	7,2	28	3,5	63	2	8	4
861101000 KMX	10	9,2	35	4	72	2	10	4
861101200 KMX	12	11	42	5	83	3	12	4



Riduzione dei raggi negli angoli
Milling corner removal



Materiali Materials		Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,15R$ $ae = 0,4\phi$	Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,1R$ $ae = 0,35\phi$	Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,1R$ $ae = 0,3\phi$	Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,075R$ $ae = 0,3\phi$	Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,05R$ $ae = 0,3\phi$	Penetrazione assiale Plunge milling
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Grigia e sferoidale Grey and spheroidal		150 - 160	160 - 170	160 - 170	170 - 180	190 - 200	100 - 120
Basso contenuto di C Low Carbon content		150 - 160	160 - 170	160 - 170	170 - 180	190 - 200	110 - 130
Medio contenuto di C Medium Carbon content		150 - 160	160 - 170	160 - 170	170 - 180	190 - 200	110 - 130
Basso legato Low alloy		140 - 150	150 - 160	150 - 160	160 - 170	170 - 180	110 - 130
Alto legato High alloy		130 - 140	140 - 150	150 - 160	160 - 170	170 - 180	100 - 120
Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel		120 - 130	130 - 140	140 - 150	150 - 160	160 - 170	80 - 100
Aisi 304		–	–	60 - 70	65 - 75	70 - 80	60 - 80
Aisi 316		–	–	60 - 70	65 - 75	70 - 80	60 - 80
17-4 ph 15-5 ph		–	–	60 - 70	65 - 75	70 - 80	40 - 60
Leghe Cr - Co Cr - Co alloys		–	–	50 - 60	55 - 65	60 - 70	40 - 60
Duplex F51		–	–	50 - 60	55 - 65	60 - 70	30 - 50
Super Duplex F55		–	–	45 - 55	50 - 60	55 - 65	30 - 50
≤ 54 HRC		–	–	–	100 - 110	80 - 90	30 - 50
> 54 HRC		–	–	–	–	50 - 70	20 - 30
HRSA Hastelloy		–	–	–	–	–	30 - 50
HRSA Inconel 625		–	–	–	–	–	30 - 50
HRSA Inconel 718		–	–	–	–	–	30 - 50
HRSA Nimonic		–	–	–	–	–	30 - 50
Titanio - Titanium		–	–	–	–	–	30 - 50
Leghe di titanio Titanium alloys		–	–	–	–	–	30 - 50
D	R	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth					f mm/giro - mm/rev. plunge milling
4	1	0,20	0,15	0,20	0,16	0,10	0,05-0,06
5	1,2	0,25	0,22	0,25	0,20	0,15	0,055-0,06
6	1,5	0,28	0,27	0,30	0,25	0,17	0,06-0,065
8	2	0,30	0,35	0,35	0,35	0,21	0,07-0,08
10	2	0,50	0,45	0,45	0,45	0,30	0,09-0,1
12	3	0,60	0,50	0,50	0,50	0,32	0,13-0,15

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS




● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

SHARK

Serie/Series

87105

Frese SHARK a 4, 6 e 8 taglienti
4, 6, 8 SHARK end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

H


λ° s
55

W
A RICHIESTA
ON REQUEST


UNI
DIN 6527
ISO



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
871050400 KMX	4	11	57	6	4
871050500 KMX	5	13	57	6	4
871050600 KMX	6	13	57	6	4
871050800 KMX	8	19	63	8	6
871051000 KMX	10	22	72	10	6
871051200 KMX	12	26	83	12	6
871051400 KMX	14	26	83	14	8
871051600 KMX	16	32	92	16	8
871051800 KMX	18	32	92	18	8
871052000 KMX	20	38	104	20	8
871052500 KMX	25	45	125	25	8



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Contornatura / Shouldering $a_p = 1,5\phi$ $a_e = 0,1 - 0,05\phi$	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	170 - 180	
	Alto legato High alloy	140 - 150	
Acciaio Steel	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	130 - 140	
	≤ 54 HRC	60 - 70	
Acciaio Temprato Hardened Steel	> 54 HRC	30 - 40	
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,012	
5		0,014	
6		0,016	
8		0,028	
10		0,035	
12		0,038	
14		0,040	
16		0,045	
18		0,050	
20		0,055	
25		0,045	

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile.
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
87105	○	○	●	●	○	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended


SHARK

Serie/Series

87120

Frese SHARK a 4, 6 e 8 taglienti
4, 6, 8 SHARK end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



COATING
Skin³

H


$\lambda^{\circ}s$
55

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
871200400 KMX	4	19	63	6	4
871200500 KMX	5	24	68	6	4
871200600 KMX	6	24	68	6	4
871200800 KMX	8	38	88	8	6
871201000 KMX	10	45	95	10	6
871201200 KMX	12	53	110	12	6
871201400 KMX	14	53	110	14	8
871201600 KMX	16	63	123	16	8
871201800 KMX	18	63	123	18	8
871202000 KMX	20	75	141	20	8
871202500 KMX	25	90	160	25	8



Z4




Z6



Z8

Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Contornatura / Shouldering $a_p = 1,5\phi$ $a_e = 0,1 - 0,05\phi$	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	170 - 180	
	Alto legato High alloy	140 - 150	
Acciaio Steel	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	130 - 140	
	≤ 54 HRC	60 - 70	
Acciaio Temprato Hardened Steel	> 54 HRC	30 - 40	
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,012	
5		0,014	
6		0,016	
8		0,028	
10		0,035	
12		0,038	
14		0,040	
16		0,045	
18		0,050	
20		0,055	
25		0,045	

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile.
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS										
serie	TITANIO	HRSA	ACCAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
87120	○	○	●	●	○	○	○	○	●	●


● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

SHINE

Serie/Series

88105

Frese SHINE multitaglienti
Multi flute SHINE end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

H


$\lambda^{\circ}S$
45

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

UNI
DIN 6527
ISO



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
881050400 KMX	4	11	57	6	6
881050500 KMX	5	13	57	6	6
881050600 KMX	6	13	57	6	6
881050800 KMX	8	19	63	8	6
881051000 KMX	10	22	72	10	8
881051200 KMX	12	26	83	12	8
881051400 KMX	14	26	83	14	10
881051600 KMX	16	32	92	16	10
881051800 KMX	18	32	92	18	12
881052000 KMX	20	38	104	20	12
881052500 KMX	25	45	125	25	16




SHINE

Serie/Series

88120

Frese SHINE multitaglienti
Multi flute SHINE end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
881200400 KMX	4	19	63	6	6
881200500 KMX	5	24	68	6	6
881200600 KMX	6	24	68	6	6
881200800 KMX	8	38	88	8	6
881201000 KMX	10	45	95	10	8
881201200 KMX	12	53	110	12	8
881201400 KMX	14	53	110	14	10
881201600 KMX	16	63	123	16	10
881201800 KMX	18	63	123	18	12
881202000 KMX	20	75	141	20	12
881202500 KMX	25	90	160	25	16




SHINE

Serie/Series
88130

Frese SHINE multitaglienti
Multi flute SHINE end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



COATING
Skin³

H



λ° s
45

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP




Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
881301200 KMX	12	75	160	12	6
881301400 KMX	14	75	160	14	8
881301600 KMX	16	85	165	16	8
881301800 KMX	18	85	165	18	8
881302000 KMX	20	130	200	20	8
881302500 KMX	25	130	210	25	8



Parametri di taglio/Cutting parameters

88105 - 88120 - 88130

Materiali Materials		Contornatura / Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,1 - 0,05\phi$	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	170 - 180	
	Basso contenuto di C Low Carbon content	170 - 180	
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	170 - 180	
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	160 - 170	
	Alto legato High alloy	140 - 150	
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	130 - 140	
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	60 - 70	
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	50 - 60	
	HRSA Inconel 625	50 - 60	
	HRSA Inconel 718	50 - 60	
	HRSA Nimonic	50 - 60	
Ti	Titanio Titanium	80 - 90	
	Leghe di Titanio Titanium alloys	80 - 90	
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,012	
5		0,014	
6		0,016	
8		0,028	
10		0,035	
12		0,038	
14		0,040	
16		0,045	
18		0,050	
20		0,055	
25		0,045	

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

series 88120 Vc consigliato/recommended -20%, Fz consigliato/recommended -50%

series 88130 Vc consigliato/recommended -20%, Fz consigliato/recommended -50%

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA	ACCAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCAI STEELS	GHISE CAST IRON
			≤54 HRC	>54 HRC						
88105	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●
88120	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●
88130	●	●	●	○	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series

89100

Frese a due taglienti a testa piana
Flat end, two flute end mills



Skin³
Rivestimento/Coating

COATING
Skin³

W

λ° s
40



UNI
DIN 6527
ISO




Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
891000200 KMX	2	6	38	3	2
891000300 KMX	3	7	57	6	2
891000400 KMX	4	8	57	6	2
891000500 KMX	5	10	57	6	2
891000600 KMX	6	10	57	6	2
891000700 KMX	7	13	63	8	2
891000800 KMX	8	16	63	8	2
891000900 KMX	9	16	72	10	2
891001000 KMX	10	19	72	10	2
891001200 KMX	12	22	83	12	2
891001400 KMX	14	22	83	14	2
891001600 KMX	16	26	92	16	2
891001800 KMX	18	26	92	18	2
891002000 KMX	20	32	104	20	2



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Cava Slotting $ap = 0,1\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,3\phi$
		
Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Alluminio non legato Unalloyed aluminium	300 - 350	450 - 500
Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	250 - 300	400 - 450
Materiali termoplastici Thermoplastic materials	250 - 300	300 - 400
Rame/Ottone Copper/Brass	200 - 250	300 - 350
D	Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
2	0,010	0,015
3	0,015	0,020
4	0,020	0,025
5	0,030	0,035
6	0,040	0,045
8	0,045	0,050
10	0,050	0,055
12	0,055	0,060
16	0,060	0,065
20	0,070	0,070

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended


HSC SOLID CARBIDE Top Class Line

Serie/Series


89105

Frese a due taglienti a testa piana
Flat end, two flute end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



Z2



COATING
Skin³

H

λ° s
32



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
891050401 KMX	4	8	100	4	2
891050400 KMX	4	16	150	4	2
891050601 KMX	6	10	100	6	2
891050600 KMX	6	16	150	6	2
891050801 KMX	8	14	100	8	2
891050800 KMX	8	20	150	8	2
891051001 KMX	10	18	100	10	2
891051000 KMX	10	25	150	10	2
891051202 KMX	12	22	100	12	2
891051200 KMX	12	30	150	12	2
891051201 KMX	12	30	200	12	2
891051600 KMX	16	32	150	16	2
891051601 KMX	16	32	200	16	2
891052000 KMX	20	40	150	20	2
891052001 KMX	20	40	200	20	2



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,02 - 0,03\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1\phi$ $ae = 0,015\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	100 - 110	130 - 140
	Basso contenuto di C Low Carbon content	100 - 110	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	100 - 110	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	90 - 100	100 - 110
	Alto legato High alloy	80 - 90	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 80	80 - 90
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	70 - 80	80 - 90
	> 54 HRC	60 - 70	70 - 80
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,007	0,010
6		0,012	0,017
8		0,015	0,020
10		0,020	0,025
12		0,025	0,028
16		0,030	0,034
20		0,035	0,040

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

Esecuzione **extralunga/extra long execution** Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%


MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS									
serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC >54 HRC						
89105	●	●	● ●	●	○	○	○	●	●
● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended									

HSC SOLID CARBIDE Top Class Line

Serie/Series
89110

Frese toriche a due taglienti
Two flute toric end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



COATING
Skin³

H

λ°s
32



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	I1	I2	L	R	α°	d h6	Z
891100100 KMX	1	2	4	40	80	0,25	1°30'	6	2
891100200 KMX	2	2	8	40	80	0,5	1°30'	6	2
891100300 KMX	3	2	12	40	80	0,5	1°30'	6	2
891100400 KMX	4	3	16	40	80	0,5	1°30'	6	2
891100510 KMX	5	3	20	40	80	1	1°	6	2
891100610 KMX	6	4	—	—	80	1	—	6	2
891100611 KMX	6	4	25	50	100	1	2°	6	2
891100810 KMX	8	4	—	—	100	1	—	8	2
891100811 KMX	8	4	32	60	120	1	1°30'	10	2
891101010 KMX	10	6	—	—	120	1	—	10	2
891101015 KMX	10	6	—	—	120	1,5	—	10	2
891101011 KMX	10	6	40	80	160	1	1°	12	2
891101016 KMX	10	6	40	80	160	1,5	1°	12	2
891101210 KMX	12	8	—	—	160	1	—	12	2
891101220 KMX	12	8	—	—	160	2	—	12	2
891101211 KMX	12	8	50	100	200	1	1°30'	16	2
891101221 KMX	12	8	50	100	200	2	1°30'	16	2
891101625 KMX	16	8	—	—	200	2,5	—	16	2
891101650 KMX	16	8	—	—	200	5	—	16	2




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,02 - 0,03\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1\phi$ $ae = 0,015\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	100 - 110	130 - 140
	Basso contenuto di C Low Carbon content	100 - 110	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	100 - 110	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	90 - 100	100 - 110
	Alto legato High alloy	80 - 90	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	70 - 80	80 - 90
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	70 - 80	80 - 90
	> 54 HRC	60 - 70	70 - 80
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
1		0,005	0,007
2		0,006	0,008
3		0,007	0,009
4		0,008	0,011
5		0,010	0,013
6		0,012	0,017
8		0,015	0,020
10		0,020	0,025
12		0,025	0,028
16		0,030	0,034

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity


Esecuzione **extralunga/extra long** execution Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%



Serie/Series

89115

Frese toriche a due taglienti
Two flute toric end mills



COATING
Skin³

H

λ° s
25

QUALITY
STANDARD
UOP





Skin³
Rivestimento/Coating



Cod. Art.	D e8	ds	I	I1	L	R	d h6	Z
891150300 KMX	3	2,8	4	9	57	0,5	6	2
891150400 KMX	4	3,7	5	12	57	0,5	6	2
891150500 KMX	5	4,6	6	15	57	0,5	6	2
891150600 KMX	6	5,5	7	20	57	1	6	2
891150601 KMX	6	5,5	7	33	70	1	6	2
891150800 KMX	8	7,4	9	26	63	1	8	2
891150801 KMX	8	7,4	9	43	80	1	8	2
891151000 KMX	10	9,2	11	31	72	1,5	10	2
891151001 KMX	10	9,2	11	43	84	1,5	10	2
891151200 KMX	12	11	12	37	83	1,5	12	2
891151201 KMX	12	11	12	51	97	1,5	12	2
891151600 KMX	16	15	16	43	92	2	16	2
891151601 KMX	16	15	16	71	120	2	16	2
891152000 KMX	20	19	20	53	104	2	20	2
891152001 KMX	20	19	20	79	130	2	20	2
891152500 KMX	25	24	25	64	121	2,5	25	2
891152501 KMX	25	24	25	93	150	2,5	25	2




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,02 - 0,03\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1\phi$ $ae = 0,015\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	150 - 160	170 - 180
	Basso contenuto di C Low Carbon content	150 - 160	170 - 180
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	150 - 160	170 - 180
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	140 - 150	160 - 170
	Alto legato High alloy	130 - 140	150 - 160
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	100 - 110	120 - 130
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	90 - 100	110 - 120
	> 54 HRC	80 - 90	100 - 110
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
3		0,007	0,009
4		0,008	0,011
5		0,010	0,013
6		0,012	0,017
8		0,015	0,020
10		0,020	0,025
12		0,025	0,028
16		0,030	0,034
20		0,035	0,040
25		0,040	0,045


È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

Esecuzione **extralunga/extra long** execution Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%



Serie/Series 89120

Frese toriche a due taglienti
Two flute toric end mills



Skin³
Rivestimento/Coating



COATING
Skin³

W

λ° s
40

W
A RICHIESTA
ON REQUEST



UNI
DIN 6527
ISO



Cod. Art.	D e8	ds	I	l1	L	R	d h6	Z
891200300 KMX	3	2,8	4	9	57	0,5	6	2
891200400 KMX	4	3,7	5	12	57	0,5	6	2
891200500 KMX	5	4,6	6	15	57	0,5	6	2
891200600 KMX	6	5,5	7	20	57	1	6	2
891200601 KMX	6	5,5	7	33	70	1	6	2
891200800 KMX	8	7,4	9	26	63	1	8	2
891200801 KMX	8	7,4	9	43	80	1	8	2
891201000 KMX	10	9,2	11	31	72	1,5	10	2
891201001 KMX	10	9,2	11	43	84	1,5	10	2
891201200 KMX	12	11	12	37	83	1,5	12	2
891201201 KMX	12	11	12	51	97	1,5	12	2
891201600 KMX	16	15	16	43	92	2	16	2
891201601 KMX	16	15	16	71	120	2	16	2
891202000 KMX	20	19	20	53	104	2	20	2
891202001 KMX	20	19	20	79	130	2	20	2
891202500 KMX	25	24	25	64	121	2,5	25	2
891202501 KMX	25	24	25	93	150	2,5	25	2




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials	Cava Slotting $ap = 0,1\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,3\phi$
		
Gruppo e descrizione Group and description	Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Alluminio non legato Unalloyed aluminium	300 - 350	450 - 500
Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	250 - 300	400 - 450
Materiali termoplastici Thermoplastic materials	250 - 300	300 - 400
Rame/Ottone Copper/Brass	200 - 250	300 - 350
Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth		
D		
3	0,015	0,020
4	0,022	0,027
5	0,033	0,038
6	0,045	0,050
8	0,050	0,055
10	0,055	0,060
12	0,060	0,065
16	0,065	0,070
20	0,070	0,075
25	0,075	0,080

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

Esecuzione **extralunga/extra long** execution **Vc** consigliato/recommended -20%, **fz** consigliato/recommended -20%



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Serie/Series

89125

Frese a due taglienti a testa emisferica
Two flute ball-nosed end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



COATING
Skin³

H

λ° s
32

QUALITY
STANDARD
UOP





Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
891250401 KMX	4	8	100	4	2
891250400 KMX	4	16	150	4	2
891250601 KMX	6	10	100	6	2
891250600 KMX	6	16	150	6	2
891250801 KMX	8	14	100	8	2
891250800 KMX	8	20	150	8	2
891251001 KMX	10	18	100	10	2
891251000 KMX	10	25	150	10	2
891251202 KMX	12	22	100	12	2
891251200 KMX	12	30	150	12	2
891251201 KMX	12	30	200	12	2
891251600 KMX	16	32	150	16	2
891251601 KMX	16	32	200	16	2
891252000 KMX	20	40	150	20	2
891252001 KMX	20	40	200	20	2



Z2
BALL-NOSED




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,1\phi$ $ae = 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 0,01\phi$ $ae = 0,01\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	110 - 120	150 - 170
	Basso contenuto di C Low Carbon content	130 - 140	170 - 180
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 130	160 - 180
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	120 - 130	160 - 180
	Alto legato High alloy	100 - 110	140 - 150
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 100	130 - 150
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	70 - 20	100 - 110
	> 54 HRC	60 - 70	80 - 90
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,010	0,0120
5		0,015	0,0170
6		0,018	0,0200
8		0,022	0,0240
10		0,025	0,0270
12		0,027	0,0290
16		0,030	0,0320
20		0,035	0,0370

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

Esecuzione **extralunga/extra long** execution Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%




Serie/Series


89135

Frese a due taglienti a testa semisferica
Two flute ball-nosed end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



Z2
BALL-NOSED
CUTTERS




COATING
Skin³


H

λ° s
15



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	Dh10	I	11	L	Rf8	d h6	Z
891350100 KMX	1	2,5	4	50	0,5	4	2
891350150 KMX	1,5	2,5	4	50	0,75	4	2
891350200 KMX	2	3	4	50	1	6	2
891350250 KMX	2,5	3	4	50	1,25	6	2
891350300 KMX	3	5	7	60	1,5	6	2
891350400 KMX	4	6	8	70	2	6	2
891350500 KMX	5	8	10	80	2,5	6	2
891350600 KMX	6	9	—	90	3	6	2
891350700 KMX	7	11	13	100	3,5	8	2
891350800 KMX	8	12	—	100	4	8	2
891351000 KMX	10	15	—	100	5	10	2
891351200 KMX	12	18	—	110	6	12	2
891351600 KMX	16	24	—	140	8	16	2
891352000 KMX	20	30	—	160	10	20	2



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,1\sigma$ $ae = 0,1\sigma$	Finitura Finishing $ap = 0,01\sigma$ $ae = 0,01\sigma$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	150 - 160	280 - 300
	Basso contenuto di C Low Carbon content	140 - 150	260 - 280
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	140 - 150	260 - 280
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	130 - 150	260 - 280
	Alto legato High alloy	120 - 140	230 - 250
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	110 - 120	200 - 220
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	80 - 90	150 - 160
	> 54 HRC	70 - 80	120 - 130
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
1		0,002	0,008
1,5		0,0025	0,010
2		0,003	0,013
2,5		0,004	0,014
3		0,005	0,015
4		0,010	0,020
5		0,015	0,025
6		0,020	0,030
7		0,022	0,032
8		0,025	0,035
10		0,030	0,040
12		0,035	0,045
16		0,040	0,050
20		0,045	0,055

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS									
serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
89135	○	○	●	●	○	○	○	○	●
● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended									

Serie/Series


89140

Frese a due taglienti a testa semisferica
Two flute ball-nosed end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



Z2
BALL-NOSED
CUTTERS



COATING
Skin³


H

λ°s
32



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	I1	I2	L	R	α°	d h6	Z
891400100 KMX	1	2	4	40	80	0,5	1°30'	6	2
891400200 KMX	2	3	8	40	80	1	1°30'	6	2
891400300 KMX	3	4	12	40	80	1,5	1°30'	6	2
891400400 KMX	4	5	16	40	80	2	1°30'	6	2
891400500 KMX	5	6	20	40	80	2,5	1°	6	2
891400600 KMX	6	6	—	—	80	3	—	6	2
891400601 KMX	6	6	25	50	100	3	1°30'	8	2
891400800 KMX	8	7	—	—	100	4	—	8	2
891400801 KMX	8	7	32	60	120	4	1°30'	10	2
891401000 KMX	10	9	—	—	120	5	—	10	2
891401001 KMX	10	9	40	80	160	5	1°	12	2
891401200 KMX	12	11	50	100	200	6	1°30'	16	2




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,1\phi$ $ae = 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 0,01\phi$ $ae = 0,01\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	110 - 120	150 - 170
	Basso contenuto di C Low Carbon content	130 - 140	170 - 180
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 130	160 - 180
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	120 - 130	160 - 180
	Alto legato High alloy	100 - 110	140 - 150
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 100	130 - 150
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	70 - 80	100 - 110
	> 54 HRC	60 - 70	80 - 90
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
1		0,002	0,0025
2		0,004	0,0045
3		0,006	0,0065
4		0,010	0,0120
5		0,015	0,0170
6		0,018	0,0200
8		0,022	0,0240
10		0,025	0,0270
12		0,027	0,0300

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity


Esecuzione **extralunga/extra long execution** Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%



Serie/Series


89145

Frese a due taglienti a testa semisferica
Two flute ball-nosed end mills



W

λ° s
40




Skin³
Rivestimento/Coating





Z2
BALL-NOSED
CUTTERS



Cod. Art.	D h10	ds	I	I1	L	Rf8	d h6	Z
891450200 KMX	2	1,8	4	6	57	1	6	2
891450300 KMX	3	2,8	6	9	57	1,5	6	2
891450301 KMX	3	2,8	6	9	75	1,5	6	2
891450400 KMX	4	3,7	8	12	57	2	6	2
891450401 KMX	4	3,7	8	12	75	2	6	2
891450500 KMX	5	4,6	10	15	57	2,5	6	2
891450501 KMX	5	4,6	10	15	80	2,5	6	2
891450600 KMX	6	5,5	12	20	57	3	6	2
891450601 KMX	6	5,5	12	20	80	3	6	2
891450800 KMX	8	7,4	16	26	63	4	8	2
891450801 KMX	8	7,4	16	26	90	4	8	2
891451000 KMX	10	9,2	20	31	72	5	10	2
891451001 KMX	10	9,2	20	31	100	5	10	2
891451200 KMX	12	11	24	37	83	6	12	2
891451201 KMX	12	11	24	37	120	6	12	2
891451600 KMX	16	15	32	43	92	8	16	2
891451601 KMX	16	15	32	43	140	8	16	2
891452000 KMX	20	19	40	53	104	10	20	2
891452001 KMX	20	19	40	53	150	10	20	2
891452500 KMX	25	24	45	64	121	12,5	25	2
891452501 KMX	25	24	45	64	160	12,5	25	2




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,1\phi$ $ae = 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 0,05\phi$ $ae = 0,01\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	300 - 350	450 - 500
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	250 - 300	400 - 450
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	250 - 300	300 - 400
	Rame/Ottone Copper/Brass	200 - 250	300 - 350
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
2		0,010	0,012
3		0,015	0,017
4		0,020	0,023
5		0,030	0,034
6		0,040	0,045
8		0,045	0,050
10		0,050	0,055
12		0,055	0,060
16		0,060	0,065
20		0,065	0,070
25		0,070	0,075

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

Esecuzione **extralunga/extra long execution** Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%




● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Serie/Series


89155

Frese a quattro taglienti a testa piana
Flat end, four flute end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



Z4



COATING
Skin³

H

λ° s
32



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
891550401 KMX	4	8	100	4	4
891550400 KMX	4	16	150	4	4
891550601 KMX	6	10	100	6	4
891550600 KMX	6	16	150	6	4
891550801 KMX	8	14	100	8	4
891550800 KMX	8	20	150	8	4
891551001 KMX	10	18	100	10	4
891551000 KMX	10	25	150	10	4
891551202 KMX	12	22	100	12	4
891551200 KMX	12	30	150	12	4
891551201 KMX	12	30	200	12	4
891551600 KMX	16	32	150	16	4
891551601 KMX	16	32	200	16	4
891552000 KMX	20	40	150	20	4
891552001 KMX	20	40	200	20	4




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,25\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1\phi$ $ae = 0,15\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 100	100 - 110
	Basso contenuto di C Low Carbon content	80 - 100	100 - 110
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	80 - 100	100 - 110
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	70 - 90	90 - 110
	Alto legato High alloy	70 - 90	90 - 110
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	60 - 80	80 - 100
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60
	> 54 HRC	35 - 40	40 - 50
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,010	0,012
6		0,015	0,018
8		0,020	0,022
10		0,025	0,027
12		0,027	0,030
14		0,030	0,033
16		0,033	0,035
18		0,035	0,038
20		0,040	0,045

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity


Esecuzione **extralunga/extra long** execution Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%



Serie/Series 89160

Frese toriche a quattro taglienti
Four flute toric end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



H





λ°s
25



Cod. Art.	D e8	ds	I	I1	L	R	dh6	Z
891600300 KMX	3	2,8	4	9	57	0,5	6	4
891600400 KMX	4	3,7	5	12	57	0,5	6	4
891600500 KMX	5	4,6	6	15	57	0,5	6	4
891600600 KMX	6	5,5	7	20	57	1	6	4
891600601 KMX	6	5,5	7	33	70	1	6	4
891600800 KMX	8	7,4	9	26	63	1	8	4
891600801 KMX	8	7,4	9	43	80	1	8	4
891601000 KMX	10	9,2	11	31	72	1,5	10	4
891601001 KMX	10	9,2	11	43	84	1,5	10	4
891601200 KMX	12	11	12	37	83	1,5	12	4
891601201 KMX	12	11	12	51	97	1,5	12	4
891601600 KMX	16	15	16	43	92	2	16	4
891601601 KMX	16	15	16	71	120	2	16	4
891602000 KMX	20	19	20	53	104	2	20	4
891602001 KMX	20	19	20	79	130	2	20	4
891602500 KMX	25	24	25	64	125	2,5	25	4
891602501 KMX	25	24	25	93	150	2,5	25	4




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,3\phi$	Contornatura Shouldering $ap = 1\phi$ $ae = 0,15\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 100	100 - 110
	Basso contenuto di C Low Carbon content	80 - 100	100 - 110
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	80 - 100	100 - 110
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	70 - 90	90 - 110
	Alto legato High alloy	70 - 90	90 - 110
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	60 - 80	80 - 100
Acciaio Temperato Hardened Steel	≤ 54 HRC	40 - 50	50 - 60
	> 54 HRC	35 - 40	40 - 50
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
3		0,008	0,010
4		0,010	0,015
5		0,015	0,020
6		0,018	0,025
8		0,020	0,027
10		0,025	0,030
12		0,027	0,033
14		0,030	0,035
16		0,035	0,040
18		0,040	0,045
20		0,045	0,050
25		0,050	0,055

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

Esecuzione **extralunga/extra long** execution Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Serie/Series

89165

Frese a quattro taglienti a testa semisferica
Four flute toric end mills

Skin³
Rivestimento/Coating



Z4
BALL-NOSED



H

$\lambda^{\circ}s$
32



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
891650401 KMX	4	8	100	4	4
891650400 KMX	4	16	150	4	4
891650601 KMX	6	10	100	6	4
891650600 KMX	6	16	150	6	4
891650801 KMX	8	14	100	8	4
891650800 KMX	8	20	150	8	4
891651001 KMX	10	18	100	10	4
891651000 KMX	10	25	150	10	4
891651202 KMX	12	22	100	12	4
891651200 KMX	12	30	150	12	4
891651201 KMX	12	30	200	12	4
891651600 KMX	16	32	150	16	4
891651601 KMX	16	32	200	16	4
891652000 KMX	20	40	150	20	4
891652001 KMX	20	40	200	20	4




Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Semifinitura Semi-finishing $ap = 0,1\phi$ $ae = 0,1\phi$	Finitura Finishing $ap = 0,01\phi$ $ae = 0,01\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	110 - 120	150 - 170
	Basso contenuto di C Low Carbon content	130 - 140	170 - 180
	Medio contenuto di C Medium Carbon content	120 - 130	160 - 180
Acciaio Steel	Basso legato Low alloy	120 - 130	160 - 180
	Alto legato High alloy	100 - 110	140 - 150
	Acciaio da stampi e utensili Tool and die Steel	90 - 100	130 - 150
Acciaio Temprato Hardened Steel	≤ 54 HRC	70 - 80	100 - 110
	> 54 HRC	60 - 70	80 - 90
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
4		0,010	0,0120
6		0,018	0,0200
8		0,022	0,0240
10		0,025	0,0270
12		0,027	0,0230
16		0,030	0,0320
20		0,035	0,0370

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

Esecuzione **extralunga/extra long execution** Vc consigliato/recommended -20%, fz consigliato/recommended -20%



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Serie/Series


90105

Frese a due taglienti a testa semisferica
Two flute ball-nosed end mills

Diamond

Gph

Rivestimento/Coating



COATING
Diamond
Gph

GRAPHITE


λ° S
15

W
A RICHIESTA
ON REQUEST


QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	ds	I	L	R	d h6	Z
901050210 KMD	2	1,9	10	80	1	4	2
901050220 KMD	2	1,9	20	100	1	4	2
901050310 KMD	3	2,9	10	80	1,5	4	2
901050320 KMD	3	2,9	20	100	1,5	4	2
901050420 KMD	4	3,9	20	100	2	4	2
901050430 KMD	4	3,9	30	110	2	4	2
901050530 KMD	5	4,9	30	100	2,5	6	2
901050540 KMD	5	4,9	40	110	2,5	6	2
901050630 KMD	6	5,8	30	110	3	6	2
901050640 KMD	6	5,8	40	160	3	6	2
901050840 KMD	8	7,8	40	110	4	8	2
901050850 KMD	8	7,8	50	160	4	8	2
901051040 KMD	10	9,8	40	110	5	10	2
901051050 KMD	10	9,8	50	160	5	10	2
901051250 KMD	12	11,8	50	160	6	12	2



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Semifinitura / Finitura Semi-finishing / Finishing $ap = 0,05-0,1\phi$ $ae = 0,05-0,1\phi$
		
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys Grafite Graphite	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	400 - 600
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	400 - 600
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	300 - 400
	Rame/Ottone Copper/Brass	400 - 450
		400 - 500
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth
2		0,01
3		0,015
4		0,02
5		0,025
6		0,03
8		0,04
10		0,05
12		0,06

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS									
serie	TITANIO	HRSA	ACCAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCAI STEELS
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
90105	○	○	○	○	○	●	●	●	○

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended


Serie/Series
90107

Frese toriche a due taglienti
Two flute toric end mills

Diamond

Gph

Rivestimento/Coating



COATING
Diamond
Gph

GRAPHITE

λ° S
15

W
A RICHIESTA
ON REQUEST



QUALITY
STANDARD
UOP




Cod. Art.	D h10	ds	I	L	R	d h6	Z
901070212 KMD	2	1,9	10	80	0,2	4	2
901070222 KMD	2	1,9	20	100	0,2	4	2
901070313 KMD	3	2,9	10	80	0,3	4	2
901070323 KMD	3	2,9	20	100	0,3	4	2
901070425 KMD	4	3,9	20	100	0,5	4	2
901070435 KMD	4	3,9	30	110	0,5	4	2
901070535 KMD	5	4,9	30	100	0,5	6	2
901070545 KMD	5	4,9	40	110	0,5	6	2
901070635 KMD	6	5,8	30	110	0,5	6	2
901070645 KMD	6	5,8	40	160	0,5	6	2
901070845 KMD	8	7,8	40	110	0,5	8	2
901070855 KMD	8	7,8	50	160	0,5	8	2
901071040 KMD	10	9,8	40	110	1	10	2
901071050 KMD	10	9,8	50	160	1	10	2
901071250 KMD	12	11,8	50	160	1	12	2



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,4\phi$ corta /short $ap=0,1\phi$ lunga/long	Contornatura Shouldering $ap = 1,5\phi - 2\phi$ $ae = 0,2 - 0,1\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys Grafite Graphite	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	400 - 500	600 - 700
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	400 - 500	600 - 700
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	300 - 400	400 - 500
	Rame/Ottone Copper/Brass	350 - 450	450 - 500
		400 - 450	500 - 600
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
2		0,006	0,008
3		0,009	0,01
4		0,012	0,014
5		0,015	0,018
6		0,018	0,02
8		0,025	0,028
10		0,03	0,032
12		0,04	0,045

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity



● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

Serie/Series


90110

Frese a due taglienti a testa piana
Flat end, two flute end mills


Diamond

Gph

Rivestimento/Coating



Z2



COATING
Diamond
Gph

GRAPHITE

$\lambda^{\circ}s$
15

W
A RICHIESTA
ON REQUEST



QUALITY
STANDARD
UOP




Cod. Art.	D h10	ds	l	L	d h6	Z
901100210 KMD	2	1,9	10	80	4	2
901100220 KMD	2	1,9	20	100	4	2
901100310 KMD	3	2,9	10	80	4	2
901100320 KMD	3	2,9	20	100	4	2
901100420 KMD	4	3,9	20	100	4	2
901100430 KMD	4	3,9	30	110	4	2
901100530 KMD	5	4,9	30	100	6	2
901100540 KMD	5	4,9	40	110	6	2
901100630 KMD	6	5,8	30	110	6	2
901100640 KMD	6	5,8	40	160	6	2
901100840 KMD	8	7,8	40	110	8	2
901100850 KMD	8	7,8	50	160	8	2
901101040 KMD	10	9,8	40	110	10	2
901101050 KMD	10	9,8	50	160	10	2
901101250 KMD	12	11,8	50	160	12	2



Parametri di taglio/Cutting parameters

Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,4\phi$ corta /short $ap=0,1\phi$ lunga/long	Contornatura Shouldering $ap = 1,5\phi - 2\phi$ $ae = 0,2 - 0,1\phi$
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	Vc (mt /min.)
Alluminio non legato Unalloyed aluminium		400 - 500	600 - 700
Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium		400 - 500	600 - 700
Materiali termoplastici Thermoplastic materials		300 - 400	400 - 500
Rame/Ottone Copper/Brass		350 - 450	450 - 500
Grafite Graphite		400 - 450	500 - 600
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
2		0,006	0,008
3		0,009	0,01
4		0,012	0,014
5		0,015	0,018
6		0,018	0,02
8		0,025	0,028
10		0,03	0,032
12		0,04	0,045

È consigliato l'utilizzo di un mandrino a forte serraggio e un'elevata rigidità della macchina utensile
We suggest the use of a tool holder with heavy duty clamping and elevated machine tool rigidity





● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended


Serie/Series

89133

Microfresa
Micro end mills



Skin³
Rivestimento/Coating



Cod. Art.	D ±0,01	ds	l	11	L	d h6	Z
891330040 KMX	0,4	0,38	0,8	2	40	3	2
891330050 KMX	0,5	0,48	1	2	40	3	2
891330060 KMX	0,6	0,58	1,2	2,5	40	3	2
891330070 KMX	0,7	0,68	1,4	2,5	40	3	2
891330080 KMX	0,8	0,78	1,6	3	40	3	2
891330090 KMX	0,9	0,88	2	3,5	40	3	2
891330100 KMX	1	0,98	2,5	4	40	4	2
891330110 KMX	1,1	1,08	2,5	4	40	4	2
891330120 KMX	1,2	1,18	4	5,5	40	4	2
891330130 KMX	1,3	1,28	4	5,5	40	4	2
891330140 KMX	1,4	1,38	4	5,5	40	4	2
891330150 KMX	1,5	1,48	4	5,5	40	4	2



Parametri di taglio/Cutting parameters



Diameter
Tolerance
 $\pm 0,01 \text{ mm}$

D mm	l	Acciai $\leq 45 \text{ HRC}$ – Rame Steels $\leq 45 \text{ HRC}$ – Copper (n - Fz +20%)		Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)		Acciai temprati $\leq 54 \text{ HRC}$ Hardened steels $\leq 54 \text{ HRC}$		Acciai temprati $> 54 \text{ HRC}$ Hardened steels $> 54 \text{ HRC}$	
		n	Vf	n	Vf	n	Vf	n	Vf
0,4	0,8	29000	522	26000	325	22000	250	16000	225
0,5	1	29000	522	26000	325	22000	250	16000	225
0,6	1,2	29000	650	26000	500	22000	350	16000	250
0,7	1,4	29000	650	26000	500	22000	350	16000	250
0,8	1,6	29000	850	26000	650	22000	425	16000	325
0,9	2	29000	825	26000	650	22000	300	16000	325
1	2,5	29000	800	26000	650	22000	450	16000	325
1,1	2,5	26000	750	23000	600	20000	350	14000	300
1,2	4	26000	750	23000	600	19000	350	13000	275
1,3	4	23000	650	22000	550	18000	300	12000	250
1,4	4	22000	650	20000	500	17000	250	11000	250
1,5	4	20000	650	19000	500	16000	250	10000	250

RACCOMANDAZIONI: se la macchina non dovesse disporre dei giri mandrino richiesti, si consiglia l'adattamento dell'avanzamento con lo stesso rapporto.
WARNING: If the cutting machine rpm available is lower than recommended reduce the feed rate to the same ratio.

ap consigliata/recommended 1,5 ϕ ae consigliata/recommended 0,01 ϕ

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	$\leq 54 \text{ HRC}$	$> 54 \text{ HRC}$						
89133	○	○	●	●	○	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended

MICRO SUPERIOR



La serie Micro si rivolge al mercato degli stampisti dove precisione e stabilità dell'utensile sono condizioni necessarie per lavorare in condizioni ideali. Lo studio delle geometrie ottimali ed una vasta gamma di lunghezze e versioni permettono all'operatore di trovare la miglior soluzione possibile per ogni applicazione richiesta.

Caratteristiche

- Maggiore resistenza dell'utensile grazie ad una accurata selezione di materie prime.
- Eccellente stabilità di taglio ottenuta mediante una nuova geometria del tagliente e innovative caratteristiche di rastremazione del sottomandrino.
- Elevata durata nella lavorazione di acciai temprati fino a 65 HRC garantita dal rivestimento EVO Micro



The Micro series is aimed at the die making market where precision and stability of the tool are necessary for ideal applications conditions. The study of perfect geometries as well as a wide range of lengths and versions allow the operator to find a solution for any requested application.

Characteristics

- Greater tool resistance thanks to a precise selection of raw materials.
- Stable cutting conditions obtained with new cutting edge geometries and an innovative neck taper.
- Improved tool life when applications hardened steels with up to 65 HRC due to EVO Micro coating.

Micro 89230



Micro 89231



Micro 89232



Precision, Stability and Durability



L'analisi di tutte le variabili di lavorazione e delle varie inclinazioni della parete di lavoro permette di sviluppare una nuova geometria del sottomandrino con la realizzazione di un raggio ed uno smusso per rendere più stabile l'utensile. Un costante controllo delle tolleranze su raggio e diametro garantisce la massima precisione anche nelle lavorazioni più estreme. La nuova geometria di testa combinata con l'innovativo rivestimento EVO Micro permette una eccellente finitura superficiale.




By analysing all the applications variables and wall inclinations, we were able to develop a new neck geometry by creating a radius and chamfer to ensure stability of the tool. A constant control of the radius and diameter tolerances guarantee maximum precision. The new head geometry combined with the innovative coating EVO Micro ensure an excellent surface finish.



MICRO SUPERIOR Serie/Series 89230

Frese MICRO a testa semisferica
MICRO end mills, ball-nosed

Evo
Micro
Rivestimento/Coating




COATING
Evo
Micro

HSC


λ_s
30

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D 0/-0,008	ds	fl	l	L	R	d h6	Z	H ($\alpha=0,5^\circ$)	H ($\alpha=1^\circ$)	H ($\alpha=1,5^\circ$)	H ($\alpha=2^\circ$)	H ($\alpha=2,5^\circ$)	H ($\alpha=3^\circ$)
892300050 KMX	0,5	0,48	4	1,00	50	0,25	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892300051 KMX	0,5	0,48	6	1,00	50	0,25	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892300052 KMX	0,5	0,48	4	0,35	50	0,25	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892300053 KMX	0,5	0,48	6	0,35	50	0,25	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892300060 KMX	0,6	0,58	4	1,00	50	0,3	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892300061 KMX	0,6	0,58	6	1,00	50	0,3	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892300062 KMX	0,6	0,58	4	0,40	50	0,3	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892300063 KMX	0,6	0,58	8	0,40	50	0,3	4	2	9,3	9,85	10,31	10,7	11,06	11,39
892300080 KMX	0,8	0,77	4	1,00	50	0,4	4	2	5,04	5,43	5,77	6,08	6,36	6,63
892300081 KMX	0,8	0,77	6	1,00	50	0,4	4	2	7,2	7,66	8,07	8,42	8,75	9,05
892300082 KMX	0,8	0,77	2	0,50	50	0,4	4	2	2,83	3,14	3,39	3,64	3,86	4,09
892300083 KMX	0,8	0,77	6	0,50	50	0,4	4	2	7,2	7,66	8,06	8,42	8,75	9,05
892300084 KMX	0,8	0,77	10	0,50	50	0,4	4	2	11,47	12,03	12,55	12,98	13,36	13,69
892300100 KMX	1	0,95	5	1,00	58	0,5	6	2	6,21	6,63	6,95	7,31	7,61	7,89
892300101 KMX	1	0,95	10	1,00	58	0,5	6	2	11,53	12,12	12,6	13,02	13,4	13,75
892300102 KMX	1	0,95	3	0,80	50	0,5	4	2	4,05	4,35	4,67	4,94	5,19	5,43
892300103 KMX	1	0,95	4	0,80	50	0,5	4	2	5,13	5,51	5,83	6,13	6,41	6,67
892300104 KMX	1	0,95	6	0,80	50	0,5	4	2	7,27	7,74	8,12	8,47	8,79	9,08
892300105 KMX	1	0,95	8	0,80	50	0,5	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,44
892300106 KMX	1	0,95	10	0,80	50	0,5	4	2	11,53	12,11	12,6	13,02	13,4	13,75
892300107 KMX	1	0,95	12	0,80	55	0,5	4	2	13,63	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
892300108 KMX	1	0,95	16	0,80	55	0,5	4	2	17,85	18,58	19,16	19,66	20,23	21,34
892300109 KMX	1	0,95	20	0,80	60	0,5	4	2	22,03	22,83	23,47	24,02	25,27	26,65
892300120 KMX	1,2	1,15	8	1,10	50	0,6	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,43
892300121 KMX	1,2	1,15	12	1,10	55	0,6	4	2	13,64	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
892300140 KMX	1,4	1,34	8	1,30	50	0,7	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892300141 KMX	1,4	1,34	16	1,30	55	0,7	4	2	17,87	18,59	19,17	19,67	20,26	21,37
892300150 KMX	1,5	1,44	8	1,50	58	0,75	6	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892300151 KMX	1,5	1,44	12	1,50	58	0,75	6	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892300152 KMX	1,5	1,44	8	1,35	50	0,75	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892300153 KMX	1,5	1,44	12	1,35	55	0,75	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892300154 KMX	1,5	1,44	20	1,35	60	0,75	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
892300160 KMX	1,6	1,54	12	1,40	55	0,8	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06

→ continua alla pagina successiva / continued on next page



Testa semisferica
Ball Nosed two flute



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D ⁰ _{-0,008}	ds	11	l	L	R	d h6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
892300161 KMX	1,6	1,54	20	1,40	60	0,8	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
892300180 KMX	1,8	1,73	12	1,60	55	0,9	4	2	13,7	14,32	14,83	15,28	15,68	16,1
892300181 KMX	1,8	1,73	20	1,60	60	0,9	4	2	22,07	22,87	23,5	24,08	-	-
892300200 KMX	2	1,92	10	2,00	58	1	6	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
892300201 KMX	2	1,92	6	1,70	50	1	4	2	7,4	7,83	8,2	8,54	8,85	9,14
892300202 KMX	2	1,92	8	1,70	50	1	4	2	9,52	10,02	10,44	10,82	11,16	11,48
892300203 KMX	2	1,92	10	1,70	50	1	4	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
892300204 KMX	2	1,92	12	1,70	55	1	4	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
892300205 KMX	2	1,92	16	1,70	55	1	4	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	-
892300206 KMX	2	1,92	20	1,70	60	1	4	2	22,1	22,89	23,52	24,11	-	-
892300207 KMX	2	1,92	25	1,70	65	1	4	2	27,29	28,17	28,86	-	-	-
892300208 KMX	2	1,92	30	1,70	70	1	4	2	32,47	33,43	34,38	-	-	-
892300212 KMX	2	1,92	12	2,00	58	1	6	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
892300216 KMX	2	1,92	16	2,00	65	1	6	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	21,44
892300220 KMX	2	1,92	20	2,00	65	1	6	2	22,1	22,89	23,52	24,11	25,36	26,75
892300250 KMX	2,5	2,40	13	2,00	58	1,25	6	2	14,84	15,46	15,98	16,43	16,84	17,51
892300308 KMX	3	2,85	8	3,00	58	1,5	6	2	9,71	10,17	10,57	10,93	11,26	11,57
892300310 KMX	3	2,85	10	2,50	58	1,5	6	2	11,81	12,33	12,77	13,16	13,53	13,86
892300312 KMX	3	2,85	12	3,00	58	1,5	6	2	13,91	14,47	14,96	15,38	15,77	16,33
892300316 KMX	3	2,85	16	3,00	65	1,5	6	2	18,08	18,74	19,29	19,77	20,51	21,63
892300320 KMX	3	2,85	20	4,00	65	1,5	6	2	22,24	22,98	23,59	24,28	25,54	26,94
892300325 KMX	3	2,85	25	2,50	70	1,5	6	2	27,42	28,26	28,93	30,27	31,84	-
892300335 KMX	3	2,85	35	2,50	80	1,5	6	2	37,75	38,74	40,25	42,23	-	-
892300400 KMX	4	3,90	16	3,00	60	2	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	-
892300401 KMX	4	3,90	35	3,00	80	2	6	2	37,66	38,67	39,87	-	-	-
892300402 KMX	4	3,90	50	3,00	100	2	6	2	53,1	54,66	-	-	-	-
892300412 KMX	4	3,90	12	4,50	58	2	6	2	13,77	14,37	14,87	15,31	15,7	16,17
892300416 KMX	4	3,90	16	4,50	58	2	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	20,87
892300420 KMX	4	3,90	20	5,00	65	2	6	2	22,12	22,9	23,52	24,14	-	-
892300500 KMX	5	4,90	25	3,50	70	2,5	6	2	27,34	28,58	-	-	-	-
892300501 KMX	5	4,90	40	3,50	80	2,5	6	2	42,98	-	-	-	-	-
892300600 KMX	6	5,90	30	6,00	75	3	6	2	-	-	-	-	-	-
892300601 KMX	6	5,90	50	6,00	100	3	6	2	-	-	-	-	-	-



Evo Micro Special Coating

Elevata durata nella lavorazione
di acciai temprati fino a 65 HRC
garantita dal rivestimento EVO Micro.

*Improved tool life when machining
hardened steels with up to 65 HRC
due to EVO Micro coating.*


MICRO SUPERIOR

Serie/Series

89230

Frese MICRO a testa semisferica
MICRO end mills, ball-nosed

Parametri di taglio/Cutting parameters



Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)				Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)				Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC				Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC			
			ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf
0,5	0,25	4	0,020	0,055	36000	1944	0,017	0,051	31500	1575	0,012	0,040	27000	1296	0,012	0,035	25000	1000
0,5	0,25	6	0,012	0,040	32000	1536	0,010	0,033	28000	1232	0,008	0,025	24000	1008	0,007	0,020	22000	704
0,6	0,3	4	0,024	0,070	36000	2160	0,020	0,060	31500	2016	0,015	0,045	26500	1590	0,011	0,040	25000	1250
0,6	0,3	6	0,015	0,045	32000	1920	0,013	0,038	28000	1568	0,010	0,029	24000	1200	0,090	0,026	22500	990
0,6	0,3	8	0,015	0,043	31500	1890	0,012	0,040	29000	1624	0,009	0,030	23500	1175	0,008	0,022	22000	968
0,8	0,4	2	0,060	0,200	40000	2880	0,068	0,200	35000	2520	0,050	0,145	30000	1800	0,040	0,140	28000	1400
0,8	0,4	4	0,055	0,160	40000	2880	0,046	0,140	35000	2450	0,040	0,100	30000	1680	0,034	0,100	28000	1400
0,8	0,4	6	0,035	0,100	35500	2343	0,027	0,082	31500	2142	0,020	0,060	27000	1620	0,018	0,060	25500	1275
0,8	0,4	10	0,020	0,060	32000	1920	0,017	0,054	28000	1568	0,013	0,040	24000	1200	0,010	0,035	22500	900
1	0,5	3	0,100	0,290	36000	3096	0,085	0,220	31500	2709	0,063	0,190	27000	1890	0,055	0,180	25000	1550
1	0,5	4	0,070	0,210	36000	3096	0,055	0,175	31500	2709	0,050	0,140	27000	1890	0,040	0,120	25000	1550
1	0,5	5	0,050	0,130	33000	2640	0,038	0,100	28500	2394	0,040	0,080	25000	1700	0,025	0,075	22500	1350
1	0,5	6	0,040	0,120	32000	2496	0,034	0,095	28200	2369	0,030	0,078	24500	1617	0,022	0,070	22300	1338
1	0,5	8	0,040	0,120	32000	2496	0,034	0,095	28200	2312	0,025	0,078	24500	1617	0,022	0,070	22300	1338
1	0,5	10	0,025	0,080	32000	2496	0,023	0,058	28200	2256	0,015	0,050	24200	1597	0,015	0,042	22300	1338
1	0,5	12	0,022	0,075	29000	2088	0,020	0,058	25200	1714	0,015	0,045	22000	1408	0,013	0,040	20200	1050
1	0,5	16	0,015	0,045	28500	1824	0,013	0,038	25200	1512	0,010	0,030	21700	1128	0,010	0,024	20200	929
1	0,5	20	0,010	0,030	22000	1320	0,008	0,025	18900	1096	0,006	0,020	16000	800	0,008	0,014	15000	660
1,2	0,6	8	0,040	0,120	28500	2280	0,035	0,100	25200	2016	0,025	0,075	21500	1505	0,022	0,072	20100	1286
1,2	0,6	12	0,030	0,090	28500	2280	0,025	0,080	25200	1966	0,020	0,060	21500	1462	0,016	0,055	20100	1206
1,4	0,7	8	0,050	0,160	25100	2008	0,047	0,140	22000	1760	0,035	0,100	19000	1330	0,030	0,095	17500	1120
1,4	0,7	16	0,035	0,110	22500	1710	0,030	0,090	19700	1340	0,022	0,070	17000	1122	0,020	0,060	15800	948
1,5	0,75	8	0,060	0,160	25200	2016	0,050	0,150	22000	1760	0,037	0,120	19000	1330	0,030	0,090	17500	1120
1,5	0,75	12	0,055	0,150	25200	1966	0,045	0,150	22000	1672	0,035	0,110	19000	1254	0,030	0,095	17500	1050
1,5	0,75	20	0,040	0,110	22500	1530	0,030	0,100	19500	1326	0,025	0,070	17000	1020	0,020	0,060	15500	806
1,6	0,8	12	0,060	0,185	23000	2070	0,050	0,160	20400	1754	0,040	0,120	17500	1400	0,035	0,100	16200	1134
1,6	0,8	20	0,040	0,120	20700	1656	0,034	0,100	18200	1347	0,025	0,080	15500	1085	0,020	0,065	14500	870

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS


serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89230	○	○	●	●	●	○	○	○	●

MICRO SUPERIOR
Serie/Series
89230

Frese MICRO a testa emisferica
Ball-nosed two flute MICRO end mills

Parametri di taglio/Cutting parameters

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page


Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)				Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)				Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC				Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC			
			ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf
1,8	0,9	12	0,070	0,200	23300	2097	0,060	0,170	20500	1845	0,045	0,130	17500	1400	0,040	0,120	16500	1155
1,8	0,9	20	0,040	0,130	21000	1680	0,038	0,115	18200	1456	0,030	0,090	15500	1085	0,025	0,075	14500	870
2	1	6	0,200	0,600	21000	3150	0,170	0,500	18400	2723	0,130	0,390	15600	1872	0,120	0,360	14600	1460
2	1	8	0,140	0,410	21000	3150	0,118	0,350	18400	2686	0,090	0,275	15600	1872	0,080	0,250	14600	1460
2	1	10	0,130	0,400	21000	3150	0,119	0,360	18400	2650	0,090	0,275	15600	1810	0,078	0,230	14600	1460
2	1	12	0,080	0,250	19000	2584	0,068	0,200	16500	2211	0,055	0,155	14100	1607	0,050	0,140	13200	1294
2	1	16	0,080	0,240	18800	2482	0,068	0,200	16500	2178	0,052	0,150	14100	1579	0,048	0,140	13200	1294
2	1	20	0,050	0,150	18700	2431	0,045	0,125	16500	2145	0,032	0,100	14100	1579	0,030	0,085	13200	1267
2	1	25	0,048	0,145	16800	2016	0,042	0,125	14700	1617	0,033	0,090	12500	1300	0,028	0,085	11800	1062
2	1	30	0,035	0,090	16700	1837	0,025	0,075	14700	1588	0,021	0,060	12500	1250	0,015	0,052	11800	1015
2,5	1,25	13	0,150	0,400	16500	1980	0,100	0,260	15500	2170	0,080	0,220	11500	1104	0,075	0,140	10900	1003
3	1,5	8	0,300	0,900	16000	2400	0,250	0,750	14000	1988	0,190	0,580	12000	1440	0,180	0,520	11300	1175
3	1,5	10	0,210	0,630	16000	2400	0,180	0,520	14000	1988	0,130	0,400	12000	1416	0,120	0,380	11200	1142
3	1,5	12	0,200	0,580	14500	1943	0,177	0,510	12600	1714	0,130	0,390	11000	1276	0,120	0,360	11000	1100
3	1,5	16	0,200	0,550	14500	1885	0,160	0,500	12600	1638	0,125	0,360	11000	1210	0,110	0,350	11000	1056
3	1,5	20	0,150	0,340	13800	1766	0,078	0,200	12000	1488	0,110	0,330	10400	1061	0,095	0,300	10300	906
3	1,5	25	0,085	0,240	13800	1766	0,070	0,190	12000	1464	0,055	0,150	10400	1061	0,040	0,140	10100	889
3	1,5	35	0,075	0,230	12900	1548	0,067	0,190	11200	1232	0,050	0,154	9600	960	0,040	0,138	9000	756
4	2	12	0,300	1,000	11500	2300	0,340	1,000	10000	1900	0,250	0,750	8600	1290	0,230	0,700	8000	1120
4	2	16	0,270	0,830	11500	2300	0,230	0,700	10000	1860	0,170	0,530	8600	1273	0,150	0,450	8000	1120
4	2	20	0,200	0,550	11000	1980	0,160	0,500	10000	1800	0,090	0,400	8200	1148	0,100	0,250	7500	990
4	2	35	0,100	0,300	10300	1751	0,090	0,250	9000	1530	0,070	0,190	7600	1049	0,060	0,180	7200	936
4	2	50	0,090	0,260	9250	1480	0,080	0,250	8000	1200	0,065	0,190	6900	925	0,050	0,170	6400	768
5	2,5	25	0,350	1,000	9000	2160	0,300	0,900	7900	1896	0,220	0,650	6700	1206	0,200	0,600	6300	1071
5	2,5	40	0,200	0,600	8200	1804	0,170	0,500	7000	1400	0,125	0,400	6100	1074	0,110	0,350	5700	946
6	3	30	0,400	1,100	8000	1920	0,320	1,000	7000	1680	0,250	0,800	6000	1140	0,230	0,710	5500	957
6	3	50	0,150	0,450	7250	1523	0,130	0,360	6300	1411	0,100	0,280	5450	981	0,080	0,250	5100	867

RACCOMANDAZIONI: se la macchina non dovesse disporre dei giri mandrino richiesti, si consiglia l'adattamento dell'avanzamento con lo stesso rapporto.
WARNING: If the cutting machine rpm available is lower than recommended reduce the feed rate to the same ratio.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89230	○	○	●	●	●	○	○	○	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended



MICRO SUPERIOR

Serie/Series

89231

Frese MICRO a testa piana
MICRO end mills, flat end

Evo
Micro




COATING
Evo
Micro

HSC


λ_s
30

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D 0/-0,008	ds	l	11	L	dh6	Z	H ($\alpha=0,5^\circ$)	H ($\alpha=1^\circ$)	H ($\alpha=1,5^\circ$)	H ($\alpha=2^\circ$)	H ($\alpha=2,5^\circ$)	H ($\alpha=3^\circ$)
892310050 KMX	0,5	0,48	1,00	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892310051 KMX	0,5	0,48	1,00	6	50	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892310052 KMX	0,5	0,48	0,35	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892310053 KMX	0,5	0,48	0,35	6	50	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892310060 KMX	0,6	0,58	1,00	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892310061 KMX	0,6	0,58	1,00	6	50	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892310062 KMX	0,6	0,58	0,40	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892310063 KMX	0,6	0,58	0,40	8	50	4	2	9,3	9,85	10,31	10,7	11,06	11,39
892310080 KMX	0,8	0,77	1,00	4	50	4	2	5,04	5,43	5,77	6,08	6,36	6,63
892310081 KMX	0,8	0,77	1,00	6	50	4	2	7,2	7,66	8,07	8,42	8,75	9,05
892310082 KMX	0,8	0,77	0,50	2	50	4	2	2,83	3,14	3,39	3,64	3,86	4,09
892310083 KMX	0,8	0,77	0,50	6	50	4	2	7,2	7,66	8,06	8,42	8,75	9,05
892310084 KMX	0,8	0,77	0,50	10	50	4	2	11,47	12,03	12,55	12,98	13,36	13,69
892310100 KMX	1	0,95	1,00	5	58	6	2	6,21	6,63	6,95	7,31	7,61	7,89
892310101 KMX	1	0,95	1,00	10	58	6	2	11,53	12,12	12,6	13,02	13,4	13,75
892310102 KMX	1	0,95	0,80	3	50	4	2	4,05	4,35	4,67	4,94	5,19	5,43
892310103 KMX	1	0,95	0,80	4	50	4	2	5,13	5,51	5,83	6,13	6,41	6,67
892310104 KMX	1	0,95	0,80	6	50	4	2	7,27	7,74	8,12	8,47	8,79	9,08
892310105 KMX	1	0,95	0,80	8	50	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,44
892310106 KMX	1	0,95	0,80	10	50	4	2	11,53	12,11	12,6	13,02	13,4	13,75
892310107 KMX	1	0,95	0,80	12	55	4	2	13,63	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
892310108 KMX	1	0,95	0,80	16	55	4	2	17,85	18,58	19,16	19,66	20,23	21,34
892310109 KMX	1	0,95	0,80	20	60	4	2	22,03	22,83	23,47	24,02	25,27	26,65
892310120 KMX	1,2	1,15	1,10	8	50	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,43
892310121 KMX	1,2	1,15	1,10	12	55	4	2	13,64	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
892310140 KMX	1,4	1,34	1,30	8	50	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892310141 KMX	1,4	1,34	1,30	16	55	4	2	17,87	18,59	19,17	19,67	20,26	21,37
892310150 KMX	1,5	1,44	1,50	8	58	6	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892310151 KMX	1,5	1,44	1,50	12	58	6	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892310152 KMX	1,5	1,44	1,35	8	50	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892310153 KMX	1,5	1,44	1,35	12	55	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892310154 KMX	1,5	1,44	1,35	20	60	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
892310160 KMX	1,6	1,54	1,40	12	55	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892310161 KMX	1,6	1,54	1,40	20	60	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-

→ continua alla pagina successiva / continued on next page



Testa piana
Flat end



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D ₀ 0,008	ds	l	l1	L	dh6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
892310180 KMX	1,8	1,73	1,60	12	55	4	2	13,7	14,32	14,83	15,28	15,68	16,1
892310181 KMX	1,8	1,73	1,60	20	60	4	2	22,07	22,87	23,5	24,08	-	-
892310200 KMX	2	1,92	2,00	10	58	6	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
892310201 KMX	2	1,92	1,70	6	50	4	2	7,4	7,83	8,2	8,54	8,85	9,14
892310202 KMX	2	1,92	1,70	8	50	4	2	9,52	10,02	10,44	10,82	11,16	11,48
892310203 KMX	2	1,92	1,70	10	50	4	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
892310204 KMX	2	1,92	1,70	12	55	4	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
892310205 KMX	2	1,92	1,70	16	55	4	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	-
892310206 KMX	2	1,92	1,70	20	60	4	2	22,1	22,89	23,52	24,11	-	-
892310207 KMX	2	1,92	1,70	25	65	4	2	27,29	28,17	28,86	-	-	-
892310208 KMX	2	1,92	1,70	30	70	4	2	32,47	33,43	34,38	-	-	-
892310212 KMX	2	1,92	2,00	12	58	6	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
892310216 KMX	2	1,92	2,00	16	65	6	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	21,44
892310220 KMX	2	1,92	2,00	20	65	6	2	22,1	22,89	23,52	24,11	25,36	26,75
892310250 KMX	2,5	2,40	2,00	13	58	6	2	14,84	15,46	15,98	16,43	16,84	17,51
892310308 KMX	3	2,85	3,00	8	58	6	2	9,71	10,17	10,57	10,93	11,26	11,57
892310310 KMX	3	2,85	2,50	10	58	6	2	11,81	12,33	12,77	13,16	13,53	13,86
892310312 KMX	3	2,85	3,00	12	58	6	2	13,91	14,47	14,96	15,38	15,77	16,33
892310316 KMX	3	2,85	3,00	16	65	6	2	18,08	18,74	19,29	19,77	20,51	21,63
892310320 KMX	3	2,85	4,00	20	65	6	2	22,24	22,98	23,59	24,28	25,54	26,94
892310325 KMX	3	2,85	2,50	25	70	6	2	27,42	28,26	28,93	30,27	31,84	-
892310335 KMX	3	2,85	2,50	35	80	6	2	37,75	38,74	40,25	42,23	-	-
892310400 KMX	4	3,90	3,00	16	60	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	-
892310401 KMX	4	3,90	3,00	35	80	6	2	37,66	38,67	39,87	-	-	-
892310402 KMX	4	3,90	3,00	50	100	6	2	53,1	54,66	-	-	-	-
892310412 KMX	4	3,90	4,50	12	58	6	2	13,77	14,37	14,87	15,31	15,7	16,17
892310416 KMX	4	3,90	4,50	16	58	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	20,87
892310420 KMX	4	3,90	5,00	20	65	6	2	22,12	22,9	23,52	24,14	-	-
892310500 KMX	5	4,90	3,50	25	70	6	2	27,34	28,58	-	-	-	-
892310501 KMX	5	4,90	3,50	40	80	6	2	42,98	-	-	-	-	-
892310600 KMX	6	5,90	6,00	30	75	6	2	-	-	-	-	-	-
892310601 KMX	6	5,90	6,00	50	100	6	2	-	-	-	-	-	-



Evo Micro Special Coating

Elevata durata nella lavorazione
di acciai temprati fino a 65 HRC
garantita dal rivestimento EVO Micro.

*Improved tool life when machining
hardened steels with up to 65 HRC
due to EVO Micro coating.*

MICRO SUPERIOR

Serie/Series

89231

Frese MICRO a testa piana
MICRO end mills, flat end

Parametri di taglio/Cutting parameters



Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
		a _p mm	n	Vf	a _p mm	n	Vf	a _p mm	n	Vf	a _p mm	n	Vf
0,5	4	0,020	29000	1044	0,016	25200	655	0,010	22000	528	0,008	20200	444
0,5	6	0,012	26000	832	0,010	22400	560	0,007	19400	388	0,005	18000	360
0,6	4	0,024	29000	1334	0,020	25200	1058	0,013	21500	688	0,011	20200	525
0,6	6	0,015	29000	1276	0,013	25200	1109	0,009	21500	688	0,007	20200	525
0,6	8	0,015	26000	1040	0,012	22400	806	0,009	19400	543	0,006	18000	432
0,8	2	0,060	33000	1716	0,045	28000	1288	0,028	24000	864	0,022	22500	630
0,8	4	0,055	31000	1488	0,040	26000	1040	0,021	22000	660	0,017	20000	480
0,8	6	0,035	29000	1276	0,026	25000	1000	0,016	21500	602	0,013	20000	440
0,8	10	0,015	26000	1040	0,010	22000	792	0,006	20000	480	0,006	18000	360
1	3	0,100	29000	1624	0,085	25000	1300	0,050	22000	880	0,045	20200	646
1	4	0,070	29000	1624	0,055	25000	1300	0,035	22000	880	0,028	20200	646
1	5	0,055	27000	1350	0,040	23000	1104	0,030	20500	820	0,020	19000	608
1	6	0,040	26000	1248	0,034	22000	1012	0,020	19500	741	0,016	18300	549
1	8	0,040	26000	1248	0,032	22000	1012	0,019	19500	702	0,016	18300	549
1	10	0,025	26000	1248	0,021	21500	989	0,015	19500	663	0,010	18200	546
1	12	0,024	23000	1058	0,020	20100	844	0,015	17500	560	0,010	16200	454
1	16	0,016	23000	1012	0,012	20000	720	0,010	17300	484	0,008	16000	384
1	20	0,010	22000	792	0,008	19000	570	0,006	16500	330	0,006	15000	300
1,2	8	0,075	26000	1560	0,065	22400	1165	0,040	19200	691	0,030	17800	570
1,2	12	0,030	23500	1316	0,024	20100	965	0,015	17400	557	0,012	16200	486
1,4	8	0,090	22500	1350	0,08	19000	988	0,040	16500	660	0,035	15700	502
1,4	16	0,035	18000	900	0,027	15600	655	0,018	13500	432	0,015	12500	350
1,5	8	0,100	22500	1350	0,080	19600	1058	0,050	16800	672	0,040	15700	502
1,5	12	0,060	20200	1212	0,045	19600	1019	0,030	15200	578	0,025	14200	454
1,5	20	0,030	15500	713	0,020	15200	699	0,020	12000	384	0,016	10500	273
1,6	12	0,070	19000	1216	0,055	16400	918	0,034	14000	616	0,025	13100	472
1,6	20	0,040	16700	935	0,034	14500	667	0,020	12500	500	0,017	11800	378

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89231	○	○	●	●	●	○	○	○	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

MICRO SUPERIOR
Serie/Series
89231

Frese MICRO a testa piana
MICRO end mills, flat end

Parametri di taglio/Cutting parameters

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page


Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
		a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f
1,8	12	0,070	19000	1216	0,060	16400	951	0,035	14000	616	0,030	13100	498
1,8	20	0,040	16500	924	0,035	14500	783	0,023	12500	450	0,018	11700	374
2	6	0,200	17000	1360	0,160	14500	1044	0,100	12600	655	0,080	11800	543
2	8	0,140	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12600	655	0,055	11800	543
2	10	0,135	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12500	625	0,055	11700	515
2	12	0,080	15200	1216	0,060	13200	898	0,040	11400	570	0,032	10600	445
2	16	0,080	15200	1155	0,064	13200	871	0,040	11300	542	0,031	10500	441
2	20	0,050	15100	1057	0,040	13200	871	0,025	11300	542	0,020	10500	420
2	25	0,047	13500	918	0,040	12100	678	0,025	10100	465	0,020	9400	357
2	30	0,030	13200	871	0,024	11550	601	0,015	10000	420	0,012	9300	335
2,5	13	0,160	14000	1400	0,140	12500	1150	0,080	10700	685	0,072	10000	560
3	8	0,300	13000	1300	0,240	11100	1021	0,150	9600	634	0,120	9000	540
3	10	0,250	13000	1040	0,165	11000	990	0,110	9600	614	0,100	9000	540
3	12	0,200	13000	1040	0,160	11000	968	0,100	9600	595	0,080	9000	540
3	16	0,160	12000	936	0,090	10000	800	0,080	8900	534	0,060	8500	493
3	20	0,120	11500	874	0,082	10000	780	0,060	8600	499	0,050	8100	454
3	25	0,090	11500	851	0,065	9950	776	0,050	8500	476	0,040	8000	432
3	35	0,070	11000	770	0,060	9800	725	0,040	8400	454	0,032	8000	416
4	12	0,400	9700	1358	0,320	8400	1008	0,200	7200	648	0,160	6700	536
4	16	0,320	9600	1248	0,250	8300	979	0,170	7200	634	0,130	6700	509
4	20	0,280	9500	1216	0,210	8300	963	0,140	7200	605	0,110	6700	469
4	35	0,140	8600	1032	0,120	7500	825	0,070	6400	538	0,050	6000	408
4	50	0,090	8500	969	0,075	7400	740	0,050	6400	512	0,040	6000	384
5	25	0,330	7500	900	0,300	6400	768	0,120	5700	479	0,100	5400	378
5	40	0,180	7400	740	0,200	6300	630	0,100	5500	418	0,080	5400	302
6	30	0,380	6400	896	0,340	5300	689	0,200	6600	594	0,150	6200	496
6	50	0,180	6300	756	0,210	5300	530	0,110	6500	520	0,080	6100	366

RACCOMANDAZIONI: se la macchina non dovesse disporre dei giri mandrino richiesti, si consiglia l'adattamento dell'avanzamento con lo stesso rapporto.
WARNING: If the cutting machine rpm available is lower than recommended reduce the feed rate to the same ratio.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89231	○	○	● ●	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

MICRO SUPERIOR Serie/Series 89232

Frese MICRO, toriche
MICRO end mills, toric

Evo
Micro






COATING
Evo
Micro

HSC


λ° s
30

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D ⁰ _{-0,008}	ds	I	I1	L	R	dh6	Z	H ($\alpha=0,5^{\circ}$)	H ($\alpha=1^{\circ}$)	H ($\alpha=1,5^{\circ}$)	H ($\alpha=2^{\circ}$)	H ($\alpha=2,5^{\circ}$)	H ($\alpha=3^{\circ}$)
892320050 KMX	0,5	0,48	1,00	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892320051 KMX	0,5	0,48	1,00	6	50	0,10	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892320052 KMX	0,5	0,48	0,35	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892320053 KMX	0,5	0,48	0,35	6	50	0,10	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892320060 KMX	0,6	0,58	1,00	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892320061 KMX	0,6	0,58	1,00	6	50	0,10	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
892320062 KMX	0,6	0,58	0,40	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
892320063 KMX	0,6	0,58	0,40	8	50	0,10	4	2	9,3	9,85	10,31	10,7	11,06	11,39
892320080 KMX	0,8	0,77	1,00	4	50	0,10	4	2	5,04	5,43	5,77	6,08	6,36	6,63
892320081 KMX	0,8	0,77	1,00	6	50	0,10	4	2	7,2	7,66	8,07	8,42	8,75	9,05
892320082 KMX	0,8	0,77	0,50	2	50	0,10	4	2	2,83	3,14	3,39	3,64	3,86	4,09
892320083 KMX	0,8	0,77	0,50	6	50	0,10	4	2	7,2	7,66	8,06	8,42	8,75	9,05
892320084 KMX	0,8	0,77	0,50	10	50	0,10	4	2	11,47	12,03	12,55	12,98	13,36	13,69
892320100 KMX	1	0,95	1,00	5	58	0,10	6	2	6,21	6,63	6,95	7,31	7,61	7,89
892320101 KMX	1	0,95	1,00	10	58	0,10	6	2	11,53	12,12	12,6	13,02	13,4	13,75
892320102 KMX	1	0,95	0,80	3	50	0,10	4	2	4,05	4,35	4,67	4,94	5,19	5,43
892320103 KMX	1	0,95	0,80	4	50	0,10	4	2	5,13	5,51	5,83	6,13	6,41	6,67
892320104 KMX	1	0,95	0,80	6	50	0,10	4	2	7,27	7,74	8,12	8,47	8,79	9,08
892320105 KMX	1	0,95	0,80	8	50	0,10	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,44
892320106 KMX	1	0,95	0,80	10	50	0,10	4	2	11,53	12,11	12,6	13,02	13,4	13,75
892320107 KMX	1	0,95	0,80	12	55	0,10	4	2	13,63	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
892320108 KMX	1	0,95	0,80	16	55	0,10	4	2	17,85	18,58	19,16	19,66	20,23	21,34
892320109 KMX	1	0,95	0,80	20	60	0,10	4	2	22,03	22,83	23,47	24,02	25,27	26,65
892320120 KMX	1,2	1,15	1,10	8	50	0,10	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,43
892320121 KMX	1,2	1,15	1,10	12	55	0,10	4	2	13,64	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
892320140 KMX	1,4	1,34	1,30	8	50	0,10	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892320141 KMX	1,4	1,34	1,30	16	55	0,10	4	2	17,87	18,59	19,17	19,67	20,26	21,37
892320150 KMX	1,5	1,44	1,50	8	58	0,15	6	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892320151 KMX	1,5	1,44	1,50	12	58	0,15	6	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892320152 KMX	1,5	1,44	1,35	8	50	0,15	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
892320153 KMX	1,5	1,44	1,35	12	55	0,15	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892320154 KMX	1,5	1,44	1,35	20	60	0,15	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-

→ continua alla pagina successiva / continued on next page



Toroidale
Toric cutters



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D ⁰ _{-0,008}	ds	l	l1	L	R	dh6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
892320160 KMX	1,6	1,54	1,40	12	55	0,15	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
892320161 KMX	1,6	1,54	1,40	20	60	0,15	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
892320180 KMX	1,8	1,73	1,60	12	55	0,15	4	2	13,7	14,32	14,83	15,28	15,68	16,1
892320181 KMX	1,8	1,73	1,60	20	60	0,15	4	2	22,07	22,87	23,5	24,08	-	-
892320200 KMX	2	1,92	2,00	10	58	0,20	6	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
892320201 KMX	2	1,92	1,70	6	50	0,20	4	2	7,4	7,83	8,2	8,54	8,85	9,14
892320202 KMX	2	1,92	1,70	8	50	0,20	4	2	9,52	10,02	10,44	10,82	11,16	11,48
892320203 KMX	2	1,92	1,70	10	50	0,20	4	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
892320204 KMX	2	1,92	1,70	12	55	0,20	4	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
892320205 KMX	2	1,92	1,70	16	55	0,20	4	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	-
892320206 KMX	2	1,92	1,70	20	60	0,20	4	2	22,1	22,89	23,52	24,11	-	-
892320207 KMX	2	1,92	1,70	25	65	0,20	4	2	27,29	28,17	28,86	-	-	-
892320208 KMX	2	1,92	1,70	30	70	0,20	4	2	32,47	33,43	34,38	-	-	-
892320212 KMX	2	1,92	2,00	12	58	0,20	6	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
892320216 KMX	2	1,92	2,00	16	65	0,20	6	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	21,44
892320220 KMX	2	1,92	2,00	20	65	0,20	6	2	22,1	22,89	23,52	24,11	25,36	26,75
892320250 KMX	2,5	2,40	2,00	13	58	0,25	6	2	14,84	15,46	15,98	16,43	16,84	17,51
892320308 KMX	3	2,85	3,00	8	58	0,30	6	2	9,71	10,17	10,57	10,93	11,26	11,57
892320310 KMX	3	2,85	2,50	10	58	0,30	6	2	11,81	12,33	12,77	13,16	13,53	13,86
892320312 KMX	3	2,85	3,00	12	58	0,30	6	2	13,91	14,47	14,96	15,38	15,77	16,33
892320316 KMX	3	2,85	3,00	16	65	0,30	6	2	18,08	18,74	19,29	19,77	20,51	21,63
892320320 KMX	3	2,85	4,00	20	65	0,30	6	2	22,24	22,98	23,59	24,28	25,54	26,94
892320325 KMX	3	2,85	2,50	25	70	0,30	6	2	27,42	28,26	28,93	30,27	31,84	-
892320335 KMX	3	2,85	2,50	35	80	0,30	6	2	37,75	38,74	40,25	42,23	-	-
892320400 KMX	4	3,90	3,00	16	60	0,40	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	-
892320401 KMX	4	3,90	3,00	35	80	0,40	6	2	37,66	38,67	39,87	-	-	-
892320402 KMX	4	3,90	3,00	50	100	0,40	6	2	53,1	54,66	-	-	-	-
892320412 KMX	4	3,90	4,50	12	58	0,40	6	2	13,77	14,37	14,87	15,31	15,7	16,17
892320416 KMX	4	3,90	4,50	16	58	0,40	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	20,87
892320420 KMX	4	3,90	5,00	20	65	0,40	6	2	22,12	22,9	23,52	24,14	-	-
892320500 KMX	5	4,90	3,50	25	70	0,50	6	2	27,34	28,58	-	-	-	-
892320501 KMX	5	4,90	3,50	40	80	0,50	6	2	42,98	-	-	-	-	-
892320600 KMX	6	5,90	6,00	30	75	0,50	6	2	-	-	-	-	-	-
892320601 KMX	6	5,90	6,00	50	100	0,50	6	2	-	-	-	-	-	-



Evo Micro Special Coating

Elevata durata nella lavorazione
di acciai temprati fino a 65 HRC
garantita dal rivestimento EVO Micro.

*Improved tool life when machining
hardened steels with up to 65 HRC
due to EVO Micro coating.*

MICRO SUPERIOR

Serie/Series

89232

Frese MICRO, toriche
MICRO end mills, toric

Parametri di taglio/Cutting parameters



Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
			a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f
0,5	0,10	4	0,020	29000	1044	0,016	25200	655	0,010	22000	528	0,008	20200	444
0,5	0,10	6	0,012	26000	832	0,010	22400	560	0,007	19400	388	0,005	18000	360
0,6	0,10	4	0,024	29000	1334	0,020	25200	1058	0,013	21500	688	0,011	20200	525
0,6	0,10	6	0,015	29000	1276	0,013	25200	1109	0,009	21500	688	0,007	20200	525
0,6	0,10	8	0,015	26000	1040	0,012	22400	806	0,009	19400	543	0,006	18000	432
0,8	0,10	2	0,060	33000	1716	0,045	28000	1288	0,028	24000	864	0,022	22500	630
0,8	0,10	4	0,055	31000	1488	0,040	26000	1040	0,021	22000	660	0,017	20000	480
0,8	0,10	6	0,035	29000	1276	0,026	25000	1000	0,016	21500	602	0,013	20000	440
0,8	0,10	10	0,015	26000	1040	0,010	22000	792	0,006	20000	480	0,006	18000	360
1	0,10	3	0,100	29000	1624	0,085	25000	1300	0,050	22000	880	0,045	20200	646
1	0,10	4	0,070	29000	1624	0,055	25000	1300	0,035	22000	880	0,028	20200	646
1	0,10	5	0,055	27000	1350	0,040	23000	1104	0,030	20500	820	0,020	19000	608
1	0,10	6	0,040	26000	1248	0,034	22000	1012	0,020	19500	741	0,016	18300	549
1	0,10	8	0,040	26000	1248	0,032	22000	1012	0,019	19500	702	0,016	18300	549
1	0,10	10	0,025	26000	1248	0,021	21500	989	0,015	19500	663	0,010	18200	546
1	0,10	12	0,024	23000	1058	0,020	20100	844	0,015	17500	560	0,010	16200	454
1	0,10	16	0,016	23000	1012	0,012	20000	720	0,010	17300	484	0,008	16000	384
1	0,10	20	0,010	22000	792	0,008	19000	570	0,006	16500	330	0,006	15000	300
1,2	0,10	8	0,075	26000	1560	0,065	22400	1165	0,040	19200	691	0,030	17800	570
1,2	0,10	12	0,030	23500	1316	0,024	20100	965	0,015	17400	557	0,012	16200	486
1,4	0,10	8	0,090	22500	1350	0,08	19000	988	0,040	16500	660	0,035	15700	502
1,4	0,10	16	0,035	18000	900	0,027	15600	655	0,018	13500	432	0,015	12500	350
1,5	0,15	8	0,100	22500	1350	0,080	19600	1058	0,050	16800	672	0,040	15700	502
1,5	0,15	12	0,060	20200	1212	0,045	19600	1019	0,030	15200	578	0,025	14200	454
1,5	0,15	20	0,030	15500	713	0,020	15200	699	0,020	12000	384	0,016	10500	273
1,6	0,15	12	0,070	19000	1216	0,055	16400	918	0,034	14000	616	0,025	13100	472
1,6	0,15	20	0,040	16700	935	0,034	14500	667	0,020	12500	500	0,017	11800	378

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89232	○	○	●	●	●	○	○	○	●

MICRO SUPERIOR
Serie/Series
89232

Frese MICRO, toriche
MICRO end mills, toric

Parametri di taglio/Cutting parameters

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page


Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
			ap mm	n	Vf	ap mm	n	Vf	ap mm	n	Vf	ap mm	n	Vf
1,8	0,15	12	0,070	19000	1216	0,060	16400	951	0,035	14000	616	0,030	13100	498
1,8	0,15	20	0,040	16500	924	0,035	14500	783	0,023	12500	450	0,018	11700	374
2	0,20	6	0,200	17000	1360	0,160	14500	1044	0,100	12600	655	0,080	11800	543
2	0,20	8	0,140	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12600	655	0,055	11800	543
2	0,20	10	0,135	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12500	625	0,055	11700	515
2	0,20	12	0,080	15200	1216	0,060	13200	898	0,040	11400	570	0,032	10600	445
2	0,20	16	0,080	15200	1155	0,064	13200	871	0,040	11300	542	0,031	10500	441
2	0,20	20	0,050	15100	1057	0,040	13200	871	0,025	11300	542	0,020	10500	420
2	0,20	25	0,047	13500	918	0,040	12100	678	0,025	10100	465	0,020	9400	357
2	0,20	30	0,030	13200	871	0,024	11550	601	0,015	10000	420	0,012	9300	335
2,5	0,25	13	0,160	14000	1400	0,140	12500	1150	0,080	10700	685	0,072	10000	560
3	0,30	8	0,300	13000	1300	0,240	11100	1021	0,150	9600	634	0,120	9000	540
3	0,30	10	0,250	13000	1040	0,165	11000	990	0,110	9600	614	0,100	9000	540
3	0,30	12	0,200	13000	1040	0,160	11000	968	0,100	9600	595	0,080	9000	540
3	0,30	16	0,160	12000	936	0,090	10000	800	0,080	8900	534	0,060	8500	493
3	0,30	20	0,120	11500	874	0,082	10000	780	0,060	8600	499	0,050	8100	454
3	0,30	25	0,090	11500	851	0,065	9950	776	0,050	8500	476	0,040	8000	432
3	0,30	35	0,070	11000	770	0,060	9800	725	0,040	8400	454	0,032	8000	416
4	0,40	12	0,400	9700	1358	0,320	8400	1008	0,200	7200	648	0,160	6700	536
4	0,40	16	0,320	9600	1248	0,250	8300	979	0,170	7200	634	0,130	6700	509
4	0,40	20	0,280	9500	1216	0,210	8300	963	0,140	7200	605	0,110	6700	469
4	0,40	35	0,140	8600	1032	0,120	7500	825	0,070	6400	538	0,050	6000	408
4	0,40	50	0,090	8500	969	0,075	7400	740	0,050	6400	512	0,040	6000	384
5	0,50	25	0,330	7500	900	0,300	6400	768	0,120	5700	479	0,100	5400	378
5	0,50	40	0,180	7400	740	0,200	6300	630	0,100	5500	418	0,080	5400	302
6	0,50	30	0,380	6400	896	0,340	5300	689	0,200	6600	594	0,150	6200	496
6	0,50	50	0,180	6300	756	0,210	5300	530	0,110	6500	520	0,080	6100	366

RACCOMANDAZIONI: se la macchina non dovesse disporre dei giri mandrino richiesti, si consiglia l'adattamento dell'avanzamento con lo stesso rapporto.
WARNING: If the cutting machine rpm available is lower than recommended reduce the feed rate to the same ratio.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89232	○	○	● ●	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended



MICRO

Serie/Series

89130


Frese MICRO a testa semisferica
MICRO end mills, ball-nosed

Skin³
Rivestimento/Coating



Cod. Art.	D 0/-0,008	ds	fl	l	L	R	d h6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
891300050 KMX	0,5	0,48	4	1,00	50	0,25	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891300051 KMX	0,5	0,48	6	1,00	50	0,25	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891300052 KMX	0,5	0,48	4	0,35	50	0,25	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891300053 KMX	0,5	0,48	6	0,35	50	0,25	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891300060 KMX	0,6	0,58	4	1,00	50	0,3	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891300061 KMX	0,6	0,58	6	1,00	50	0,3	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891300062 KMX	0,6	0,58	4	0,40	50	0,3	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891300063 KMX	0,6	0,58	8	0,40	50	0,3	4	2	9,3	9,85	10,31	10,7	11,06	11,39
891300080 KMX	0,8	0,77	4	1,00	50	0,4	4	2	5,04	5,43	5,77	6,08	6,36	6,63
891300081 KMX	0,8	0,77	6	1,00	50	0,4	4	2	7,2	7,66	8,07	8,42	8,75	9,05
891300082 KMX	0,8	0,77	2	0,50	50	0,4	4	2	2,83	3,14	3,39	3,64	3,86	4,09
891300083 KMX	0,8	0,77	6	0,50	50	0,4	4	2	7,2	7,66	8,06	8,42	8,75	9,05
891300084 KMX	0,8	0,77	10	0,50	50	0,4	4	2	11,47	12,03	12,55	12,98	13,36	13,69
891300100 KMX	1	0,95	5	1,00	58	0,5	6	2	6,21	6,63	6,95	7,31	7,61	7,89
891300101 KMX	1	0,95	10	1,00	58	0,5	6	2	11,53	12,12	12,6	13,02	13,4	13,75
891300102 KMX	1	0,95	3	0,80	50	0,5	4	2	4,05	4,35	4,67	4,94	5,19	5,43
891300103 KMX	1	0,95	4	0,80	50	0,5	4	2	5,13	5,51	5,83	6,13	6,41	6,67
891300104 KMX	1	0,95	6	0,80	50	0,5	4	2	7,27	7,74	8,12	8,47	8,79	9,08
891300105 KMX	1	0,95	8	0,80	50	0,5	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,44
891300106 KMX	1	0,95	10	0,80	50	0,5	4	2	11,53	12,11	12,6	13,02	13,4	13,75
891300107 KMX	1	0,95	12	0,80	55	0,5	4	2	13,63	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
891300108 KMX	1	0,95	16	0,80	55	0,5	4	2	17,85	18,58	19,16	19,66	20,23	21,34
891300109 KMX	1	0,95	20	0,80	60	0,5	4	2	22,03	22,83	23,47	24,02	25,27	26,65
891300120 KMX	1,2	1,15	8	1,10	50	0,6	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,43
891300121 KMX	1,2	1,15	12	1,10	55	0,6	4	2	13,64	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
891300140 KMX	1,4	1,34	8	1,30	50	0,7	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891300141 KMX	1,4	1,34	16	1,30	55	0,7	4	2	17,87	18,59	19,17	19,67	20,26	21,37
891300150 KMX	1,5	1,44	8	1,50	58	0,75	6	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891300151 KMX	1,5	1,44	12	1,50	58	0,75	6	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891300152 KMX	1,5	1,44	8	1,35	50	0,75	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891300153 KMX	1,5	1,44	12	1,35	55	0,75	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891300154 KMX	1,5	1,44	20	1,35	60	0,75	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
891300160 KMX	1,6	1,54	12	1,40	55	0,8	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06

→ continua alla pagina successiva / continued on next page




Testa semisferica
Ball Nosed two flute



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page


Cod. Art.	D ⁰ _{-0,008}	ds	1	l	L	R	d h6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
891300161 KMX	1,6	1,54	20	1,40	60	0,8	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
891300180 KMX	1,8	1,73	12	1,60	55	0,9	4	2	13,7	14,32	14,83	15,28	15,68	16,1
891300181 KMX	1,8	1,73	20	1,60	60	0,9	4	2	22,07	22,87	23,5	24,08	-	-
891300200 KMX	2	1,92	10	2,00	58	1	6	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
891300201 KMX	2	1,92	6	1,70	50	1	4	2	7,4	7,83	8,2	8,54	8,85	9,14
891300202 KMX	2	1,92	8	1,70	50	1	4	2	9,52	10,02	10,44	10,82	11,16	11,48
891300203 KMX	2	1,92	10	1,70	50	1	4	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
891300204 KMX	2	1,92	12	1,70	55	1	4	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
891300205 KMX	2	1,92	16	1,70	55	1	4	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	-
891300206 KMX	2	1,92	20	1,70	60	1	4	2	22,1	22,89	23,52	24,11	-	-
891300207 KMX	2	1,92	25	1,70	65	1	4	2	27,29	28,17	28,86	-	-	-
891300208 KMX	2	1,92	30	1,70	70	1	4	2	32,47	33,43	34,38	-	-	-
891300212 KMX	2	1,92	12	2,00	58	1	6	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
891300216 KMX	2	1,92	16	2,00	65	1	6	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	21,44
891300220 KMX	2	1,92	20	2,00	65	1	6	2	22,1	22,89	23,52	24,11	25,36	26,75
891300250 KMX	2,5	2,40	13	2,00	58	1,25	6	2	14,84	15,46	15,98	16,43	16,84	17,51
891300308 KMX	3	2,85	8	3,00	58	1,5	6	2	9,71	10,17	10,57	10,93	11,26	11,57
891300310 KMX	3	2,85	10	2,50	58	1,5	6	2	11,81	12,33	12,77	13,16	13,53	13,86
891300312 KMX	3	2,85	12	3,00	58	1,5	6	2	13,91	14,47	14,96	15,38	15,77	16,33
891300316 KMX	3	2,85	16	3,00	65	1,5	6	2	18,08	18,74	19,29	19,77	20,51	21,63
891300320 KMX	3	2,85	20	4,00	65	1,5	6	2	22,24	22,98	23,59	24,28	25,54	26,94
891300325 KMX	3	2,85	25	2,50	70	1,5	6	2	27,42	28,26	28,93	30,27	31,84	-
891300335 KMX	3	2,85	35	2,50	80	1,5	6	2	37,75	38,74	40,25	42,23	-	-
891300400 KMX	4	3,90	16	3,00	60	2	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	-
891300401 KMX	4	3,90	35	3,00	80	2	6	2	37,66	38,67	39,87	-	-	-
891300402 KMX	4	3,90	50	3,00	100	2	6	2	53,1	54,66	-	-	-	-
891300412 KMX	4	3,90	12	4,50	58	2	6	2	13,77	14,37	14,87	15,31	15,7	16,17
891300416 KMX	4	3,90	16	4,50	58	2	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	20,87
891300420 KMX	4	3,90	20	5,00	65	2	6	2	22,12	22,9	23,52	24,14	-	-
891300500 KMX	5	4,90	25	3,50	70	2,5	6	2	27,34	28,58	-	-	-	-
891300501 KMX	5	4,90	40	3,50	80	2,5	6	2	42,98	-	-	-	-	-
891300600 KMX	6	5,90	30	6,00	75	3	6	2	-	-	-	-	-	-
891300601 KMX	6	5,90	50	6,00	100	3	6	2	-	-	-	-	-	-



MICRO Serie/Series 89130

Frese MICRO a testa semisferica
MICRO end mills, ball-nosed

Parametri di taglio/Cutting parameters



Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)				Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)				Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC				Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC			
			ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf
0,5	0,25	4	0,020	0,055	36000	1944	0,017	0,051	31500	1575	0,012	0,040	27000	1296	0,012	0,035	25000	1000
0,5	0,25	6	0,012	0,040	32000	1536	0,010	0,033	28000	1232	0,008	0,025	24000	1008	0,007	0,020	22000	704
0,6	0,3	4	0,024	0,070	36000	2160	0,020	0,060	31500	2016	0,015	0,045	26500	1590	0,011	0,040	25000	1250
0,6	0,3	6	0,015	0,045	32000	1920	0,013	0,038	28000	1568	0,010	0,029	24000	1200	0,090	0,026	22500	990
0,6	0,3	8	0,015	0,043	31500	1890	0,012	0,040	29000	1624	0,009	0,030	23500	1175	0,008	0,022	22000	968
0,8	0,4	2	0,060	0,200	40000	2880	0,068	0,200	35000	2520	0,050	0,145	30000	1800	0,040	0,140	28000	1400
0,8	0,4	4	0,055	0,160	40000	2880	0,046	0,140	35000	2450	0,040	0,100	30000	1680	0,034	0,100	28000	1400
0,8	0,4	6	0,035	0,100	35500	2343	0,027	0,082	31500	2142	0,020	0,060	27000	1620	0,018	0,060	25500	1275
0,8	0,4	10	0,020	0,060	32000	1920	0,017	0,054	28000	1568	0,013	0,040	24000	1200	0,010	0,035	22500	900
1	0,5	3	0,100	0,290	36000	3096	0,085	0,220	31500	2709	0,063	0,190	27000	1890	0,055	0,180	25000	1550
1	0,5	4	0,070	0,210	36000	3096	0,055	0,175	31500	2709	0,050	0,140	27000	1890	0,040	0,120	25000	1550
1	0,5	5	0,050	0,130	33000	2640	0,038	0,100	28500	2394	0,040	0,080	25000	1700	0,025	0,075	22500	1350
1	0,5	6	0,040	0,120	32000	2496	0,034	0,095	28200	2369	0,030	0,078	24500	1617	0,022	0,070	22300	1338
1	0,5	8	0,040	0,120	32000	2496	0,034	0,095	28200	2312	0,025	0,078	24500	1617	0,022	0,070	22300	1338
1	0,5	10	0,025	0,080	32000	2496	0,023	0,058	28200	2256	0,015	0,050	24200	1597	0,015	0,042	22300	1338
1	0,5	12	0,022	0,075	29000	2088	0,020	0,058	25200	1714	0,015	0,045	22000	1408	0,013	0,040	20200	1050
1	0,5	16	0,015	0,045	28500	1824	0,013	0,038	25200	1512	0,010	0,030	21700	1128	0,010	0,024	20200	929
1	0,5	20	0,010	0,030	22000	1320	0,008	0,025	18900	1096	0,006	0,020	16000	800	0,008	0,014	15000	660
1,2	0,6	8	0,040	0,120	28500	2280	0,035	0,100	25200	2016	0,025	0,075	21500	1505	0,022	0,072	20100	1286
1,2	0,6	12	0,030	0,090	28500	2280	0,025	0,080	25200	1966	0,020	0,060	21500	1462	0,016	0,055	20100	1206
1,4	0,7	8	0,050	0,160	25100	2008	0,047	0,140	22000	1760	0,035	0,100	19000	1330	0,030	0,095	17500	1120
1,4	0,7	16	0,035	0,110	22500	1710	0,030	0,090	19700	1340	0,022	0,070	17000	1122	0,020	0,060	15800	948
1,5	0,75	8	0,060	0,160	25200	2016	0,050	0,150	22000	1760	0,037	0,120	19000	1330	0,030	0,090	17500	1120
1,5	0,75	12	0,055	0,150	25200	1966	0,045	0,150	22000	1672	0,035	0,110	19000	1254	0,030	0,095	17500	1050
1,5	0,75	20	0,040	0,110	22500	1530	0,030	0,100	19500	1326	0,025	0,070	17000	1020	0,020	0,060	15500	806
1,6	0,8	12	0,060	0,185	23000	2070	0,050	0,160	20400	1754	0,040	0,120	17500	1400	0,035	0,100	16200	1134
1,6	0,8	20	0,040	0,120	20700	1656	0,034	0,100	18200	1347	0,025	0,080	15500	1085	0,020	0,065	14500	870

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC				STEELS	CAST IRON
89130	○	○	●	●	●	○	○	○	●

MICRO


Serie/Series

89130

Frese MICRO a testa semisferica
Ball-nosed two flute MICRO end mills

Parametri di taglio/Cutting parameters

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page



Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)				Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)				Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC				Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC			
			ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf	ap mm	ae mm	n	Vf
1,8	0,9	12	0,070	0,200	23300	2097	0,060	0,170	20500	1845	0,045	0,130	17500	1400	0,040	0,120	16500	1155
1,8	0,9	20	0,040	0,130	21000	1680	0,038	0,115	18200	1456	0,030	0,090	15500	1085	0,025	0,075	14500	870
2	1	6	0,200	0,600	21000	3150	0,170	0,500	18400	2723	0,130	0,390	15600	1872	0,120	0,360	14600	1460
2	1	8	0,140	0,410	21000	3150	0,118	0,350	18400	2686	0,090	0,275	15600	1872	0,080	0,250	14600	1460
2	1	10	0,130	0,400	21000	3150	0,119	0,360	18400	2650	0,090	0,275	15600	1810	0,078	0,230	14600	1460
2	1	12	0,080	0,250	19000	2584	0,068	0,200	16500	2211	0,055	0,155	14100	1607	0,050	0,140	13200	1294
2	1	16	0,080	0,240	18800	2482	0,068	0,200	16500	2178	0,052	0,150	14100	1579	0,048	0,140	13200	1294
2	1	20	0,050	0,150	18700	2431	0,045	0,125	16500	2145	0,032	0,100	14100	1579	0,030	0,085	13200	1267
2	1	25	0,048	0,145	16800	2016	0,042	0,125	14700	1617	0,033	0,090	12500	1300	0,028	0,085	11800	1062
2	1	30	0,035	0,090	16700	1837	0,025	0,075	14700	1588	0,021	0,060	12500	1250	0,015	0,052	11800	1015
2,5	1,25	13	0,150	0,400	16500	1980	0,100	0,260	15500	2170	0,080	0,220	11500	1104	0,075	0,140	10900	1003
3	1,5	8	0,300	0,900	16000	2400	0,250	0,750	14000	1988	0,190	0,580	12000	1440	0,180	0,520	11300	1175
3	1,5	10	0,210	0,630	16000	2400	0,180	0,520	14000	1988	0,130	0,400	12000	1416	0,120	0,380	11200	1142
3	1,5	12	0,200	0,580	14500	1943	0,177	0,510	12600	1714	0,130	0,390	11000	1276	0,120	0,360	11000	1100
3	1,5	16	0,200	0,550	14500	1885	0,160	0,500	12600	1638	0,125	0,360	11000	1210	0,110	0,350	11000	1056
3	1,5	20	0,150	0,340	13800	1766	0,078	0,200	12000	1488	0,110	0,330	10400	1061	0,095	0,300	10300	906
3	1,5	25	0,085	0,240	13800	1766	0,070	0,190	12000	1464	0,055	0,150	10400	1061	0,040	0,140	10100	889
3	1,5	35	0,075	0,230	12900	1548	0,067	0,190	11200	1232	0,050	0,154	9600	960	0,040	0,138	9000	756
4	2	12	0,300	1,000	11500	2300	0,340	1,000	10000	1900	0,250	0,750	8600	1290	0,230	0,700	8000	1120
4	2	16	0,270	0,830	11500	2300	0,230	0,700	10000	1860	0,170	0,530	8600	1273	0,150	0,450	8000	1120
4	2	20	0,200	0,550	11000	1980	0,160	0,500	10000	1800	0,090	0,400	8200	1148	0,100	0,250	7500	990
4	2	35	0,100	0,300	10300	1751	0,090	0,250	9000	1530	0,070	0,190	7600	1049	0,060	0,180	7200	936
4	2	50	0,090	0,260	9250	1480	0,080	0,250	8000	1200	0,065	0,190	6900	925	0,050	0,170	6400	768
5	2,5	25	0,350	1,000	9000	2160	0,300	0,900	7900	1896	0,220	0,650	6700	1206	0,200	0,600	6300	1071
5	2,5	40	0,200	0,600	8200	1804	0,170	0,500	7000	1400	0,125	0,400	6100	1074	0,110	0,350	5700	946
6	3	30	0,400	1,100	8000	1920	0,320	1,000	7000	1680	0,250	0,800	6000	1140	0,230	0,710	5500	957
6	3	50	0,150	0,450	7250	1523	0,130	0,360	6300	1411	0,100	0,280	5450	981	0,080	0,250	5100	867

RACCOMANDAZIONI: se la macchina non dovesse disporre dei giri mandrino richiesti, si consiglia l'adattamento dell'avanzamento con lo stesso rapporto.
WARNING: If the cutting machine rpm available is lower than recommended reduce the feed rate to the same ratio.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89130	○	○	●	●	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended ● accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended



MICRO

Serie/Series

89131


Frese MICRO a testa piana
MICRO end mills, flat end

Skin³
Rivestimento/Coating




Cod. Art.	D $\pm 0,008$	ds	l	l1	L	dh6	Z	H ($\alpha=0,5^\circ$)	H ($\alpha=1^\circ$)	H ($\alpha=1,5^\circ$)	H ($\alpha=2^\circ$)	H ($\alpha=2,5^\circ$)	H ($\alpha=3^\circ$)
891310050 KMX	0,5	0,48	1,00	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891310051 KMX	0,5	0,48	1,00	6	50	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891310052 KMX	0,5	0,48	0,35	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891310053 KMX	0,5	0,48	0,35	6	50	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891310060 KMX	0,6	0,58	1,00	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891310061 KMX	0,6	0,58	1,00	6	50	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891310062 KMX	0,6	0,58	0,40	4	50	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891310063 KMX	0,6	0,58	0,40	8	50	4	2	9,3	9,85	10,31	10,7	11,06	11,39
891310080 KMX	0,8	0,77	1,00	4	50	4	2	5,04	5,43	5,77	6,08	6,36	6,63
891310081 KMX	0,8	0,77	1,00	6	50	4	2	7,2	7,66	8,07	8,42	8,75	9,05
891310082 KMX	0,8	0,77	0,50	2	50	4	2	2,83	3,14	3,39	3,64	3,86	4,09
891310083 KMX	0,8	0,77	0,50	6	50	4	2	7,2	7,66	8,06	8,42	8,75	9,05
891310084 KMX	0,8	0,77	0,50	10	50	4	2	11,47	12,03	12,55	12,98	13,36	13,69
891310100 KMX	1	0,95	1,00	5	58	6	2	6,21	6,63	6,95	7,31	7,61	7,89
891310101 KMX	1	0,95	1,00	10	58	6	2	11,53	12,12	12,6	13,02	13,4	13,75
891310102 KMX	1	0,95	0,80	3	50	4	2	4,05	4,35	4,67	4,94	5,19	5,43
891310103 KMX	1	0,95	0,80	4	50	4	2	5,13	5,51	5,83	6,13	6,41	6,67
891310104 KMX	1	0,95	0,80	6	50	4	2	7,27	7,74	8,12	8,47	8,79	9,08
891310105 KMX	1	0,95	0,80	8	50	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,44
891310106 KMX	1	0,95	0,80	10	50	4	2	11,53	12,11	12,6	13,02	13,4	13,75
891310107 KMX	1	0,95	0,80	12	55	4	2	13,63	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
891310108 KMX	1	0,95	0,80	16	55	4	2	17,85	18,58	19,16	19,66	20,23	21,34
891310109 KMX	1	0,95	0,80	20	60	4	2	22,03	22,83	23,47	24,02	25,27	26,65
891310120 KMX	1,2	1,15	1,10	8	50	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,43
891310121 KMX	1,2	1,15	1,10	12	55	4	2	13,64	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
891310140 KMX	1,4	1,34	1,30	8	50	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891310141 KMX	1,4	1,34	1,30	16	55	4	2	17,87	18,59	19,17	19,67	20,26	21,37
891310150 KMX	1,5	1,44	1,50	8	58	6	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891310151 KMX	1,5	1,44	1,50	12	58	6	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891310152 KMX	1,5	1,44	1,35	8	50	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891310153 KMX	1,5	1,44	1,35	12	55	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891310154 KMX	1,5	1,44	1,35	20	60	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
891310160 KMX	1,6	1,54	1,40	12	55	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891310161 KMX	1,6	1,54	1,40	20	60	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-

→ continua alla pagina successiva / continued on next page



Testa piana
Flat end



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D ⁰ _{-0,008}	ds	l	l1	L	dh6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
891310180 KMX	1,8	1,73	1,60	12	55	4	2	13,7	14,32	14,83	15,28	15,68	16,1
891310181 KMX	1,8	1,73	1,60	20	60	4	2	22,07	22,87	23,5	24,08	-	-
891310200 KMX	2	1,92	2,00	10	58	6	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
891310201 KMX	2	1,92	1,70	6	50	4	2	7,4	7,83	8,2	8,54	8,85	9,14
891310202 KMX	2	1,92	1,70	8	50	4	2	9,52	10,02	10,44	10,82	11,16	11,48
891310203 KMX	2	1,92	1,70	10	50	4	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
891310204 KMX	2	1,92	1,70	12	55	4	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
891310205 KMX	2	1,92	1,70	16	55	4	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	-
891310206 KMX	2	1,92	1,70	20	60	4	2	22,1	22,89	23,52	24,11	-	-
891310207 KMX	2	1,92	1,70	25	65	4	2	27,29	28,17	28,86	-	-	-
891310208 KMX	2	1,92	1,70	30	70	4	2	32,47	33,43	34,38	-	-	-
891310212 KMX	2	1,92	2,00	12	58	6	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
891310216 KMX	2	1,92	2,00	16	65	6	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	21,44
891310220 KMX	2	1,92	2,00	20	65	6	2	22,1	22,89	23,52	24,11	25,36	26,75
891310250 KMX	2,5	2,40	2,00	13	58	6	2	14,84	15,46	15,98	16,43	16,84	17,51
891310308 KMX	3	2,85	3,00	8	58	6	2	9,71	10,17	10,57	10,93	11,26	11,57
891310310 KMX	3	2,85	2,50	10	58	6	2	11,81	12,33	12,77	13,16	13,53	13,86
891310312 KMX	3	2,85	3,00	12	58	6	2	13,91	14,47	14,96	15,38	15,77	16,33
891310316 KMX	3	2,85	3,00	16	65	6	2	18,08	18,74	19,29	19,77	20,51	21,63
891310320 KMX	3	2,85	4,00	20	65	6	2	22,24	22,98	23,59	24,28	25,54	26,94
891310325 KMX	3	2,85	2,50	25	70	6	2	27,42	28,26	28,93	30,27	31,84	-
891310335 KMX	3	2,85	2,50	35	80	6	2	37,75	38,74	40,25	42,23	-	-
891310400 KMX	4	3,90	3,00	16	60	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	-
891310401 KMX	4	3,90	3,00	35	80	6	2	37,66	38,67	39,87	-	-	-
891310402 KMX	4	3,90	3,00	50	100	6	2	53,1	54,66	-	-	-	-
891310412 KMX	4	3,90	4,50	12	58	6	2	13,77	14,37	14,87	15,31	15,7	16,17
891310416 KMX	4	3,90	4,50	16	58	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	20,87
891310420 KMX	4	3,90	5,00	20	65	6	2	22,12	22,9	23,52	24,14	-	-
891310500 KMX	5	4,90	3,50	25	70	6	2	27,34	28,58	-	-	-	-
891310501 KMX	5	4,90	3,50	40	80	6	2	42,98	-	-	-	-	-
891310600 KMX	6	5,90	6,00	30	75	6	2	-	-	-	-	-	-
891310601 KMX	6	5,90	6,00	50	100	6	2	-	-	-	-	-	-



MICRO

Serie/Series
89131

Frese MICRO a testa piana
MICRO end mills, flat end

Parametri di taglio/Cutting parameters



Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
		a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f
0,5	4	0,020	29000	1044	0,016	25200	655	0,010	22000	528	0,008	20200	444
0,5	6	0,012	26000	832	0,010	22400	560	0,007	19400	388	0,005	18000	360
0,6	4	0,024	29000	1334	0,020	25200	1058	0,013	21500	688	0,011	20200	525
0,6	6	0,015	29000	1276	0,013	25200	1109	0,009	21500	688	0,007	20200	525
0,6	8	0,015	26000	1040	0,012	22400	806	0,009	19400	543	0,006	18000	432
0,8	2	0,060	33000	1716	0,045	28000	1288	0,028	24000	864	0,022	22500	630
0,8	4	0,055	31000	1488	0,040	26000	1040	0,021	22000	660	0,017	20000	480
0,8	6	0,035	29000	1276	0,026	25000	1000	0,016	21500	602	0,013	20000	440
0,8	10	0,015	26000	1040	0,010	22000	792	0,006	20000	480	0,006	18000	360
1	3	0,100	29000	1624	0,085	25000	1300	0,050	22000	880	0,045	20200	646
1	4	0,070	29000	1624	0,055	25000	1300	0,035	22000	880	0,028	20200	646
1	5	0,055	27000	1350	0,040	23000	1104	0,030	20500	820	0,020	19000	608
1	6	0,040	26000	1248	0,034	22000	1012	0,020	19500	741	0,016	18300	549
1	8	0,040	26000	1248	0,032	22000	1012	0,019	19500	702	0,016	18300	549
1	10	0,025	26000	1248	0,021	21500	989	0,015	19500	663	0,010	18200	546
1	12	0,024	23000	1058	0,020	20100	844	0,015	17500	560	0,010	16200	454
1	16	0,016	23000	1012	0,012	20000	720	0,010	17300	484	0,008	16000	384
1	20	0,010	22000	792	0,008	19000	570	0,006	16500	330	0,006	15000	300
1,2	8	0,075	26000	1560	0,065	22400	1165	0,040	19200	691	0,030	17800	570
1,2	12	0,030	23500	1316	0,024	20100	965	0,015	17400	557	0,012	16200	486
1,4	8	0,090	22500	1350	0,08	19000	988	0,040	16500	660	0,035	15700	502
1,4	16	0,035	18000	900	0,027	15600	655	0,018	13500	432	0,015	12500	350
1,5	8	0,100	22500	1350	0,080	19600	1058	0,050	16800	672	0,040	15700	502
1,5	12	0,060	20200	1212	0,045	19600	1019	0,030	15200	578	0,025	14200	454
1,5	20	0,030	15500	713	0,020	15200	699	0,020	12000	384	0,016	10500	273
1,6	12	0,070	19000	1216	0,055	16400	918	0,034	14000	616	0,025	13100	472
1,6	20	0,040	16700	935	0,034	14500	667	0,020	12500	500	0,017	11800	378

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89131	○	○	●	●	●	○	○	○	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

MICRO
Serie/Series
89131Frese MICRO a testa piana
MICRO end mills, flat end

Parametri di taglio/Cutting parameters

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
		a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f
1,8	12	0,070	19000	1216	0,060	16400	951	0,035	14000	616	0,030	13100	498
1,8	20	0,040	16500	924	0,035	14500	783	0,023	12500	450	0,018	11700	374
2	6	0,200	17000	1360	0,160	14500	1044	0,100	12600	655	0,080	11800	543
2	8	0,140	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12600	655	0,055	11800	543
2	10	0,135	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12500	625	0,055	11700	515
2	12	0,080	15200	1216	0,060	13200	898	0,040	11400	570	0,032	10600	445
2	16	0,080	15200	1155	0,064	13200	871	0,040	11300	542	0,031	10500	441
2	20	0,050	15100	1057	0,040	13200	871	0,025	11300	542	0,020	10500	420
2	25	0,047	13500	918	0,040	12100	678	0,025	10100	465	0,020	9400	357
2	30	0,030	13200	871	0,024	11550	601	0,015	10000	420	0,012	9300	335
2,5	13	0,160	14000	1400	0,140	12500	1150	0,080	10700	685	0,072	10000	560
3	8	0,300	13000	1300	0,240	11100	1021	0,150	9600	634	0,120	9000	540
3	10	0,250	13000	1040	0,165	11000	990	0,110	9600	614	0,100	9000	540
3	12	0,200	13000	1040	0,160	11000	968	0,100	9600	595	0,080	9000	540
3	16	0,160	12000	936	0,090	10000	800	0,080	8900	534	0,060	8500	493
3	20	0,120	11500	874	0,082	10000	780	0,060	8600	499	0,050	8100	454
3	25	0,090	11500	851	0,065	9950	776	0,050	8500	476	0,040	8000	432
3	35	0,070	11000	770	0,060	9800	725	0,040	8400	454	0,032	8000	416
4	12	0,400	9700	1358	0,320	8400	1008	0,200	7200	648	0,160	6700	536
4	16	0,320	9600	1248	0,250	8300	979	0,170	7200	634	0,130	6700	509
4	20	0,280	9500	1216	0,210	8300	963	0,140	7200	605	0,110	6700	469
4	35	0,140	8600	1032	0,120	7500	825	0,070	6400	538	0,050	6000	408
4	50	0,090	8500	969	0,075	7400	740	0,050	6400	512	0,040	6000	384
5	25	0,330	7500	900	0,300	6400	768	0,120	5700	479	0,100	5400	378
5	40	0,180	7400	740	0,200	6300	630	0,100	5500	418	0,080	5400	302
6	30	0,380	6400	896	0,340	5300	689	0,200	6600	594	0,150	6200	496
6	50	0,180	6300	756	0,210	5300	530	0,110	6500	520	0,080	6100	366

RACCOMANDAZIONI: se la macchina non dovesse disporre dei giri mandrino richiesti, si consiglia l'adattamento dell'avanzamento con lo stesso rapporto.
 WARNING: If the cutting machine rpm available is lower than recommended reduce the feed rate to the same ratio.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
89131	○	○	●	●	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable




○ non consigliata/not recommended

MICRO

Serie/Series
89132


Frese MICRO, toriche
MICRO end mills, toric

Skin³
Rivestimento/Coating




Cod. Art.	D ⁰ _{-0,008}	ds	I	I1	L	R	dh6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
891320050 KMX	0,5	0,48	1,00	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891320051 KMX	0,5	0,48	1,00	6	50	0,10	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891320052 KMX	0,5	0,48	0,35	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891320053 KMX	0,5	0,48	0,35	6	50	0,10	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891320060 KMX	0,6	0,58	1,00	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891320061 KMX	0,6	0,58	1,00	6	50	0,10	4	2	7,16	7,64	8,05	8,4	8,73	9,03
891320062 KMX	0,6	0,58	0,40	4	50	0,10	4	2	4,99	5,4	5,74	6,05	6,34	6,6
891320063 KMX	0,6	0,58	0,40	8	50	0,10	4	2	9,3	9,85	10,31	10,7	11,06	11,39
891320080 KMX	0,8	0,77	1,00	4	50	0,10	4	2	5,04	5,43	5,77	6,08	6,36	6,63
891320081 KMX	0,8	0,77	1,00	6	50	0,10	4	2	7,2	7,66	8,07	8,42	8,75	9,05
891320082 KMX	0,8	0,77	0,50	2	50	0,10	4	2	2,83	3,14	3,39	3,64	3,86	4,09
891320083 KMX	0,8	0,77	0,50	6	50	0,10	4	2	7,2	7,66	8,06	8,42	8,75	9,05
891320084 KMX	0,8	0,77	0,50	10	50	0,10	4	2	11,47	12,03	12,55	12,98	13,36	13,69
891320100 KMX	1	0,95	1,00	5	58	0,10	6	2	6,21	6,63	6,95	7,31	7,61	7,89
891320101 KMX	1	0,95	1,00	10	58	0,10	6	2	11,53	12,12	12,6	13,02	13,4	13,75
891320102 KMX	1	0,95	0,80	3	50	0,10	4	2	4,05	4,35	4,67	4,94	5,19	5,43
891320103 KMX	1	0,95	0,80	4	50	0,10	4	2	5,13	5,51	5,83	6,13	6,41	6,67
891320104 KMX	1	0,95	0,80	6	50	0,10	4	2	7,27	7,74	8,12	8,47	8,79	9,08
891320105 KMX	1	0,95	0,80	8	50	0,10	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,44
891320106 KMX	1	0,95	0,80	10	50	0,10	4	2	11,53	12,11	12,6	13,02	13,4	13,75
891320107 KMX	1	0,95	0,80	12	55	0,10	4	2	13,63	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
891320108 KMX	1	0,95	0,80	16	55	0,10	4	2	17,85	18,58	19,16	19,66	20,23	21,34
891320109 KMX	1	0,95	0,80	20	60	0,10	4	2	22,03	22,83	23,47	24,02	25,27	26,65
891320120 KMX	1,2	1,15	1,10	8	50	0,10	4	2	9,41	9,93	10,37	10,76	11,11	11,43
891320121 KMX	1,2	1,15	1,10	12	55	0,10	4	2	13,64	14,28	14,8	15,25	15,65	16,03
891320140 KMX	1,4	1,34	1,30	8	50	0,10	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891320141 KMX	1,4	1,34	1,30	16	55	0,10	4	2	17,87	18,59	19,17	19,67	20,26	21,37
891320150 KMX	1,5	1,44	1,50	8	58	0,15	6	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891320151 KMX	1,5	1,44	1,50	12	58	0,15	6	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891320152 KMX	1,5	1,44	1,35	8	50	0,15	4	2	9,45	9,96	10,4	10,78	11,13	11,45
891320153 KMX	1,5	1,44	1,35	12	55	0,15	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891320154 KMX	1,5	1,44	1,35	20	60	0,15	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-

→ continua alla pagina successiva / continued on next page



Toroidale
Toric cutters



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D ⁰ _{-0,008}	ds	l	l1	L	R	dh6	Z	H (α=0,5°)	H (α=1°)	H (α=1,5°)	H (α=2°)	H (α=2,5°)	H (α=3°)
891320160 KMX	1,6	1,54	1,40	12	55	0,15	4	2	13,67	14,3	14,82	15,26	15,67	16,06
891320161 KMX	1,6	1,54	1,40	20	60	0,15	4	2	22,05	22,85	23,49	24,05	25,3	-
891320180 KMX	1,8	1,73	1,60	12	55	0,15	4	2	13,7	14,32	14,83	15,28	15,68	16,1
891320181 KMX	1,8	1,73	1,60	20	60	0,15	4	2	22,07	22,87	23,5	24,08	-	-
891320200 KMX	2	1,92	2,00	10	58	0,20	6	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
891320201 KMX	2	1,92	1,70	6	50	0,20	4	2	7,4	7,83	8,2	8,54	8,85	9,14
891320202 KMX	2	1,92	1,70	8	50	0,20	4	2	9,52	10,02	10,44	10,82	11,16	11,48
891320203 KMX	2	1,92	1,70	10	50	0,20	4	2	11,63	12,19	12,66	13,07	13,44	13,79
891320204 KMX	2	1,92	1,70	12	55	0,20	4	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
891320205 KMX	2	1,92	1,70	16	55	0,20	4	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	-
891320206 KMX	2	1,92	1,70	20	60	0,20	4	2	22,1	22,89	23,52	24,11	-	-
891320207 KMX	2	1,92	1,70	25	65	0,20	4	2	27,29	28,17	28,86	-	-	-
891320208 KMX	2	1,92	1,70	30	70	0,20	4	2	32,47	33,43	34,38	-	-	-
891320212 KMX	2	1,92	2,00	12	58	0,20	6	2	13,73	14,35	14,85	15,29	15,69	16,13
891320216 KMX	2	1,92	2,00	16	65	0,20	6	2	17,92	18,63	19,2	19,7	20,32	21,44
891320220 KMX	2	1,92	2,00	20	65	0,20	6	2	22,1	22,89	23,52	24,11	25,36	26,75
891320250 KMX	2,5	2,40	2,00	13	58	0,25	6	2	14,84	15,46	15,98	16,43	16,84	17,51
891320308 KMX	3	2,85	3,00	8	58	0,30	6	2	9,71	10,17	10,57	10,93	11,26	11,57
891320310 KMX	3	2,85	2,50	10	58	0,30	6	2	11,81	12,33	12,77	13,16	13,53	13,86
891320312 KMX	3	2,85	3,00	12	58	0,30	6	2	13,91	14,47	14,96	15,38	15,77	16,33
891320316 KMX	3	2,85	3,00	16	65	0,30	6	2	18,08	18,74	19,29	19,77	20,51	21,63
891320320 KMX	3	2,85	4,00	20	65	0,30	6	2	22,24	22,98	23,59	24,28	25,54	26,94
891320325 KMX	3	2,85	2,50	25	70	0,30	6	2	27,42	28,26	28,93	30,27	31,84	-
891320335 KMX	3	2,85	2,50	35	80	0,30	6	2	37,75	38,74	40,25	42,23	-	-
891320400 KMX	4	3,90	3,00	16	60	0,40	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	-
891320401 KMX	4	3,90	3,00	35	80	0,40	6	2	37,66	38,67	39,87	-	-	-
891320402 KMX	4	3,90	3,00	50	100	0,40	6	2	53,1	54,66	-	-	-	-
891320412 KMX	4	3,90	4,50	12	58	0,40	6	2	13,77	14,37	14,87	15,31	15,7	16,17
891320416 KMX	4	3,90	4,50	16	58	0,40	6	2	17,96	18,65	19,22	19,71	20,36	20,87
891320420 KMX	4	3,90	5,00	20	65	0,40	6	2	22,12	22,9	23,52	24,14	-	-
891320500 KMX	5	4,90	3,50	25	70	0,50	6	2	27,34	28,58	-	-	-	-
891320501 KMX	5	4,90	3,50	40	80	0,50	6	2	42,98	-	-	-	-	-
891320600 KMX	6	5,90	6,00	30	75	0,50	6	2	-	-	-	-	-	-
891320601 KMX	6	5,90	6,00	50	100	0,50	6	2	-	-	-	-	-	-



MICRO Serie/Series 89132

Frese MICRO, toriche
MICRO end mills, toric

Parametri di taglio/Cutting parameters



Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
			ap mm	n	Vf	ap mm	n	Vf	ap mm	n	Vf	ap mm	n	Vf
0,5	0,10	4	0,020	29000	1044	0,016	25200	655	0,010	22000	528	0,008	20200	444
0,5	0,10	6	0,012	26000	832	0,010	22400	560	0,007	19400	388	0,005	18000	360
0,6	0,10	4	0,024	29000	1334	0,020	25200	1058	0,013	21500	688	0,011	20200	525
0,6	0,10	6	0,015	29000	1276	0,013	25200	1109	0,009	21500	688	0,007	20200	525
0,6	0,10	8	0,015	26000	1040	0,012	22400	806	0,009	19400	543	0,006	18000	432
0,8	0,10	2	0,060	33000	1716	0,045	28000	1288	0,028	24000	864	0,022	22500	630
0,8	0,10	4	0,055	31000	1488	0,040	26000	1040	0,021	22000	660	0,017	20000	480
0,8	0,10	6	0,035	29000	1276	0,026	25000	1000	0,016	21500	602	0,013	20000	440
0,8	0,10	10	0,015	26000	1040	0,010	22000	792	0,006	20000	480	0,006	18000	360
1	0,10	3	0,100	29000	1624	0,085	25000	1300	0,050	22000	880	0,045	20200	646
1	0,10	4	0,070	29000	1624	0,055	25000	1300	0,035	22000	880	0,028	20200	646
1	0,10	5	0,055	27000	1350	0,040	23000	1104	0,030	20500	820	0,020	19000	608
1	0,10	6	0,040	26000	1248	0,034	22000	1012	0,020	19500	741	0,016	18300	549
1	0,10	8	0,040	26000	1248	0,032	22000	1012	0,019	19500	702	0,016	18300	549
1	0,10	10	0,025	26000	1248	0,021	21500	989	0,015	19500	663	0,010	18200	546
1	0,10	12	0,024	23000	1058	0,020	20100	844	0,015	17500	560	0,010	16200	454
1	0,10	16	0,016	23000	1012	0,012	20000	720	0,010	17300	484	0,008	16000	384
1	0,10	20	0,010	22000	792	0,008	19000	570	0,006	16500	330	0,006	15000	300
1,2	0,10	8	0,075	26000	1560	0,065	22400	1165	0,040	19200	691	0,030	17800	570
1,2	0,10	12	0,030	23500	1316	0,024	20100	965	0,015	17400	557	0,012	16200	486
1,4	0,10	8	0,090	22500	1350	0,08	19000	988	0,040	16500	660	0,035	15700	502
1,4	0,10	16	0,035	18000	900	0,027	15600	655	0,018	13500	432	0,015	12500	350
1,5	0,15	8	0,100	22500	1350	0,080	19600	1058	0,050	16800	672	0,040	15700	502
1,5	0,15	12	0,060	20200	1212	0,045	19600	1019	0,030	15200	578	0,025	14200	454
1,5	0,15	20	0,030	15500	713	0,020	15200	699	0,020	12000	384	0,016	10500	273
1,6	0,15	12	0,070	19000	1216	0,055	16400	918	0,034	14000	616	0,025	13100	472
1,6	0,15	20	0,040	16700	935	0,034	14500	667	0,020	12500	500	0,017	11800	378

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
89132	○	○	● ≤54 HRC	● >54 HRC	●	○	○	●	●

MICRO
Serie/Series
89132Frese MICRO, toriche
MICRO end mills, toric

Parametri di taglio/Cutting parameters

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Diameter
Tolerance
0
- 0,008 mm

D mm	R mm	l1	Acciai ≤ 45 HRC – Rame Steels ≤ 45 HRC – Copper (n - Fz +20%)			Acciai da utensili Tool steel (25÷45 HRC)			Acciai temprati ≤ 54 HRC Hardened steels ≤ 54 HRC			Acciai temprati > 54 HRC Hardened steels > 54 HRC		
			a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f	a _p mm	n	V _f
1,8	0,15	12	0,070	19000	1216	0,060	16400	951	0,035	14000	616	0,030	13100	498
1,8	0,15	20	0,040	16500	924	0,035	14500	783	0,023	12500	450	0,018	11700	374
2	0,20	6	0,200	17000	1360	0,160	14500	1044	0,100	12600	655	0,080	11800	543
2	0,20	8	0,140	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12600	655	0,055	11800	543
2	0,20	10	0,135	17000	1360	0,110	14500	1044	0,070	12500	625	0,055	11700	515
2	0,20	12	0,080	15200	1216	0,060	13200	898	0,040	11400	570	0,032	10600	445
2	0,20	16	0,080	15200	1155	0,064	13200	871	0,040	11300	542	0,031	10500	441
2	0,20	20	0,050	15100	1057	0,040	13200	871	0,025	11300	542	0,020	10500	420
2	0,20	25	0,047	13500	918	0,040	12100	678	0,025	10100	465	0,020	9400	357
2	0,20	30	0,030	13200	871	0,024	11550	601	0,015	10000	420	0,012	9300	335
2,5	0,25	13	0,160	14000	1400	0,140	12500	1150	0,080	10700	685	0,072	10000	560
3	0,30	8	0,300	13000	1300	0,240	11100	1021	0,150	9600	634	0,120	9000	540
3	0,30	10	0,250	13000	1040	0,165	11000	990	0,110	9600	614	0,100	9000	540
3	0,30	12	0,200	13000	1040	0,160	11000	968	0,100	9600	595	0,080	9000	540
3	0,30	16	0,160	12000	936	0,090	10000	800	0,080	8900	534	0,060	8500	493
3	0,30	20	0,120	11500	874	0,082	10000	780	0,060	8600	499	0,050	8100	454
3	0,30	25	0,090	11500	851	0,065	9950	776	0,050	8500	476	0,040	8000	432
3	0,30	35	0,070	11000	770	0,060	9800	725	0,040	8400	454	0,032	8000	416
4	0,40	12	0,400	9700	1358	0,320	8400	1008	0,200	7200	648	0,160	6700	536
4	0,40	16	0,320	9600	1248	0,250	8300	979	0,170	7200	634	0,130	6700	509
4	0,40	20	0,280	9500	1216	0,210	8300	963	0,140	7200	605	0,110	6700	469
4	0,40	35	0,140	8600	1032	0,120	7500	825	0,070	6400	538	0,050	6000	408
4	0,40	50	0,090	8500	969	0,075	7400	740	0,050	6400	512	0,040	6000	384
5	0,50	25	0,330	7500	900	0,300	6400	768	0,120	5700	479	0,100	5400	378
5	0,50	40	0,180	7400	740	0,200	6300	630	0,100	5500	418	0,080	5400	302
6	0,50	30	0,380	6400	896	0,340	5300	689	0,200	6600	594	0,150	6200	496
6	0,50	50	0,180	6300	756	0,210	5300	530	0,110	6500	520	0,080	6100	366

RACCOMANDAZIONI: se la macchina non dovesse disporre dei giri mandrino richiesti, si consiglia l'adattamento dell'avanzamento con lo stesso rapporto.
 WARNING: If the cutting machine rpm available is lower than recommended reduce the feed rate to the same ratio.

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC					
89132	○	○	●	●	●	○	○	○	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended





SOLID CARBIDE **Universal Line**



Il punto di forza della UOP **Universal Line** è la capacità di rispondere alle esigenze dell'utilizzatore con una proposta di prodotti tra le più complete sul mercato.



*The advantage of UOP **Universal Line** lies in its ability to fulfil the needs of the user by offering a product that is one of the most complete on the market.*


Serie/Series

40105

Frese ad un tagliente elica destra, taglio destro
Single flute end mills right hand helix, right hand cut

40110

Frese ad un tagliente elica sinistra, taglio destro
Single flute end mills left hand helix, right hand cut



RIVESTIMENTO
A RICHIESTA
COATING
ON REQUEST

W

QUALITY
STANDARD
UOP




λ° s
32



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
401050300 KM	3	14	40	3	1
401050400 KM	4	16	50	4	1
401050500 KM	5	18	60	5	1
401050600 KM	6	23	70	6	1
401050800 KM	8	25	75	8	1



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244



RIVESTIMENTO
A RICHIESTA
COATING
ON REQUEST

W

QUALITY
STANDARD
UOP

λ° s
32




Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
401100300 KM	3	14	40	3	1
401100400 KM	4	16	50	4	1
401100500 KM	5	18	60	5	1
401100600 KM	6	23	70	6	1
401100800 KM	8	25	75	8	1



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
40105	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
40110	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○



RIVESTIMENTO
A RICHIESTA
COATING
ON REQUEST

W

λ° s
45

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
401300300 KM	3	8	57	6	2
401300400 KM	4	11	57	6	2
401300500 KM	5	13	57	6	2
401300600 KM	6	13	57	6	2
401300800 KM	8	19	63	8	2
401301000 KM	10	22	72	10	2
401301200 KM	12	26	83	12	2
401301400 KM	14	26	83	14	2
401301600 KM	16	32	92	16	2
401301800 KM	18	32	92	18	2
401302000 KM	20	38	104	20	2



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244


Serie/Series

40130

Frese a testa piana a due taglienti
Two flute end mills

40135

Frese toriche a due taglienti
Two flute toric end mills



RIVESTIMENTO
A RICHIESTA
COATING
ON REQUEST

W

λ° s
45

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	R	I	L	d h6	Z
401350300 KM	3	0,5	8	57	6	2
401350400 KM	4	0,5	11	57	6	2
401350500 KM	5	0,5	13	57	6	2
401350600 KM	6	0,5	13	57	6	2
401350800 KM	8	0,5	19	63	8	2
401351000 KM	10	1	22	72	10	2
401351200 KM	12	1	26	83	12	2
401351400 KM	14	1	26	83	14	2
401351600 KM	16	1,5	32	92	16	2
401351800 KM	18	1,5	32	92	18	2
401352000 KM	20	2	38	104	20	2



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI		ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
40130	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○
40135	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended


Serie/Series

40150

Frese a tre taglienti
Three flute end mills

40170

Frese a sgrossare
Roughing end mills



RIVESTIMENTO
A RICHIESTA
COATING
ON REQUEST

W

$\lambda^{\circ}s$
45

W
A RICHIESTA
ON REQUEST


QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
401500300 KM	3	7	57	6	3
401500400 KM	4	8	57	6	3
401500500 KM	5	10	57	6	3
401500600 KM	6	16	57	6	3
401500700 KM	7	16	63	8	3
401500800 KM	8	16	63	8	3
401500900 KM	9	19	72	10	3
401501000 KM	10	22	72	10	3
401501200 KM	12	26	83	12	3
401501400 KM	14	26	83	14	3
401501600 KM	16	32	92	16	3
401501800 KM	18	32	92	18	3
401502000 KM	20	38	104	20	3



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 246



RIVESTIMENTO
A RICHIESTA
COATING
ON REQUEST

NRW

$\lambda^{\circ}s$
30

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z
401700600 KM	6	16	57	6	3
401700700 KM	7	16	63	8	3
401700800 KM	8	16	63	8	3
401700900 KM	9	19	72	10	3
401701000 KM	10	22	72	10	3
401701200 KM	12	26	83	12	3
401701400 KM	14	26	83	14	3
401701600 KM	16	32	92	16	3
401701800 KM	18	32	92	18	3
401702000 KM	20	38	104	20	3
401702500 KM	25	45	125	25	3




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 246

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
40150	○	○	○	○	○	●	○	○	○
40170	○	○	○	○	○	●	○	○	○

Serie/Series
41105


Frese a due taglienti
Two flute end mills



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
411050200 KMX	2	7	40	2	2	KM
411050250 KMX	2,5	8	40	2,5	2	KM
411050300 KMX	3	8	40	3	2	KM
411050350 KMX	3,5	10	50	3,5	2	KM
411050400 KMX	4	10	50	4	2	KM
411050450 KMX	4,5	12	50	4,5	2	KM
411050500 KMX	5	12	50	5	2	KM
411050550 KMX	5,5	14	57	5,5	2	KM
411050600 KMX	6	14	57	6	2	KM
411050650 KMX	6,5	14	60	6,5	2	KM
411050700 KMX	7	14	60	7	2	KM
411050750 KMX	7,5	16	63	7,5	2	KM
411050800 KMX	8	16	63	8	2	KM
411050850 KMX	8,5	18	67	8,5	2	KM
411050900 KMX	9	18	67	9	2	KM
411050950 KMX	9,5	20	72	9,5	2	KM
411051000 KMX	10	20	72	10	2	KM
411051050 KMX	10,5	20	72	10,5	2	KM
411051100 KMX	11	20	83	11	2	KM
411051200 KMX	12	22	83	12	2	KM
411051300 KMX	13	25	83	13	2	KM
411051400 KMX	14	25	83	14	2	KM
411051500 KMX	15	32	92	15	2	KM
411051600 KMX	16	32	92	16	2	KM
411051700 KMX	17	32	92	17	2	KM
411051800 KMX	18	32	92	18	2	KM
411051900 KMX	19	38	104	19	2	KM
411052000 KMX	20	38	104	20	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
41105	○	○	● ≤54 HRC ○ >54 HRC	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

Serie/Series 41107

Frese toroidali a due taglienti
Toric cutters

41110

Frese a due taglienti
Two flute end mills



COATING
Skin^{up}

H

λ° s
32

W
A RICHIESTA
ON REQUEST



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	R	I	ds	I1	L	d h6	Z	UNCOATED
411070200 KMX	2	0,2	7	1,9	11	40	2	2	KM
411070300 KMX	3	0,3	8	2,8	12	40	3	2	KM
411070400 KMX	4	0,5	10	3,7	16	50	4	2	KM
411070500 KMX	5	0,5	12	4,6	16	50	5	2	KM
411070600 KMX	6	0,5	14	5,5	20	57	6	2	KM
411070800 KMX	8	1	16	7,4	22	63	8	2	KM
411071000 KMX	10	1	20	9,2	28	72	10	2	KM
411071200 KMX	12	1	22	11	30	83	12	2	KM
411071400 KMX	14	1,5	25	13	33	83	14	2	KM
411071600 KMX	16	1,5	32	15	42	92	16	2	KM
411071800 KMX	18	2	32	17	42	92	18	2	KM
411072000 KMX	20	2	38	19	50	104	20	2	KM




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244



Serie/Series 41107



Serie/Series 41110



COATING
Skin^{up}

H

λ° s
32

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
411100300 KMX	3	20	55	3	2	KM
411100400 KMX	4	20	60	4	2	KM
411100500 KMX	5	20	60	5	2	KM
411100600 KMX	6	24	65	6	2	KM
411100700 KMX	7	30	75	7	2	KM
411100800 KMX	8	32	80	8	2	KM
411100900 KMX	9	32	80	9	2	KM
411101000 KMX	10	32	80	10	2	KM
411101100 KMX	11	50	100	11	2	KM
411101200 KMX	12	50	100	12	2	KM
411101300 KMX	13	55	115	13	2	KM
411101400 KMX	14	55	115	14	2	KM
411101500 KMX	15	60	120	15	2	KM
411101600 KMX	16	60	120	16	2	KM
411101700 KMX	17	60	120	17	2	KM
411101800 KMX	18	60	120	18	2	KM
411101900 KMX	19	60	130	19	2	KM
411102000 KMX	20	60	130	20	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS


serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
41107	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●
41110	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●




Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
411200300 KMX	3	25	70	3	2	KM
411200400 KMX	4	32	72	4	2	KM
411200500 KMX	5	32	80	5	2	KM
411200600 KMX	6	40	82	6	2	KM
411200700 KMX	7	42	100	7	2	KM
411200800 KMX	8	42	100	8	2	KM
411200900 KMX	9	45	100	9	2	KM
411201000 KMX	10	45	100	10	2	KM
411201100 KMX	11	70	130	11	2	KM
411201200 KMX	12	75	160	12	2	KM
411201300 KMX	13	75	160	13	2	KM
411201400 KMX	14	75	160	14	2	KM
411201500 KMX	15	75	160	15	2	KM
411201600 KMX	16	75	160	16	2	KM
411201700 KMX	17	75	160	17	2	KM
411201800 KMX	18	75	160	18	2	KM
411201900 KMX	19	75	160	19	2	KM
411202000 KMX	20	75	160	20	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
411350200 KMX	2	7	40	2	2	KM
411350300 KMX	3	8	40	3	2	KM
411350400 KMX	4	10	50	4	2	KM
411350500 KMX	5	12	50	5	2	KM
411350600 KMX	6	14	57	6	2	KM
411350700 KMX	7	14	60	7	2	KM
411350800 KMX	8	16	63	8	2	KM
411350900 KMX	9	18	67	9	2	KM
411351000 KMX	10	20	72	10	2	KM
411351100 KMX	11	20	83	11	2	KM
411351200 KMX	12	22	83	12	2	KM
411351300 KMX	13	25	83	13	2	KM
411351400 KMX	14	25	83	14	2	KM
411351500 KMX	15	32	92	15	2	KM
411351600 KMX	16	32	92	16	2	KM
411351700 KMX	17	32	92	17	2	KM
411351800 KMX	18	32	92	18	2	KM
411351900 KMX	19	38	104	19	2	KM
411352000 KMX	20	38	104	20	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 245

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
41120	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●
41135	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series


41120

Frese a due taglienti
Two flute end mills


41135

Frese a testa semisferica a due taglienti
Ball-nosed two flute end mills

Z2



Z2
BALL-NOSED
CUTTERS



Serie/Series 41120

Serie/Series 41135


Serie/Series

41140


41150

Frese a testa emisferica a due taglienti
Ball-nosed two flute end mills

Z2
BALL-NOSED
CUTTERS




Z2
BALL-NOSED
CUTTERS



Serie/Series 41140



Serie/Series 41150



COATING
Skin^{up}

H


λ° s
32

W
A RICHIESTA
ON REQUEST


QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
411400300 KMX	3	20	55	3	2	KM
411400400 KMX	4	20	60	4	2	KM
411400500 KMX	5	20	60	5	2	KM
411400600 KMX	6	24	65	6	2	KM
411400700 KMX	7	30	75	7	2	KM
411400800 KMX	8	32	80	8	2	KM
411400900 KMX	9	32	80	9	2	KM
411401000 KMX	10	32	80	10	2	KM
411401100 KMX	11	50	100	11	2	KM
411401200 KMX	12	50	100	12	2	KM
411401300 KMX	13	55	115	13	2	KM
411401400 KMX	14	55	115	14	2	KM
411401500 KMX	15	60	120	15	2	KM
411401600 KMX	16	60	120	16	2	KM
411401700 KMX	17	60	120	17	2	KM
411401800 KMX	18	60	120	18	2	KM
411401900 KMX	19	60	130	19	2	KM
411402000 KMX	20	60	130	20	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 245



COATING
Skin^{up}

H


λ° s
32

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP




Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
411500300 KMX	3	25	70	3	2	KM
411500400 KMX	4	32	72	4	2	KM
411500500 KMX	5	32	80	5	2	KM
411500600 KMX	6	40	82	6	2	KM
411500700 KMX	7	42	100	7	2	KM
411500800 KMX	8	42	100	8	2	KM
411500900 KMX	9	45	100	9	2	KM
411501000 KMX	10	45	100	10	2	KM
411501100 KMX	11	70	130	11	2	KM
411501200 KMX	12	75	160	12	2	KM
411501300 KMX	13	75	160	13	2	KM
411501400 KMX	14	75	160	14	2	KM
411501500 KMX	15	75	160	15	2	KM
411501600 KMX	16	75	160	16	2	KM
411501700 KMX	17	75	160	17	2	KM
411501800 KMX	18	75	160	18	2	KM
411501900 KMX	19	75	160	19	2	KM
411502000 KMX	20	75	160	20	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 245

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
41140	○	○	●	○	○	○	○	●	●
41150	○	○	●	○	○	○	○	●	●



H

$\lambda^{\circ}s$
32



UNI
DIN 6527
ISO




Serie/Series
42105

Frese a due taglienti
Two flute end mills

Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
421050100 KMX	1	3	38	3	2	KM
421050150 KMX	1,5	3	38	3	2	KM
421050200 KMX	2	3	38	3	2	KM
421050250 KMX	2,5	3	38	3	2	KM
421050300 KMX	3	4	38	3	2	KM
421050301 KMX	3	4	50	6	2	KM
421050350 KMX	3,5	4	50	6	2	KM
421050400 KMX	4	5	54	6	2	KM
421050450 KMX	4,5	5	54	6	2	KM
421050500 KMX	5	6	54	6	2	KM
421050600 KMX	6	7	54	6	2	KM
421050700 KMX	7	8	58	8	2	KM
421050800 KMX	8	9	58	8	2	KM
421050900 KMX	9	10	66	10	2	KM
421051000 KMX	10	11	66	10	2	KM
421051200 KMX	12	12	73	12	2	KM
421051400 KMX	14	14	75	14	2	KM
421051600 KMX	16	16	82	16	2	KM
421051800 KMX	18	18	84	18	2	KM
421052000 KMX	20	20	92	20	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 244



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC						
42105	○	○	●	○	○	●	○	○	●	●




● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
43105

Frese a tre taglienti
Three flute end mills



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
431050200 KMX	2	7	40	2	3	KM
431050250 KMX	2,5	10	40	2,5	3	KM
431050300 KMX	3	10	40	3	3	KM
431050350 KMX	3,5	11	50	3,5	3	KM
431050400 KMX	4	11	50	4	3	KM
431050450 KMX	4,5	13	50	4,5	3	KM
431050500 KMX	5	13	50	5	3	KM
431050550 KMX	5,5	16	57	5,5	3	KM
431050600 KMX	6	16	57	6	3	KM
431050650 KMX	6,5	16	60	6,5	3	KM
431050700 KMX	7	16	60	7	3	KM
431050750 KMX	7,5	19	63	7,5	3	KM
431050800 KMX	8	19	63	8	3	KM
431050850 KMX	8,5	19	67	8,5	3	KM
431050900 KMX	9	19	67	9	3	KM
431050950 KMX	9,5	22	72	9,5	3	KM
431051000 KMX	10	22	72	10	3	KM
431051050 KMX	10,5	22	72	10,5	3	KM
431051100 KMX	11	22	83	11	3	KM
431051200 KMX	12	26	83	12	3	KM
431051300 KMX	13	26	83	13	3	KM
431051400 KMX	14	28	83	14	3	KM
431051500 KMX	15	32	92	15	3	KM
431051600 KMX	16	32	92	16	3	KM
431051700 KMX	17	32	92	17	3	KM
431051800 KMX	18	32	92	18	3	KM
431051900 KMX	19	38	104	19	3	KM
431052000 KMX	20	38	104	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 246


MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
43105	○	○	● ≤54 HRC ○ >54 HRC	○	●	○	○	●	●

Serie/Series

43110
43120


Frese a tre taglienti
Three flute end mills



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
431100300 KMX	3	20	55	3	3	KM
431100400 KMX	4	20	60	4	3	KM
431100500 KMX	5	20	60	5	3	KM
431100600 KMX	6	24	65	6	3	KM
431100700 KMX	7	30	75	7	3	KM
431100800 KMX	8	32	80	8	3	KM
431100900 KMX	9	32	80	9	3	KM
431101000 KMX	10	32	80	10	3	KM
431101100 KMX	11	50	100	11	3	KM
431101200 KMX	12	50	100	12	3	KM
431101300 KMX	13	55	115	13	3	KM
431101400 KMX	14	55	115	14	3	KM
431101500 KMX	15	60	120	15	3	KM
431101600 KMX	16	60	120	16	3	KM
431101700 KMX	17	60	120	17	3	KM
431101800 KMX	18	60	120	18	3	KM
431101900 KMX	19	60	130	19	3	KM
431102000 KMX	20	60	130	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 246



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
431200300 KMX	3	25	70	3	3	KM
431200400 KMX	4	32	72	4	3	KM
431200500 KMX	5	32	80	5	3	KM
431200600 KMX	6	40	82	6	3	KM
431200700 KMX	7	42	100	7	3	KM
431200800 KMX	8	42	100	8	3	KM
431200900 KMX	9	45	100	9	3	KM
431201000 KMX	10	45	100	10	3	KM
431201100 KMX	11	70	130	11	3	KM
431201200 KMX	12	75	160	12	3	KM
431201300 KMX	13	75	160	13	3	KM
431201400 KMX	14	75	160	14	3	KM
431201500 KMX	15	75	160	15	3	KM
431201600 KMX	16	75	160	16	3	KM
431201700 KMX	17	75	160	17	3	KM
431201800 KMX	18	75	160	18	3	KM
431201900 KMX	19	75	160	19	3	KM
431202000 KMX	20	75	160	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 246

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
43110	○	○	●	○	○	○	○	●	●
43120	○	○	●	○	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended



Serie/Series

43135


43140

Frese a tre taglienti a testa semisferica
Ball-nosed three flute end mills

Z3
BALL-NOSED
COTTERS




Z3
BALL-NOSED
COTTERS



Serie/Series 43135



Serie/Series 43140



COATING
Skin^{up}

H


λ° s
30

W
A RICHIESTA
ON REQUEST


QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
431350200 KMX	2	7	40	2	3	KM
431350300 KMX	3	10	40	3	3	KM
431350400 KMX	4	11	50	4	3	KM
431350500 KMX	5	13	50	5	3	KM
431350600 KMX	6	16	57	6	3	KM
431350700 KMX	7	16	60	7	3	KM
431350800 KMX	8	19	63	8	3	KM
431350900 KMX	9	19	67	9	3	KM
431351000 KMX	10	22	72	10	3	KM
431351100 KMX	11	22	83	11	3	KM
431351200 KMX	12	26	83	12	3	KM
431351300 KMX	13	26	83	13	3	KM
431351400 KMX	14	28	83	14	3	KM
431351500 KMX	15	32	92	15	3	KM
431351600 KMX	16	32	92	16	3	KM
431351700 KMX	17	32	92	17	3	KM
431351800 KMX	18	32	92	18	3	KM
431351900 KMX	19	38	104	19	3	KM
431352000 KMX	20	38	104	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 247



COATING
Skin^{up}

H


λ° s
30

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP




Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
431400300 KMX	3	20	55	3	3	KM
431400400 KMX	4	20	60	4	3	KM
431400500 KMX	5	20	60	5	3	KM
431400600 KMX	6	24	65	6	3	KM
431400700 KMX	7	30	75	7	3	KM
431400800 KMX	8	32	80	8	3	KM
431400900 KMX	9	32	80	9	3	KM
431401000 KMX	10	32	80	10	3	KM
431401100 KMX	11	50	100	11	3	KM
431401200 KMX	12	50	100	12	3	KM
431401300 KMX	13	55	115	13	3	KM
431401400 KMX	14	55	115	14	3	KM
431401500 KMX	15	60	120	15	3	KM
431401600 KMX	16	60	120	16	3	KM
431401700 KMX	17	60	120	17	3	KM
431401800 KMX	18	60	120	18	3	KM
431401900 KMX	19	60	130	19	3	KM
431402000 KMX	20	60	130	20	3	KM



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 247


serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
43135	○	○	●	○	○	○	○	●	●
43140	○	○	●	○	○	○	○	●	●



Serie/Series
43150


Frese a tre taglienti a testa semisferica
Ball-nosed three flute end mills

Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
431500300 KMX	3	25	70	3	3	KM
431500400 KMX	4	32	72	4	3	KM
431500500 KMX	5	32	80	5	3	KM
431500600 KMX	6	40	82	6	3	KM
431500700 KMX	7	42	100	7	3	KM
431500800 KMX	8	42	100	8	3	KM
431500900 KMX	9	45	100	9	3	KM
431501000 KMX	10	45	100	10	3	KM
431501100 KMX	11	70	130	11	3	KM
431501200 KMX	12	75	160	12	3	KM
431501300 KMX	13	75	160	13	3	KM
431501400 KMX	14	75	160	14	3	KM
431501500 KMX	15	75	160	15	3	KM
431501600 KMX	16	75	160	16	3	KM
431501700 KMX	17	75	160	17	3	KM
431501800 KMX	18	75	160	18	3	KM
431501900 KMX	19	75	160	19	3	KM
431502000 KMX	20	75	160	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 247

Z3
BALL-NOSED
CUTTERS



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
43150	○	○	● ≤54 HRC ○ >54 HRC	○	●	○	○	●	●


● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
TORNADO
43505

Frese TORNADO a tre taglienti
Three flute TORNADO end mills



COATING
Skin^{up}

H

λ° s
55


W
A RICHIESTA
ON REQUEST

UNI
DIN
6528ISO



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
435050200 KMX	2	7	40	2	3	KM
435050250 KMX	2,5	10	40	2,5	3	KM
435050300 KMX	3	10	40	3	3	KM
435050350 KMX	3,5	11	50	3,5	3	KM
435050400 KMX	4	11	50	4	3	KM
435050450 KMX	4,5	13	50	4,5	3	KM
435050500 KMX	5	13	50	5	3	KM
435050550 KMX	5,5	16	57	5,5	3	KM
435050600 KMX	6	16	57	6	3	KM
435050650 KMX	6,5	16	60	6,5	3	KM
435050700 KMX	7	16	60	7	3	KM
435050750 KMX	7,5	19	63	7,5	3	KM
435050800 KMX	8	19	63	8	3	KM
435050850 KMX	8,5	19	67	8,5	3	KM
435050900 KMX	9	19	67	9	3	KM
435050950 KMX	9,5	22	72	9,5	3	KM
435051000 KMX	10	22	72	10	3	KM
435051050 KMX	10,5	22	72	10,5	3	KM
435051100 KMX	11	22	83	11	3	KM
435051200 KMX	12	26	83	12	3	KM
435051300 KMX	13	26	83	13	3	KM
435051400 KMX	14	28	83	14	3	KM
435051500 KMX	15	32	92	15	3	KM
435051600 KMX	16	32	92	16	3	KM
435051700 KMX	17	32	92	17	3	KM
435051800 KMX	18	32	92	18	3	KM
435051900 KMX	19	38	104	19	3	KM
435052000 KMX	20	38	104	20	3	KM

Z3




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 246

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
43505	○	○	●	○	●	○	○	●	●

Serie/Series
44105


Frese a tre taglienti
Three flute end mills



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
441050200 KMX	2	3	38	3	3	KM
441050250 KMX	2,5	3	38	3	3	KM
441050300 KMX	3	4	50	6	3	KM
441050350 KMX	3,5	4	50	6	3	KM
441050400 KMX	4	5	54	6	3	KM
441050450 KMX	4,5	5	54	6	3	KM
441050500 KMX	5	6	54	6	3	KM
441050600 KMX	6	7	54	6	3	KM
441050700 KMX	7	8	58	8	3	KM
441050800 KMX	8	9	58	8	3	KM
441050900 KMX	9	10	66	10	3	KM
441051000 KMX	10	11	66	10	3	KM
441051200 KMX	12	12	73	12	3	KM
441051400 KMX	14	14	75	14	3	KM
441051600 KMX	16	16	82	16	3	KM
441051800 KMX	18	18	84	18	3	KM
441052000 KMX	20	20	92	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 246



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
44105	●	●	●	○	○	○	○	●	●


● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
45105

Frese a quattro taglienti
Four flute end mills



COATING
Skin^{up}

H

λ° s
30

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

UNI
DIN 6528
ISO



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
451050200 KMX	2	7	40	2	4	KM
451050250 KMX	2,5	10	40	2,5	4	KM
451050300 KMX	3	10	40	3	4	KM
451050350 KMX	3,5	11	50	3,5	4	KM
451050400 KMX	4	11	50	4	4	KM
451050450 KMX	4,5	13	50	4,5	4	KM
451050500 KMX	5	13	50	5	4	KM
451050550 KMX	5,5	16	57	5,5	4	KM
451050600 KMX	6	16	57	6	4	KM
451050650 KMX	6,5	16	60	6,5	4	KM
451050700 KMX	7	16	60	7	4	KM
451050750 KMX	7,5	19	63	7,5	4	KM
451050800 KMX	8	19	63	8	4	KM
451050850 KMX	8,5	19	67	8,5	4	KM
451050900 KMX	9	19	67	9	4	KM
451050950 KMX	9,5	22	72	9,5	4	KM
451051000 KMX	10	22	72	10	4	KM
451051050 KMX	10,5	22	72	10,5	4	KM
451051100 KMX	11	22	83	11	4	KM
451051200 KMX	12	26	83	12	4	KM
451051300 KMX	13	26	83	13	4	KM
451051400 KMX	14	28	83	14	4	KM
451051500 KMX	15	32	92	15	4	KM
451051600 KMX	16	32	92	16	4	KM
451051700 KMX	17	32	92	17	4	KM
451051800 KMX	18	32	92	18	4	KM
451051900 KMX	19	38	104	19	4	KM
451052000 KMX	20	38	104	20	4	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 248

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSa	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
45105	●	●	●	○	●	○	○	●	●

Serie/Series
45107

Frese toriche a quattro taglienti
Four flute toric cutters

45110


Frese a quattro taglienti
Four flute end mills



Cod. Art.	D h10	ds	R	I	L	I1	d h6	Z	UNCOATED
451070200 KMX	2	1,9	0,2	7	40	11	2	4	KM
451070300 KMX	3	2,8	0,3	10	40	13	3	4	KM
451070400 KMX	4	3,7	0,5	11	50	16	4	4	KM
451070500 KMX	5	4,6	0,5	13	50	16	5	4	KM
451070600 KMX	6	5,5	0,5	16	57	20	6	4	KM
451070800 KMX	8	7,4	1	19	63	23	8	4	KM
451071000 KMX	10	9,2	1	22	72	28	10	4	KM
451071200 KMX	12	11	1	26	83	32	12	4	KM
451071400 KMX	14	13	1,5	28	83	34	14	4	KM
451071600 KMX	16	15	1,5	32	92	42	16	4	KM
451071800 KMX	18	17	2	32	92	42	18	4	KM
451072000 KMX	20	19	2	38	104	50	20	4	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 248



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
451100300 KMX	3	20	55	3	4	KM
451100400 KMX	4	20	60	4	4	KM
451100500 KMX	5	20	60	5	4	KM
451100600 KMX	6	24	65	6	4	KM
451100700 KMX	7	30	75	7	4	KM
451100800 KMX	8	32	80	8	4	KM
451100900 KMX	9	32	80	9	4	KM
451101000 KMX	10	32	80	10	4	KM
451101100 KMX	11	50	100	11	4	KM
451101200 KMX	12	50	100	12	4	KM
451101300 KMX	13	55	115	13	4	KM
451101400 KMX	14	55	115	14	4	KM
451101500 KMX	15	60	120	15	4	KM
451101600 KMX	16	60	120	16	4	KM
451101700 KMX	17	60	120	17	4	KM
451101800 KMX	18	60	120	18	4	KM
451101900 KMX	19	60	130	19	4	KM
451102000 KMX	20	60	130	20	4	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 248

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
45107	●	●	●	○	●	○	○	●	●
45110	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended ○ accettabile/acceptable ○ non consigliata/not recommended




Serie/Series 45120


Frese a quattro taglienti
Four flute end mills

45135

Frese a quattro taglienti a testa emisferica
Ball-nosed four flute end mills




Z4
BALL-NOSED
CUTTERS



Serie/Series 45120




Serie/Series 45135



H


λ° s
30



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
451200300 KMX	3	25	70	3	4	KM
451200400 KMX	4	32	72	4	4	KM
451200500 KMX	5	32	80	5	4	KM
451200600 KMX	6	40	82	6	4	KM
451200700 KMX	7	42	100	7	4	KM
451200800 KMX	8	42	100	8	4	KM
451200900 KMX	9	45	100	9	4	KM
451201000 KMX	10	45	100	10	4	KM
451201100 KMX	11	70	130	11	4	KM
451201200 KMX	12	75	160	12	4	KM
451201300 KMX	13	75	160	13	4	KM
451201400 KMX	14	75	160	14	4	KM
451201500 KMX	15	75	160	15	4	KM
451201600 KMX	16	75	160	16	4	KM
451201700 KMX	17	75	160	17	4	KM
451201800 KMX	18	75	160	18	4	KM
451201900 KMX	19	75	160	19	4	KM
451202000 KMX	20	75	160	20	4	KM




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 248




H

λ° s
30



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
451350200 KMX	2	7	40	2	4	KM
451350300 KMX	3	10	40	3	4	KM
451350400 KMX	4	11	50	4	4	KM
451350500 KMX	5	13	50	5	4	KM
451350600 KMX	6	16	57	6	4	KM
451350700 KMX	7	16	60	7	4	KM
451350800 KMX	8	19	63	8	4	KM
451350900 KMX	9	19	67	9	4	KM
451351000 KMX	10	22	72	10	4	KM
451351100 KMX	11	22	83	11	4	KM
451351200 KMX	12	26	83	12	4	KM
451351300 KMX	13	26	83	13	4	KM
451351400 KMX	14	28	83	14	4	KM
451351500 KMX	15	32	92	15	4	KM
451351600 KMX	16	32	92	16	4	KM
451351700 KMX	17	32	92	17	4	KM
451351800 KMX	18	32	92	18	4	KM
451351900 KMX	19	38	104	19	4	KM
451352000 KMX	20	38	104	20	4	KM




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 249

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
45120	●	●	●	○	●	○	○	●	●
45135	●	●	●	○	○	○	○	●	●

Serie/Series
45140
45150


Frese a quattro taglienti a testa semisferica
Ball-nosed four flute end mills




Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
451400300 KMX	3	20	55	3	4	KM
451400400 KMX	4	20	60	4	4	KM
451400500 KMX	5	20	60	5	4	KM
451400600 KMX	6	24	65	6	4	KM
451400700 KMX	7	30	75	7	4	KM
451400800 KMX	8	32	80	8	4	KM
451400900 KMX	9	32	80	9	4	KM
451401000 KMX	10	32	80	10	4	KM
451401100 KMX	11	50	100	11	4	KM
451401200 KMX	12	50	100	12	4	KM
451401300 KMX	13	55	115	13	4	KM
451401400 KMX	14	55	115	14	4	KM
451401500 KMX	15	60	120	15	4	KM
451401600 KMX	16	60	120	16	4	KM
451401700 KMX	17	60	120	17	4	KM
451401800 KMX	18	60	120	18	4	KM
451401900 KMX	19	60	130	19	4	KM
451402000 KMX	20	60	130	20	4	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 249



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
451500300 KMX	3	25	70	3	4	KM
451500400 KMX	4	32	72	4	4	KM
451500500 KMX	5	32	80	5	4	KM
451500600 KMX	6	40	82	6	4	KM
451500700 KMX	7	42	100	7	4	KM
451500800 KMX	8	42	100	8	4	KM
451500900 KMX	9	45	100	9	4	KM
451501000 KMX	10	45	100	10	4	KM
451501100 KMX	11	70	130	11	4	KM
451501200 KMX	12	75	160	12	4	KM
451501300 KMX	13	75	160	13	4	KM
451501400 KMX	14	75	160	14	4	KM
451501500 KMX	15	75	160	15	4	KM
451501600 KMX	16	75	160	16	4	KM
451501700 KMX	17	75	160	17	4	KM
451501800 KMX	18	75	160	18	4	KM
451501900 KMX	19	75	160	19	4	KM
451502000 KMX	20	75	160	20	4	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 249

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
45140	●	●	●	○	●	○	○	●	●
45150	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended




Serie/Series
45505

Frese a quattro taglienti
Four flute end mills



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
455050200 KMX	2	4	38	3	4	KM
455050250 KMX	2,5	4	38	3	4	KM
455050300 KMX	3	5	50	6	4	KM
455050350 KMX	3,5	6	50	6	4	KM
455050400 KMX	4	8	54	6	4	KM
455050450 KMX	4,5	8	54	6	4	KM
455050500 KMX	5	9	54	6	4	KM
455050600 KMX	6	10	54	6	4	KM
455050700 KMX	7	11	58	8	4	KM
455050800 KMX	8	12	58	8	4	KM
455050900 KMX	9	13	66	10	4	KM
455051000 KMX	10	14	66	10	4	KM
455051200 KMX	12	16	73	12	4	KM
455051400 KMX	14	18	75	14	4	KM
455051600 KMX	16	22	82	16	4	KM
455051800 KMX	18	24	84	18	4	KM
455052000 KMX	20	26	92	20	4	KM

Z4




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 248

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
45505	●	●	●	○	○	○	○	●	●

Serie/Series
46105


Frese coniche per stampi
Tapered end mills



Cod. Art.	D js14	ds	α°	I	L	d h6	Z
461050504 KMX	4	4,52	0°30'	30	80	6	4
461050506 KMX	6	6,55	0°30'	32	80	7	4
461050508 KMX	8	8,87	0°30'	50	100	10	4
461051005 KMX	4	5,22	1°	35	85	6	4
461051007 KMX	6	7,04	1°	30	80	7	4
461051008 KMX	6	8,09	1°	60	110	8	4
461051507 KMX	6	7,57	1°30'	30	80	8	4
461051510 KMX	8	10,61	1°30'	50	100	11	4
461052008 KMX	6	8,09	2°	30	80	8	4
461052010 KMX	6	10,19	2°	60	110	11	4
461052507 KMX	4	7,05	2°30'	35	85	7	4
461052509 KMX	6	9,49	2°30'	40	90	10	4
461052511 KMX	6	11,41	2°30'	62	120	12	4
461053007 KMX	4	7,66	3°	35	85	8	4
461053009 KMX	6	9,66	3°	35	85	10	4
461053012 KMX	6	12,28	3°	60	120	12	4
461054008 KMX	4	8,89	4°	35	85	10	4
461054011 KMX	6	11,59	4°	40	90	12	4
461054015 KMX	8	15,83	4°	56	110	16	4
461055010 KMX	4	10,12	5°	35	85	11	4
461055013 KMX	6	13,34	5°	42	95	14	4
461055016 KMX	6	16,14	5°	58	115	16	4



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 248



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
46105	○	○	● ≤54 HRC ○ >54 HRC	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
46505



Frese a svasare
Countersinks

46805

Frese 1/4 di raggio concavo
Corner-rounding cutters




Cod. Art.	D h10	α°	L	d h6	Z
465059003 KMX	3	90	40	3	3
465059004 KMX	4	90	50	4	3
465059005 KMX	5	90	50	5	3
465059006 KMX	6	90	50	6	3
465059008 KMX	8	90	60	8	3
465059010 KMX	10	90	70	10	3
465059012 KMX	12	90	75	12	3
465059016 KMX	16	90	90	16	3
465059020 KMX	20	90	100	20	3



Serie/Series 46505



Serie/Series 46805




Cod. Art.	D js16	R	L	d h6	Z
468050100 KMX	10	1	50	10	4
468050150 KMX	10	1,5	50	10	4
468050200 KMX	10	2	50	10	4
468050250 KMX	10	2,5	50	10	4
468050300 KMX	12	3	60	12	4
468050400 KMX	12	4	60	12	4
468050500 KMX	16	5	75	16	4
468050600 KMX	16	6	75	16	4



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
46505	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
46805	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●



COATING
**Skin
Power**

NR

λ° s
20

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

UNI
DIN 6528
ISO



Serie/Series
47105

Frese a sgrossare
Roughing end mills


47135

Frese a sgrossare a testa semisferica
Roughing ball-nosed end mills

Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
471050500 KMX	5	13	50	5	3	KM
471050600 KMX	6	16	57	6	4	KM
471050700 KMX	7	16	60	7	4	KM
471050800 KMX	8	19	63	8	4	KM
471050900 KMX	9	19	67	9	4	KM
471051000 KMX	10	22	72	10	4	KM
471051100 KMX	11	22	83	11	4	KM
471051200 KMX	12	26	83	12	4	KM
471051300 KMX	13	26	83	13	4	KM
471051400 KMX	14	28	83	14	4	KM
471051500 KMX	15	32	92	15	4	KM
471051600 KMX	16	32	92	16	4	KM
471051700 KMX	17	32	92	17	4	KM
471051800 KMX	18	32	92	18	4	KM
471051900 KMX	19	38	104	19	4	KM
471052000 KMX	20	38	104	20	4	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 250



COATING
**Skin
Power**

NR


λ° s
20

W
A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h10	I	L	d h6	Z	UNCOATED
471350500 KMX	5	13	50	5	3	KM
471350600 KMX	6	16	57	6	4	KM
471350700 KMX	7	16	60	7	4	KM
471350800 KMX	8	19	63	8	4	KM
471350900 KMX	9	19	67	9	4	KM
471351000 KMX	10	22	72	10	4	KM
471351100 KMX	11	22	83	11	4	KM
471351200 KMX	12	26	83	12	4	KM
471351300 KMX	13	26	83	13	4	KM
471351400 KMX	14	28	83	14	4	KM
471351500 KMX	15	32	92	15	4	KM
471351600 KMX	16	32	92	16	4	KM
471351700 KMX	17	32	92	17	4	KM
471351800 KMX	18	32	92	18	4	KM
471351900 KMX	19	38	104	19	4	KM
471352000 KMX	20	38	104	20	4	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 251



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
47105	●	●	●	○	●	○	○	●	●
47135	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
49105

Punte a due eliche
Two flute twist drills

Drilling depth 3xØ



H

λ°s
30



HEAD
ANGLE
120°

DIN 1897



Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
491050200 KMX	2,0	12	38	2,0	2	KM
491050210 KMX	2,1	12	38	2,1	2	KM
491050220 KMX	2,2	13	40	2,2	2	KM
491050230 KMX	2,3	13	40	2,3	2	KM
491050240 KMX	2,4	14	43	2,4	2	KM
491050250 KMX	2,5	14	43	2,5	2	KM
491050260 KMX	2,6	14	43	2,6	2	KM
491050270 KMX	2,7	16	46	2,7	2	KM
491050280 KMX	2,8	16	46	2,8	2	KM
491050290 KMX	2,9	16	46	2,9	2	KM
491050300 KMX	3,0	16	46	3,0	2	KM
491050310 KMX	3,1	18	49	3,1	2	KM
491050320 KMX	3,2	18	49	3,2	2	KM
491050330 KMX	3,3	18	49	3,3	2	KM
491050340 KMX	3,4	20	52	3,4	2	KM
491050350 KMX	3,5	20	52	3,5	2	KM
491050360 KMX	3,6	20	52	3,6	2	KM
491050370 KMX	3,7	20	52	3,7	2	KM
491050380 KMX	3,8	22	55	3,8	2	KM
491050390 KMX	3,9	22	55	3,9	2	KM
491050400 KMX	4,0	22	55	4,0	2	KM
491050410 KMX	4,1	22	55	4,1	2	KM
491050420 KMX	4,2	22	55	4,2	2	KM
491050430 KMX	4,3	24	58	4,3	2	KM
491050440 KMX	4,4	24	58	4,4	2	KM
491050450 KMX	4,5	24	58	4,5	2	KM
491050460 KMX	4,6	24	58	4,6	2	KM
491050470 KMX	4,7	24	58	4,7	2	KM
491050480 KMX	4,8	26	62	4,8	2	KM
491050490 KMX	4,9	26	62	4,9	2	KM
491050500 KMX	5,0	26	62	5,0	2	KM
491050510 KMX	5,1	26	62	5,1	2	KM
491050520 KMX	5,2	26	62	5,2	2	KM
491050530 KMX	5,3	26	62	5,3	2	KM
491050540 KMX	5,4	28	66	5,4	2	KM
491050550 KMX	5,5	28	66	5,5	2	KM
491050560 KMX	5,6	28	66	5,6	2	KM
491050570 KMX	5,7	28	66	5,7	2	KM
491050580 KMX	5,8	28	66	5,8	2	KM
491050590 KMX	5,9	28	66	5,9	2	KM
491050600 KMX	6,0	28	66	6,0	2	KM
491050610 KMX	6,1	31	70	6,1	2	KM
491050620 KMX	6,2	31	70	6,2	2	KM
491050630 KMX	6,3	31	70	6,3	2	KM
491050640 KMX	6,4	31	70	6,4	2	KM
491050650 KMX	6,5	31	70	6,5	2	KM
491050660 KMX	6,6	31	70	6,6	2	KM
491050670 KMX	6,7	31	70	6,7	2	KM
491050680 KMX	6,8	34	74	6,8	2	KM
491050690 KMX	6,9	34	74	6,9	2	KM
491050700 KMX	7,0	34	74	7,0	2	KM
491050710 KMX	7,1	34	74	7,1	2	KM
491050720 KMX	7,2	34	74	7,2	2	KM
491050730 KMX	7,3	34	74	7,3	2	KM
491050740 KMX	7,4	34	74	7,4	2	KM
491050750 KMX	7,5	34	74	7,5	2	KM
491050760 KMX	7,6	37	79	7,6	2	KM


→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49105	○	○	○	○	●	○	○	●	●

Serie/Series
49105

Punte a due eliche
Two flute twist drills




→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
491050770 KMX	7,7	37	79	7,7	2	KM
491050780 KMX	7,8	37	79	7,8	2	KM
491050790 KMX	7,9	37	79	7,9	2	KM
491050800 KMX	8,0	37	79	8,0	2	KM
491050810 KMX	8,1	37	79	8,1	2	KM
491050820 KMX	8,2	37	79	8,2	2	KM
491050830 KMX	8,3	37	79	8,3	2	KM
491050840 KMX	8,4	37	79	8,4	2	KM
491050850 KMX	8,5	37	79	8,5	2	KM
491050860 KMX	8,6	40	84	8,6	2	KM
491050870 KMX	8,7	40	84	8,7	2	KM
491050880 KMX	8,8	40	84	8,8	2	KM
491050890 KMX	8,9	40	84	8,9	2	KM
491050900 KMX	9,0	40	84	9,0	2	KM
491050910 KMX	9,1	40	84	9,1	2	KM
491050920 KMX	9,2	40	84	9,2	2	KM
491050930 KMX	9,3	40	84	9,3	2	KM
491050940 KMX	9,4	40	84	9,4	2	KM
491050950 KMX	9,5	40	84	9,5	2	KM
491050960 KMX	9,6	43	89	9,6	2	KM
491050970 KMX	9,7	43	89	9,7	2	KM
491050980 KMX	9,8	43	89	9,8	2	KM
491050990 KMX	9,9	43	89	9,9	2	KM
491051000 KMX	10,0	43	89	10,0	2	KM
491051010 KMX	10,1	43	89	10,1	2	KM
491051020 KMX	10,2	43	89	10,2	2	KM
491051030 KMX	10,3	43	89	10,3	2	KM
491051040 KMX	10,4	43	89	10,4	2	KM
491051050 KMX	10,5	43	89	10,5	2	KM
491051060 KMX	10,6	43	89	10,6	2	KM
491051070 KMX	10,7	47	95	10,7	2	KM
491051080 KMX	10,8	47	95	10,8	2	KM
491051090 KMX	10,9	47	95	10,9	2	KM
491051100 KMX	11,0	47	95	11,0	2	KM
491051110 KMX	11,1	47	95	11,1	2	KM
491051120 KMX	11,2	47	95	11,2	2	KM
491051130 KMX	11,3	47	95	11,3	2	KM
491051140 KMX	11,4	47	95	11,4	2	KM
491051150 KMX	11,5	47	95	11,5	2	KM
491051160 KMX	11,6	47	95	11,6	2	KM
491051170 KMX	11,7	47	95	11,7	2	KM
491051180 KMX	11,8	47	95	11,8	2	KM
491051190 KMX	11,9	51	102	11,9	2	KM
491051200 KMX	12,0	51	102	12,0	2	KM
491051250 KMX	12,5	51	102	12,5	2	KM
491051300 KMX	13,0	51	102	13,0	2	KM
491051350 KMX	13,5	54	107	13,5	2	KM
491051400 KMX	14,0	54	107	14,0	2	KM
491051450 KMX	14,5	56	111	14,5	2	KM
491051500 KMX	15,0	56	111	15,0	2	KM
491051550 KMX	15,5	58	115	15,5	2	KM
491051600 KMX	16,0	58	115	16,0	2	KM
491051700 KMX	17,0	60	119	17,0	2	KM
491051800 KMX	18,0	62	123	18,0	2	KM
491051900 KMX	19,0	64	127	19,0	2	KM
491052000 KMX	20,0	66	131	20,0	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI		ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49105	○	○	○	○	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
49120

Punte a due eliche
Two flute twist drills

Drilling depth 7x ϕ from $\phi 12,5$
Drilling depth 5x ϕ up to $\phi 12,5$





H

λ° s
30



HEAD
ANGLE
120°

DIN 338




Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
491200200 KMX	2,0	24	49	2,0	2	KM
491200210 KMX	2,1	24	49	2,1	2	KM
491200220 KMX	2,2	27	53	2,2	2	KM
491200230 KMX	2,3	27	53	2,3	2	KM
491200240 KMX	2,4	30	57	2,4	2	KM
491200250 KMX	2,5	30	57	2,5	2	KM
491200260 KMX	2,6	30	57	2,6	2	KM
491200270 KMX	2,7	33	61	2,7	2	KM
491200280 KMX	2,8	33	61	2,8	2	KM
491200290 KMX	2,9	33	61	2,9	2	KM
491200300 KMX	3,0	33	61	3,0	2	KM
491200310 KMX	3,1	36	65	3,1	2	KM
491200320 KMX	3,2	36	65	3,2	2	KM
491200330 KMX	3,3	36	65	3,3	2	KM
491200340 KMX	3,4	39	70	3,4	2	KM
491200350 KMX	3,5	39	70	3,5	2	KM
491200360 KMX	3,6	39	70	3,6	2	KM
491200370 KMX	3,7	39	70	3,7	2	KM
491200380 KMX	3,8	43	75	3,8	2	KM
491200390 KMX	3,9	43	75	3,9	2	KM
491200400 KMX	4,0	43	75	4,0	2	KM
491200410 KMX	4,1	43	75	4,1	2	KM
491200420 KMX	4,2	43	75	4,2	2	KM
491200430 KMX	4,3	47	80	4,3	2	KM
491200440 KMX	4,4	47	80	4,4	2	KM
491200450 KMX	4,5	47	80	4,5	2	KM
491200460 KMX	4,6	47	80	4,6	2	KM
491200470 KMX	4,7	47	80	4,7	2	KM
491200480 KMX	4,8	52	86	4,8	2	KM
491200490 KMX	4,9	52	86	4,9	2	KM
491200500 KMX	5,0	52	86	5,0	2	KM
491200510 KMX	5,1	52	86	5,1	2	KM
491200520 KMX	5,2	52	86	5,2	2	KM
491200530 KMX	5,3	52	86	5,3	2	KM
491200540 KMX	5,4	57	93	5,4	2	KM
491200550 KMX	5,5	57	93	5,5	2	KM
491200560 KMX	5,6	57	93	5,6	2	KM
491200570 KMX	5,7	57	93	5,7	2	KM
491200580 KMX	5,8	57	93	5,8	2	KM
491200590 KMX	5,9	57	93	5,9	2	KM
491200600 KMX	6,0	57	93	6,0	2	KM
491200610 KMX	6,1	63	101	6,1	2	KM
491200620 KMX	6,2	63	101	6,2	2	KM
491200630 KMX	6,3	63	101	6,3	2	KM
491200640 KMX	6,4	63	101	6,4	2	KM
491200650 KMX	6,5	63	101	6,5	2	KM
491200660 KMX	6,6	63	101	6,6	2	KM
491200670 KMX	6,7	63	101	6,7	2	KM
491200680 KMX	6,8	69	109	6,8	2	KM
491200690 KMX	6,9	69	109	6,9	2	KM
491200700 KMX	7,0	69	109	7,0	2	KM
491200710 KMX	7,1	69	109	7,1	2	KM
491200720 KMX	7,2	69	109	7,2	2	KM
491200730 KMX	7,3	69	109	7,3	2	KM
491200740 KMX	7,4	69	109	7,4	2	KM
491200750 KMX	7,5	69	109	7,5	2	KM
491200760 KMX	7,6	75	117	7,6	2	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS


serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49120	○	○	○	○	○	●	○	●	●



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Serie/Series
49120

Punte a due eliche
Two flute twist drills



Cod. Art.	Ø d h7	I	L	d	Z	UNCOATED
491200770 KMX	7,7	75	117	7,7	2	KM
491200780 KMX	7,8	75	117	7,8	2	KM
491200790 KMX	7,9	75	117	7,9	2	KM
491200800 KMX	8,0	75	117	8,0	2	KM
491200810 KMX	8,1	75	117	8,1	2	KM
491200820 KMX	8,2	75	117	8,2	2	KM
491200830 KMX	8,3	75	117	8,3	2	KM
491200840 KMX	8,4	75	117	8,4	2	KM
491200850 KMX	8,5	75	117	8,5	2	KM
491200860 KMX	8,6	81	125	8,6	2	KM
491200870 KMX	8,7	81	125	8,7	2	KM
491200880 KMX	8,8	81	125	8,8	2	KM
491200890 KMX	8,9	81	125	8,9	2	KM
491200900 KMX	9,0	81	125	9,0	2	KM
491200910 KMX	9,1	81	125	9,1	2	KM
491200920 KMX	9,2	81	125	9,2	2	KM
491200930 KMX	9,3	81	125	9,3	2	KM
491200940 KMX	9,4	81	125	9,4	2	KM
491200950 KMX	9,5	81	125	9,5	2	KM
491200960 KMX	9,6	87	133	9,6	2	KM
491200970 KMX	9,7	87	133	9,7	2	KM
491200980 KMX	9,8	87	133	9,8	2	KM
491200990 KMX	9,9	87	133	9,9	2	KM
491201000 KMX	10,0	87	133	10,0	2	KM
491201010 KMX	10,1	87	133	10,1	2	KM
491201020 KMX	10,2	87	133	10,2	2	KM
491201030 KMX	10,3	87	133	10,3	2	KM
491201040 KMX	10,4	87	133	10,4	2	KM
491201050 KMX	10,5	87	133	10,5	2	KM
491201060 KMX	10,6	87	133	10,6	2	KM
491201070 KMX	10,7	94	142	10,7	2	KM
491201080 KMX	10,8	94	142	10,8	2	KM
491201090 KMX	10,9	94	142	10,9	2	KM
491201100 KMX	11,0	94	142	11,0	2	KM
491201110 KMX	11,1	94	142	11,1	2	KM
491201120 KMX	11,2	94	142	11,2	2	KM
491201130 KMX	11,3	94	142	11,3	2	KM
491201140 KMX	11,4	94	142	11,4	2	KM
491201150 KMX	11,5	94	142	11,5	2	KM
491201160 KMX	11,6	94	142	11,6	2	KM
491201170 KMX	11,7	94	142	11,7	2	KM
491201180 KMX	11,8	94	142	11,8	2	KM
491201190 KMX	11,9	101	151	11,9	2	KM
491201200 KMX	12,0	101	151	12,0	2	KM
491201250 KMX	12,5	101	151	12,5	2	KM
491201300 KMX	13,0	101	151	13,0	2	KM
491201350 KMX	13,5	108	160	13,5	2	KM
491201400 KMX	14,0	108	160	14,0	2	KM
491201450 KMX	14,5	114	169	14,5	2	KM
491201500 KMX	15,0	114	169	15,0	2	KM
491201550 KMX	15,5	120	178	15,5	2	KM
491201600 KMX	16,0	120	178	16,0	2	KM
491201700 KMX	17,0	125	184	17,0	2	KM
491201800 KMX	18,0	130	191	18,0	2	KM
491201900 KMX	19,0	135	198	19,0	2	KM
491202000 KMX	20,0	140	205	20,0	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49120	○	○	○ ≤54 HRC ○ >54 HRC	○	○	●	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
49305

Punte a due eliche "TS"
"TS" two flute twist drills

Drilling depth
3xØ



H

λ°s
30

HEAD
ANGLE
140°

UNI
DIN 6539
ISO




Cod. Art.	D m7	I	L	d	Z	UNCOATED
493050200 KMX	2	16	46	2	2	KM
493050210 KMX	2,1	16	46	2,1	2	KM
493050220 KMX	2,2	16	46	2,2	2	KM
493050230 KMX	2,3	16	46	2,3	2	KM
493050240 KMX	2,4	16	46	2,4	2	KM
493050250 KMX	2,5	16	46	2,5	2	KM
493050260 KMX	2,6	16	46	2,6	2	KM
493050270 KMX	2,7	16	46	2,7	2	KM
493050280 KMX	2,8	16	46	2,8	2	KM
493050290 KMX	2,9	16	46	2,9	2	KM
493050300 KMX	3	16	46	3	2	KM
493050310 KMX	3,1	18	49	3,1	2	KM
493050320 KMX	3,2	18	49	3,2	2	KM
493050330 KMX	3,3	18	49	3,3	2	KM
493050340 KMX	3,4	20	52	3,4	2	KM
493050350 KMX	3,5	20	52	3,5	2	KM
493050360 KMX	3,6	20	52	3,6	2	KM
493050370 KMX	3,7	20	52	3,7	2	KM
493050380 KMX	3,8	22	55	3,8	2	KM
493050390 KMX	3,9	22	55	3,9	2	KM
493050400 KMX	4	22	55	4	2	KM
493050410 KMX	4,1	22	55	4,1	2	KM
493050420 KMX	4,2	22	55	4,2	2	KM
493050430 KMX	4,3	24	58	4,3	2	KM
493050440 KMX	4,4	24	58	4,4	2	KM
493050450 KMX	4,5	24	58	4,5	2	KM
493050460 KMX	4,6	24	58	4,6	2	KM
493050470 KMX	4,7	24	58	4,7	2	KM
493050480 KMX	4,8	26	62	4,8	2	KM
493050490 KMX	4,9	26	62	4,9	2	KM
493050500 KMX	5	26	62	5	2	KM
493050510 KMX	5,1	26	62	5,1	2	KM
493050520 KMX	5,2	26	62	5,2	2	KM
493050530 KMX	5,3	26	62	5,3	2	KM
493050540 KMX	5,4	28	66	5,4	2	KM
493050550 KMX	5,5	28	66	5,5	2	KM
493050560 KMX	5,6	28	66	5,6	2	KM
493050570 KMX	5,7	28	66	5,7	2	KM
493050580 KMX	5,8	28	66	5,8	2	KM
493050590 KMX	5,9	28	66	5,9	2	KM
493050600 KMX	6	28	66	6	2	KM
493050610 KMX	6,1	31	70	6,1	2	KM
493050620 KMX	6,2	31	70	6,2	2	KM
493050630 KMX	6,3	31	70	6,3	2	KM
493050640 KMX	6,4	31	70	6,4	2	KM
493050650 KMX	6,5	31	70	6,5	2	KM
493050660 KMX	6,6	31	70	6,6	2	KM
493050670 KMX	6,7	31	70	6,7	2	KM
493050680 KMX	6,8	34	74	6,8	2	KM
493050690 KMX	6,9	34	74	6,9	2	KM
493050700 KMX	7	34	74	7	2	KM
493050710 KMX	7,1	34	74	7,1	2	KM
493050720 KMX	7,2	34	74	7,2	2	KM
493050730 KMX	7,3	34	74	7,3	2	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49305	●	●	○	○	●	○	○	●	●



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D m7	I	L	d	Z	UNCOATED
493050740 KMX	7,4	34	74	7,4	2	KM
493050750 KMX	7,5	34	74	7,5	2	KM
493050760 KMX	7,6	37	79	7,6	2	KM
493050770 KMX	7,7	37	79	7,7	2	KM
493050780 KMX	7,8	37	79	7,8	2	KM
493050790 KMX	7,9	37	79	7,9	2	KM
493050800 KMX	8	41	79	8	2	KM
493050810 KMX	8,1	47	79	8,1	2	KM
493050820 KMX	8,2	47	79	8,2	2	KM
493050830 KMX	8,3	47	79	8,3	2	KM
493050840 KMX	8,4	47	79	8,4	2	KM
493050850 KMX	8,5	47	79	8,5	2	KM
493050860 KMX	8,6	47	84	8,6	2	KM
493050870 KMX	8,7	47	84	8,7	2	KM
493050880 KMX	8,8	47	84	8,8	2	KM
493050890 KMX	8,9	47	84	8,9	2	KM
493050900 KMX	9	47	84	9	2	KM
493050910 KMX	9,1	47	84	9,1	2	KM
493050920 KMX	9,2	47	84	9,2	2	KM
493050930 KMX	9,3	47	84	9,3	2	KM
493050940 KMX	9,4	47	84	9,4	2	KM
493050950 KMX	9,5	47	84	9,5	2	KM
493050960 KMX	9,6	47	89	9,6	2	KM
493050970 KMX	9,7	47	89	9,7	2	KM
493050980 KMX	9,8	47	89	9,8	2	KM
493050990 KMX	9,9	47	89	9,9	2	KM
493051000 KMX	10	47	89	10	2	KM
493051010 KMX	10,1	47	89	10,1	2	KM
493051020 KMX	10,2	47	89	10,2	2	KM
493051030 KMX	10,3	47	89	10,3	2	KM
493051040 KMX	10,4	47	89	10,4	2	KM
493051050 KMX	10,5	47	89	10,5	2	KM
493051060 KMX	10,6	47	89	10,6	2	KM
493051070 KMX	10,7	47	95	10,7	2	KM
493051080 KMX	10,8	47	95	10,8	2	KM
493051090 KMX	10,9	47	95	10,9	2	KM
493051100 KMX	11	47	95	11	2	KM
493051110 KMX	11,1	47	95	11,1	2	KM
493051120 KMX	11,2	47	95	11,2	2	KM
493051130 KMX	11,3	47	95	11,3	2	KM
493051140 KMX	11,4	47	95	11,4	2	KM
493051150 KMX	11,5	47	95	11,5	2	KM
493051160 KMX	11,6	47	95	11,6	2	KM
493051170 KMX	11,7	47	95	11,7	2	KM
493051180 KMX	11,8	47	95	11,8	2	KM
493051190 KMX	11,9	47	95	11,9	2	KM
493051200 KMX	12	55	102	12	2	KM
493051250 KMX	12,5	55	102	12,5	2	KM
493051300 KMX	13	55	102	13	2	KM
493051350 KMX	13,5	55	107	13,5	2	KM
493051400 KMX	14	60	107	14	2	KM
493051450 KMX	14,5	60	111	14,5	2	KM
493051500 KMX	15	60	111	15	2	KM
493051550 KMX	15,5	60	115	15,5	2	KM
493051600 KMX	16	65	115	16	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49305	●	●	○ ≤54 HRC ○ >54 HRC	●	○	○	○	●	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
49305

Punte a due eliche "TS"
"TS" two flute twist drills


Drilling depth
3xØ



Serie/Series
49310

Punte a due eliche "TS"
"TS" two flute twist drills

Drilling depth
3xØ



H

λ°s
30




HEAD
ANGLE
140°

UNI
DIN 6537
ISO



Cod. Art.	D m7	I	L	d h6	Z	UNCOATED
493100300 KMX	3	20	62	6	2	KM
493100320 KMX	3,2	20	62	6	2	KM
493100330 KMX	3,3	20	62	6	2	KM
493100350 KMX	3,5	20	62	6	2	KM
493100400 KMX	4	24	66	6	2	KM
493100450 KMX	4,5	24	66	6	2	KM
493100500 KMX	5	28	66	6	2	KM
493100550 KMX	5,5	28	66	6	2	KM
493100600 KMX	6	28	66	6	2	KM
493100650 KMX	6,5	34	79	8	2	KM
493100670 KMX	6,7	34	79	8	2	KM
493100680 KMX	6,8	34	79	8	2	KM
493100700 KMX	7	34	79	8	2	KM
493100750 KMX	7,5	41	79	8	2	KM
493100800 KMX	8	41	79	8	2	KM
493100850 KMX	8,5	47	89	10	2	KM
493100900 KMX	9	47	89	10	2	KM
493100950 KMX	9,5	47	89	10	2	KM
493101000 KMX	10	47	89	10	2	KM
493101020 KMX	10,2	55	102	12	2	KM
493101050 KMX	10,5	55	102	12	2	KM
493101080 KMX	10,8	55	102	12	2	KM
493101100 KMX	11	55	102	12	2	KM
493101150 KMX	11,5	55	102	12	2	KM
493101180 KMX	11,8	55	102	12	2	KM
493101200 KMX	12	55	102	12	2	KM
493101250 KMX	12,5	60	107	14	2	KM
493101300 KMX	13	60	107	14	2	KM
493101350 KMX	13,5	60	107	14	2	KM
493101400 KMX	14	60	107	14	2	KM
493401450 KMX	14,5	65	115	16	2	KM
493101500 KMX	15	65	115	16	2	KM
493101550 KMX	15,5	65	115	16	2	KM
493101600 KMX	16	65	115	16	2	KM
493101650 KMX	16,5	73	123	18	2	KM
493101700 KMX	17	73	123	18	2	KM
493101800 KMX	18	73	123	18	2	KM
493101850 KMX	18,5	79	131	20	2	KM
493101900 KMX	19	79	131	20	2	KM
493101950 KMX	19,5	79	131	20	2	KM
493102000 KMX	20	79	131	20	2	KM




Gambo rinforzato
Reinforced shank



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
49310	●	●	○	○	●	○	○	○	●	●



Serie/Series
49505


Punte a due eliche "HP" con fori per refrigerante
"HP" two flute twist drills with internal coolant

Drilling depth
3xØ

Cod. Art.	D m7	I	L	d h6	Z
495050500 KMX	5	28	66	6	2
495050550 KMX	5,5	28	66	6	2
495050600 KMX	6	28	66	6	2
495050650 KMX	6,5	34	79	8	2
495050670 KMX	6,7	34	79	8	2
495050680 KMX	6,8	34	79	8	2
495050700 KMX	7	34	79	8	2
495050750 KMX	7,5	41	79	8	2
495050780 KMX	7,8	41	79	8	2
495050800 KMX	8	41	79	8	2
495050850 KMX	8,5	47	89	10	2
495050880 KMX	8,8	47	89	10	2
495050900 KMX	9	47	89	10	2
495050950 KMX	9,5	47	89	10	2
495050980 KMX	9,8	47	89	10	2
495051000 KMX	10	47	89	10	2
495051020 KMX	10,2	55	102	12	2
495051050 KMX	10,5	55	102	12	2
495051080 KMX	10,8	55	102	12	2
495051100 KMX	11	55	102	12	2
495051150 KMX	11,5	55	102	12	2
495051180 KMX	11,8	55	102	12	2
495051200 KMX	12	55	102	12	2
495051250 KMX	12,5	60	107	14	2
495051300 KMX	13	60	107	14	2
495051350 KMX	13,5	60	107	14	2
495051400 KMX	14	60	107	14	2
495051450 KMX	14,5	65	115	16	2
495051500 KMX	15	65	115	16	2
495051550 KMX	15,5	65	115	16	2
495051600 KMX	16	65	115	16	2
495051650 KMX	16,5	73	123	18	2
495051700 KMX	17	73	123	18	2
495051750 KMX	17,5	73	123	18	2
495051800 KMX	18	73	123	18	2
495051850 KMX	18,5	79	131	20	2
495051900 KMX	19	79	131	20	2
495052000 KMX	20	79	131	20	2



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252



Gambo rinforzato
Reinforced shank

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49505	●	●	●	○	●	○	○	●	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended


Serie/Series
49510

Punte a due eliche "HP" con fori per refrigerante
"HP" two flute twist drills with internal coolant

Drilling depth
5xØ



Gambo rinforzato
Reinforced shank



H



HEAD
ANGLE
140°

UNI
DIN 6537
ISO




Cod. Art.	D m7	I	L	d h6	Z
495100500 KMX	5	44	82	6	2
495100600 KMX	6	44	82	6	2
495100650 KMX	6,5	53	91	8	2
495100670 KMX	6,7	53	91	8	2
495100680 KMX	6,8	53	91	8	2
495100700 KMX	7	53	91	8	2
495100750 KMX	7,5	53	91	8	2
495100780 KMX	7,8	53	91	8	2
495100800 KMX	8	53	91	8	2
495100850 KMX	8,5	61	103	10	2
495100880 KMX	8,8	61	103	10	2
495100900 KMX	9	61	103	10	2
495100950 KMX	9,5	61	103	10	2
495100980 KMX	9,8	61	103	10	2
495101000 KMX	10	61	103	10	2
495101020 KMX	10,2	71	118	12	2
495101050 KMX	10,5	71	118	12	2
495101080 KMX	10,8	71	118	12	2
495101100 KMX	11	71	118	12	2
495101150 KMX	11,5	71	118	12	2
495101180 KMX	11,8	71	118	12	2
495101200 KMX	12	71	118	12	2
495101250 KMX	12,5	77	124	14	2
495101300 KMX	13	77	124	14	2
495101350 KMX	13,5	77	124	14	2
495101400 KMX	14	77	124	14	2
495101450 KMX	14,5	83	133	16	2
495101500 KMX	15	83	133	16	2
495101550 KMX	15,5	83	133	16	2
495101600 KMX	16	83	133	16	2
495101650 KMX	16,5	93	143	18	2
495101700 KMX	17	93	143	18	2
495101750 KMX	17,5	93	143	18	2
495101800 KMX	18	93	143	18	2
495101900 KMX	19	101	153	20	2
495102000 KMX	20	101	153	20	2



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49510	●	●	●	○	●	○	○	●	●



Cod. Art.	D m7	I	L	d h6	Z
496100500 KMX	5	44	82	6	2
496100600 KMX	6	44	82	6	2
496100650 KMX	6,5	53	91	8	2
496100670 KMX	6,7	53	91	8	2
496100680 KMX	6,8	53	91	8	2
496100700 KMX	7	53	91	8	2
496100750 KMX	7,5	53	91	8	2
496100780 KMX	7,8	53	91	8	2
496100800 KMX	8	53	91	8	2
496100850 KMX	8,5	61	103	10	2
496100880 KMX	8,8	61	103	10	2
496100900 KMX	9	61	103	10	2
496100950 KMX	9,5	61	103	10	2
496100980 KMX	9,8	61	103	10	2
496101000 KMX	10	61	103	10	2
496101020 KMX	10,2	71	118	12	2
496101050 KMX	10,5	71	118	12	2
496101080 KMX	10,8	71	118	12	2
496101100 KMX	11	71	118	12	2
496101150 KMX	11,5	71	118	12	2
496101180 KMX	11,8	71	118	12	2
496101200 KMX	12	71	118	12	2
496101250 KMX	12,5	77	124	14	2
496101300 KMX	13	77	124	14	2
496101350 KMX	13,5	77	124	14	2
496101400 KMX	14	77	124	14	2
496101450 KMX	14,5	83	133	16	2
496101500 KMX	15	83	133	16	2
496101550 KMX	15,5	83	133	16	2
496101600 KMX	16	83	133	16	2
496101650 KMX	16,5	93	143	18	2
496101700 KMX	17	93	143	18	2
496101750 KMX	17,5	93	143	18	2
496101800 KMX	18	93	143	18	2
496101900 KMX	19	101	153	20	2
496102000 KMX	20	101	153	20	2




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

Serie/Series
49610

Punte a taglienti dritti con doppio pattino di guida
e fori per refrigerante
Double margin, straight flute drills,
with internal coolant

Drilling depth
5xØ



Gambo rinforzato
Reinforced shank

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS


serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
49610	○	○	○	○	○	●	○	○	●

Serie/Series 49905

Punte a gradino a 90° con fori per refrigerante
Step drills 90° with internal coolant

49910

Punte a gradino a 180° con fori per refrigerante
Step drills 180° with internal coolant



COATING
Evo Drill

H

HEAD
ANGLE
120°

A RICHIESTA
ON REQUEST



QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.		D h8	D1 h8	I1	I	L	d h6	Z	UNCOATED
499050402 KMX	M4	4,5	3,3	20	11,4	66	6	2	KM
499050502 KMX	M5	5,5	4,2	28	13,6	66	6	2	KM
499050602 KMX	M6	6,6	5	31	16,5	79	8	2	KM
499050802 KMX	M8	9	6,8	40	21	83	10	2	KM
499051002 KMX	M10	11	8,5	48	25,5	95	12	2	KM
499051202 KMX	M12	13,5	10,2	54	30	110	16	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252



COATING
Evo Drill

H

HEAD
ANGLE
120°

A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.		D h8	D1 h8	I1	I	L	d h6	Z	UNCOATED
499100302 KMX	M3	6	3,4	28	9	66	6	2	KM
499100402 KMX	M4	8	4,5	37	11	79	8	2	KM
499100502 KMX	M5	10	5,5	43	13	83	10	2	KM
499100602 KMX	M6	11	6,6	47	15	95	12	2	KM
499100802 KMX	M8	15	9	52	21	110	16	2	KM
499101002 KMX	M10	18	11	52	26	110	18	2	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS	ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
49905	●	●	●	○	●	○	○	●	●
49910	●	●	●	○	○	○	○	●	●

Serie/Series
50105

Punte a tre eliche
Three flute twist drills

Drilling depth
3xØ



Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
501050200 KMX	2	12	38	2	3	KM
501050210 KMX	2,1	12	38	2,1	3	KM
501050220 KMX	2,2	13	40	2,2	3	KM
501050230 KMX	2,3	13	40	2,3	3	KM
501050240 KMX	2,4	14	43	2,4	3	KM
501050250 KMX	2,5	14	43	2,5	3	KM
501050260 KMX	2,6	14	43	2,6	3	KM
501050270 KMX	2,7	16	46	2,7	3	KM
501050280 KMX	2,8	16	46	2,8	3	KM
501050290 KMX	2,9	16	46	2,9	3	KM
501050300 KMX	3	16	46	3	3	KM
501050310 KMX	3,1	18	49	3,1	3	KM
501050320 KMX	3,2	18	49	3,2	3	KM
501050330 KMX	3,3	18	49	3,3	3	KM
501050340 KMX	3,4	20	52	3,4	3	KM
501050350 KMX	3,5	20	52	3,5	3	KM
501050360 KMX	3,6	20	52	3,6	3	KM
501050370 KMX	3,7	20	52	3,7	3	KM
501050380 KMX	3,8	22	55	3,8	3	KM
501050390 KMX	3,9	22	55	3,9	3	KM
501050400 KMX	4	22	55	4	3	KM
501050410 KMX	4,1	22	55	4,1	3	KM
501050420 KMX	4,2	22	55	4,2	3	KM
501050430 KMX	4,3	24	58	4,3	3	KM
501050440 KMX	4,4	24	58	4,4	3	KM
501050450 KMX	4,5	24	58	4,5	3	KM
501050460 KMX	4,6	24	58	4,6	3	KM
501050470 KMX	4,7	24	58	4,7	3	KM
501050480 KMX	4,8	26	62	4,8	3	KM
501050490 KMX	4,9	26	62	4,9	3	KM
501050500 KMX	5	26	62	5	3	KM
501050510 KMX	5,1	26	62	5,1	3	KM
501050520 KMX	5,2	26	62	5,2	3	KM
501050530 KMX	5,3	26	62	5,3	3	KM
501050540 KMX	5,4	28	66	5,4	3	KM
501050550 KMX	5,5	28	66	5,5	3	KM
501050560 KMX	5,6	28	66	5,6	3	KM
501050570 KMX	5,7	28	66	5,7	3	KM
501050580 KMX	5,8	28	66	5,8	3	KM
501050590 KMX	5,9	28	66	5,9	3	KM
501050600 KMX	6	28	66	6	3	KM
501050610 KMX	6,1	31	70	6,1	3	KM
501050620 KMX	6,2	31	70	6,2	3	KM
501050630 KMX	6,3	31	70	6,3	3	KM
501050640 KMX	6,4	31	70	6,4	3	KM
501050650 KMX	6,5	31	70	6,5	3	KM
501050660 KMX	6,6	31	70	6,6	3	KM
501050670 KMX	6,7	31	70	6,7	3	KM
501050680 KMX	6,8	34	74	6,8	3	KM
501050690 KMX	6,9	34	74	6,9	3	KM
501050700 KMX	7	34	74	7	3	KM
501050710 KMX	7,1	34	74	7,1	3	KM
501050720 KMX	7,2	34	74	7,2	3	KM
501050730 KMX	7,3	34	74	7,3	3	KM
501050740 KMX	7,4	34	74	7,4	3	KM
501050750 KMX	7,5	34	74	7,5	3	KM
501050760 KMX	7,6	37	79	7,6	3	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page


MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
50105	○	○	○ ≤54 HRC ○ >54 HRC	●	○	●	○	○	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended



Serie/Series 50105

Punte a tre eliche
Three flute twist drills

Drilling depth
3xØ



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page


Cod. Art.	D h7	l	L	d	Z	UNCOATED
501050770 KMX	7,7	37	79	7,7	3	KM
501050780 KMX	7,8	37	79	7,8	3	KM
501050790 KMX	7,9	37	79	7,9	3	KM
501050800 KMX	8	37	79	8	3	KM
501050810 KMX	8,1	37	79	8,1	3	KM
501050820 KMX	8,2	37	79	8,2	3	KM
501050830 KMX	8,3	37	79	8,3	3	KM
501050840 KMX	8,4	37	79	8,4	3	KM
501050850 KMX	8,5	37	79	8,5	3	KM
501050860 KMX	8,6	40	84	8,6	3	KM
501050870 KMX	8,7	40	84	8,7	3	KM
501050880 KMX	8,8	40	84	8,8	3	KM
501050890 KMX	8,9	40	84	8,9	3	KM
501050900 KMX	9	40	84	9	3	KM
501050910 KMX	9,1	40	84	9,1	3	KM
501050920 KMX	9,2	40	84	9,2	3	KM
501050930 KMX	9,3	40	84	9,3	3	KM
501050940 KMX	9,4	40	84	9,4	3	KM
501050950 KMX	9,5	40	84	9,5	3	KM
501050960 KMX	9,6	43	89	9,6	3	KM
501050970 KMX	9,7	43	89	9,7	3	KM
501050980 KMX	9,8	43	89	9,8	3	KM
501050990 KMX	9,9	43	89	9,9	3	KM
501051000 KMX	10	43	89	10	3	KM
501051010 KMX	10,1	43	89	10,1	3	KM
501051020 KMX	10,2	43	89	10,2	3	KM
501051030 KMX	10,3	43	89	10,3	3	KM
501051040 KMX	10,4	43	89	10,4	3	KM
501051050 KMX	10,5	43	89	10,5	3	KM
501051060 KMX	10,6	43	89	10,6	3	KM
501051070 KMX	10,7	47	95	10,7	3	KM
501051080 KMX	10,8	47	95	10,8	3	KM
501051090 KMX	10,9	47	95	10,9	3	KM
501051100 KMX	11	47	95	11	3	KM
501051110 KMX	11,1	47	95	11,1	3	KM
501051120 KMX	11,2	47	95	11,2	3	KM
501051130 KMX	11,3	47	95	11,3	3	KM
501051140 KMX	11,4	47	95	11,4	3	KM
501051150 KMX	11,5	47	95	11,5	3	KM
501051160 KMX	11,6	47	95	11,6	3	KM
501051170 KMX	11,7	47	95	11,7	3	KM
501051180 KMX	11,8	47	95	11,8	3	KM
501051190 KMX	11,9	51	102	11,9	3	KM
501051200 KMX	12	51	102	12	3	KM
501051250 KMX	12,5	51	102	12,5	3	KM
501051300 KMX	13	51	102	13	3	KM
501051350 KMX	13,5	54	107	13,5	3	KM
501051400 KMX	14	54	107	14	3	KM
501051450 KMX	14,5	56	111	14,5	3	KM
501051500 KMX	15	56	111	15	3	KM
501051550 KMX	15,5	58	115	15,5	3	KM
501051600 KMX	16	58	115	16	3	KM
501051700 KMX	17	60	119	17	3	KM
501051800 KMX	18	62	123	18	3	KM
501051900 KMX	19	64	127	19	3	KM
501052000 KMX	20	66	131	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
50105	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●



Serie/Series
50120

Punte a tre eliche
Three flute twist drills

Drilling depth
5xØ



Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
501200200 KMX	2	24	49	2	3	KM
501200210 KMX	2,1	24	49	2,1	3	KM
501200220 KMX	2,2	27	53	2,2	3	KM
501200230 KMX	2,3	27	53	2,3	3	KM
501200240 KMX	2,4	30	57	2,4	3	KM
501200250 KMX	2,5	30	57	2,5	3	KM
501200260 KMX	2,6	30	57	2,6	3	KM
501200270 KMX	2,7	33	61	2,7	3	KM
501200280 KMX	2,8	33	61	2,8	3	KM
501200290 KMX	2,9	33	61	2,9	3	KM
501200300 KMX	3	33	61	3	3	KM
501200310 KMX	3,1	36	65	3,1	3	KM
501200320 KMX	3,2	36	65	3,2	3	KM
501200330 KMX	3,3	36	65	3,3	3	KM
501200340 KMX	3,4	39	70	3,4	3	KM
501200350 KMX	3,5	39	70	3,5	3	KM
501200360 KMX	3,6	39	70	3,6	3	KM
501200370 KMX	3,7	39	70	3,7	3	KM
501200380 KMX	3,8	43	75	3,8	3	KM
501200390 KMX	3,9	43	75	3,9	3	KM
501200400 KMX	4	43	75	4	3	KM
501200410 KMX	4,1	43	75	4,1	3	KM
501200420 KMX	4,2	43	75	4,2	3	KM
501200430 KMX	4,3	47	80	4,3	3	KM
501200440 KMX	4,4	47	80	4,4	3	KM
501200450 KMX	4,5	47	80	4,5	3	KM
501200460 KMX	4,6	47	80	4,6	3	KM
501200470 KMX	4,7	52	86	4,7	3	KM
501200480 KMX	4,8	52	86	4,8	3	KM
501200490 KMX	4,9	52	86	4,9	3	KM
501200500 KMX	5	52	86	5	3	KM
501200510 KMX	5,1	52	86	5,1	3	KM
501200520 KMX	5,2	52	86	5,2	3	KM
501200530 KMX	5,3	52	86	5,3	3	KM
501200540 KMX	5,4	57	93	5,4	3	KM
501200550 KMX	5,5	57	93	5,5	3	KM
501200560 KMX	5,6	57	93	5,6	3	KM
501200570 KMX	5,7	57	93	5,7	3	KM
501200580 KMX	5,8	57	93	5,8	3	KM
501200590 KMX	5,9	57	93	5,9	3	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
50120	○	○	○ ≤54 HRC ○ >54 HRC	●	○	●	○	○	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series 50120

Punte a tre eliche
Three flute twist drills

Drilling depth
5xØ



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
501200600 KMX	6	57	93	6	3	KM
501200610 KMX	6,1	63	101	6,1	3	KM
501200620 KMX	6,2	63	101	6,2	3	KM
501200630 KMX	6,3	63	101	6,3	3	KM
501200640 KMX	6,4	63	101	6,4	3	KM
501200650 KMX	6,5	63	101	6,5	3	KM
501200660 KMX	6,6	63	101	6,6	3	KM
501200670 KMX	6,7	63	101	6,7	3	KM
501200680 KMX	6,8	69	109	6,8	3	KM
501200690 KMX	6,9	69	109	6,9	3	KM
501200700 KMX	7	69	109	7	3	KM
501200710 KMX	7,1	69	109	7,1	3	KM
501200720 KMX	7,2	69	109	7,2	3	KM
501200730 KMX	7,3	69	109	7,3	3	KM
501200740 KMX	7,4	69	109	7,4	3	KM
501200750 KMX	7,5	69	109	7,5	3	KM
501200760 KMX	7,6	75	117	7,6	3	KM
501200770 KMX	7,7	75	117	7,7	3	KM
501200780 KMX	7,8	75	117	7,8	3	KM
501200790 KMX	7,9	75	117	7,9	3	KM
501200800 KMX	8	75	117	8	3	KM
501200810 KMX	8,1	75	117	8,1	3	KM
501200820 KMX	8,2	75	117	8,2	3	KM
501200830 KMX	8,3	75	117	8,3	3	KM
501200840 KMX	8,4	75	117	8,4	3	KM
501200850 KMX	8,5	75	117	8,5	3	KM
501200860 KMX	8,6	81	125	8,6	3	KM
501200870 KMX	8,7	81	125	8,7	3	KM
501200880 KMX	8,8	81	125	8,8	3	KM
501200890 KMX	8,9	81	125	8,9	3	KM
501200900 KMX	9	81	125	9	3	KM
501200910 KMX	9,1	81	125	9,1	3	KM
501200920 KMX	9,2	81	125	9,2	3	KM
501200930 KMX	9,3	81	125	9,3	3	KM
501200940 KMX	9,4	81	125	9,4	3	KM
501200950 KMX	9,5	81	125	9,5	3	KM
501200960 KMX	9,6	87	133	9,6	3	KM
501200970 KMX	9,7	87	133	9,7	3	KM
501200980 KMX	9,8	87	133	9,8	3	KM
501200990 KMX	9,9	87	133	9,9	3	KM
501201000 KMX	10	87	133	10	3	KM
501201010 KMX	10,1	87	133	10,1	3	KM
501201020 KMX	10,2	87	133	10,2	3	KM
501201030 KMX	10,3	87	133	10,3	3	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
50120	○	○	○	○	●	○	●	○	○	●

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
501201040 KMX	10,4	87	133	10,4	3	KM
501201050 KMX	10,5	87	133	10,5	3	KM
501201060 KMX	10,6	87	133	10,6	3	KM
501201070 KMX	10,7	94	142	10,7	3	KM
501201080 KMX	10,8	94	142	10,8	3	KM
501201090 KMX	10,9	94	142	10,9	3	KM
501201100 KMX	11	94	142	11	3	KM
501201110 KMX	11,1	94	142	11,1	3	KM
501201120 KMX	11,2	94	142	11,2	3	KM
501201130 KMX	11,3	94	142	11,3	3	KM
501201140 KMX	11,4	94	142	11,4	3	KM
501201150 KMX	11,5	94	142	11,5	3	KM
501201160 KMX	11,6	94	142	11,6	3	KM
501201170 KMX	11,7	94	142	11,7	3	KM
501201180 KMX	11,8	94	142	11,8	3	KM
501201190 KMX	11,9	101	151	11,9	3	KM
501201200 KMX	12	101	151	12	3	KM
501201250 KMX	12,5	101	151	12,5	3	KM
501201300 KMX	13	101	151	13	3	KM
501201350 KMX	13,5	108	160	13,5	3	KM
501201400 KMX	14	108	160	14	3	KM
501201450 KMX	14,5	114	169	14,5	3	KM
501201500 KMX	15	114	169	15	3	KM
501201550 KMX	15,5	120	178	15,5	3	KM
501201600 KMX	16	120	178	16	3	KM
501201700 KMX	17	125	184	17	3	KM
501201800 KMX	18	130	191	18	3	KM
501201900 KMX	19	135	198	19	3	KM
501202000 KMX	20	140	205	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

Serie/Series
50120

Punte a tre eliche
Three flute twist drills

Drilling depth
5xØ



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
50120	○	○	○ ≤54 HRC ○ >54 HRC	●	○	●	○	○	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
50510

Punte a tre eliche "HP" con fori per refrigerante
"HP" three flute twist drills wit inner coolant

Drilling depth
4xØ



COATING
**Evo
Drill**

H

HEAD
ANGLE
150°

A RICHIESTA
ON REQUEST

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D m7	I	L	d h6	Z	UNCOATED
505100500 KMX	5	44	82	6	3	KM
505100600 KMX	6	44	82	6	3	KM
505100650 KMX	6,5	53	91	8	3	KM
505100660 KMX	6,6	53	91	8	3	KM
505100680 KMX	6,8	53	91	8	3	KM
505100700 KMX	7	53	91	8	3	KM
505100750 KMX	7,5	53	91	8	3	KM
505100780 KMX	7,8	53	91	8	3	KM
505100800 KMX	8	53	91	8	3	KM
505100850 KMX	8,5	61	103	10	3	KM
505100880 KMX	8,8	61	103	10	3	KM
505100900 KMX	9	61	103	10	3	KM
505100950 KMX	9,5	61	103	10	3	KM
505100980 KMX	9,8	61	103	10	3	KM
505101000 KMX	10	61	103	10	3	KM
505101020 KMX	10,2	71	118	12	3	KM
505101050 KMX	10,5	71	118	12	3	KM
505101080 KMX	10,8	71	118	12	3	KM
505101100 KMX	11	71	118	12	3	KM
505101150 KMX	11,5	71	118	12	3	KM
505101180 KMX	11,8	71	118	12	3	KM
505101200 KMX	12	71	118	12	3	KM
505101250 KMX	12,5	77	124	14	3	KM
505101300 KMX	13	77	124	14	3	KM
505101350 KMX	13,5	77	124	14	3	KM
505101400 KMX	14	77	124	14	3	KM
505101450 KMX	14,5	83	133	16	3	KM
505101500 KMX	15	83	133	16	3	KM
505101550 KMX	15,5	83	133	16	3	KM
505101600 KMX	16	83	133	16	3	KM
505101650 KMX	16,5	93	143	18	3	KM
505101700 KMX	17	93	143	18	3	KM
505101750 KMX	17,5	93	143	18	3	KM
505101800 KMX	18	93	143	18	3	KM
505101900 KMX	19	101	153	20	3	KM
505102000 KMX	20	101	153	20	3	KM




Gambo rinforzato
Reinforced shank



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
50510	○	○	○	○	●	○	○	○	●



COATING
**Evo
Drill**

H

A RICHIESTA
ON REQUEST

HEAD
ANGLE
150°

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D m7	I	L	d	Z	UNCOATED
505200500 KMX	5	52	86	6	3	KM
505200550 KMX	5,5	57	93	6	3	KM
505200600 KMX	6	57	93	6	3	KM
505200650 KMX	6,5	63	101	8	3	KM
505200680 KMX	6,8	69	109	8	3	KM
505200700 KMX	7	69	109	8	3	KM
505200750 KMX	7,5	69	109	8	3	KM
505200800 KMX	8	75	117	8	3	KM
505200850 KMX	8,5	75	117	10	3	KM
505200880 KMX	8,8	81	125	10	3	KM
505200900 KMX	9	81	125	10	3	KM
505200950 KMX	9,5	81	125	10	3	KM
505201000 KMX	10	87	133	10	3	KM
505201020 KMX	10,2	87	133	12	3	KM
505201050 KMX	10,5	87	133	12	3	KM
505201100 KMX	11	94	142	12	3	KM
505201150 KMX	11,5	94	142	12	3	KM
505201200 KMX	12	101	151	12	3	KM
505201250 KMX	12,5	101	151	14	3	KM
505201300 KMX	13	101	151	14	3	KM
505201350 KMX	13,5	108	160	14	3	KM
505201400 KMX	14	108	160	14	3	KM
505201450 KMX	14,5	114	169	16	3	KM
505201500 KMX	15	114	169	16	3	KM
505201550 KMX	15,5	120	178	16	3	KM
505201600 KMX	16	120	178	16	3	KM




parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

Serie/Series
50520

Punte a tre eliche "HP" con fori per refrigerante
"HP" three flute twist drills wit inner coolant

Drilling depth
5xØ



Gambo rinforzato
Reinforced shank

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
50520	○	○	○	○	●	○	○	○	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
51105


Allargatori a tre eliche
Three flute core drills

Drilling depth
3xØ



H

λ°s
30



Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
511050200 KMX	2	11	37	2	3	KM
511050210 KMX	2,1	11	37	2,1	3	KM
511050220 KMX	2,2	12	39	2,2	3	KM
511050230 KMX	2,3	12	39	2,3	3	KM
511050240 KMX	2,4	13	42	2,4	3	KM
511050250 KMX	2,5	13	42	2,5	3	KM
511050260 KMX	2,6	13	42	2,6	3	KM
511050270 KMX	2,7	15	45	2,7	3	KM
511050280 KMX	2,8	15	45	2,8	3	KM
511050290 KMX	2,9	15	45	2,9	3	KM
511050300 KMX	3	15	45	3	3	KM
511050310 KMX	3,1	17	48	3,1	3	KM
511050320 KMX	3,2	17	48	3,2	3	KM
511050330 KMX	3,3	17	48	3,3	3	KM
511050340 KMX	3,4	19	51	3,4	3	KM
511050350 KMX	3,5	19	51	3,5	3	KM
511050360 KMX	3,6	19	51	3,6	3	KM
511050370 KMX	3,7	19	51	3,7	3	KM
511050380 KMX	3,8	21	54	3,8	3	KM
511050390 KMX	3,9	21	54	3,9	3	KM
511050400 KMX	4	21	54	4	3	KM
511050410 KMX	4,1	21	54	4,1	3	KM
511050420 KMX	4,2	21	54	4,2	3	KM
511050430 KMX	4,3	23	57	4,3	3	KM
511050440 KMX	4,4	23	57	4,4	3	KM
511050450 KMX	4,5	23	57	4,5	3	KM
511050460 KMX	4,6	23	57	4,6	3	KM
511050470 KMX	4,7	23	57	4,7	3	KM
511050480 KMX	4,8	25	61	4,8	3	KM
511050490 KMX	4,9	25	61	4,9	3	KM
511050500 KMX	5	25	61	5	3	KM
511050510 KMX	5,1	25	61	5,1	3	KM
511050520 KMX	5,2	25	61	5,2	3	KM
511050530 KMX	5,3	25	61	5,3	3	KM
511050540 KMX	5,4	27	65	5,4	3	KM
511050550 KMX	5,5	27	65	5,5	3	KM
511050560 KMX	5,6	27	65	5,6	3	KM
511050570 KMX	5,7	27	65	5,7	3	KM
511050580 KMX	5,8	27	65	5,8	3	KM
511050590 KMX	5,9	27	65	5,9	3	KM
511050600 KMX	6	27	65	6	3	KM
511050610 KMX	6,1	30	69	6,1	3	KM
511050620 KMX	6,2	30	69	6,2	3	KM
511050630 KMX	6,3	30	69	6,3	3	KM
511050640 KMX	6,4	30	69	6,4	3	KM
511050650 KMX	6,5	30	69	6,5	3	KM
511050660 KMX	6,6	30	69	6,6	3	KM
511050670 KMX	6,7	30	69	6,7	3	KM
511050680 KMX	6,8	33	73	6,8	3	KM
511050690 KMX	6,9	33	73	6,9	3	KM
511050700 KMX	7	33	73	7	3	KM
511050710 KMX	7,1	33	73	7,1	3	KM
511050720 KMX	7,2	33	73	7,2	3	KM
511050730 KMX	7,3	33	73	7,3	3	KM
511050740 KMX	7,4	33	73	7,4	3	KM
511050750 KMX	7,5	33	73	7,5	3	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
51105	○	○	●	○	○	●	○	●	●

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
511050760 KMX	7,6	35	77	7,6	3	KM
511050770 KMX	7,7	35	77	7,7	3	KM
511050780 KMX	7,8	35	77	7,8	3	KM
511050790 KMX	7,9	35	77	7,9	3	KM
511050800 KMX	8	35	77	8	3	KM
511050810 KMX	8,1	35	77	8,1	3	KM
511050820 KMX	8,2	35	77	8,2	3	KM
511050830 KMX	8,3	35	77	8,3	3	KM
511050840 KMX	8,4	35	77	8,4	3	KM
511050850 KMX	8,5	35	77	8,5	3	KM
511050860 KMX	8,6	38	82	8,6	3	KM
511050870 KMX	8,7	38	82	8,7	3	KM
511050880 KMX	8,8	38	82	8,8	3	KM
511050890 KMX	8,9	38	82	8,9	3	KM
511050900 KMX	9	38	82	9	3	KM
511050910 KMX	9,1	38	82	9,1	3	KM
511050920 KMX	9,2	38	82	9,2	3	KM
511050930 KMX	9,3	38	82	9,3	3	KM
511050940 KMX	9,4	38	82	9,4	3	KM
511050950 KMX	9,5	38	82	9,5	3	KM
511050960 KMX	9,6	41	87	9,6	3	KM
511050970 KMX	9,7	41	87	9,7	3	KM
511050980 KMX	9,8	41	87	9,8	3	KM
511050990 KMX	9,9	41	87	9,9	3	KM
511051000 KMX	10	41	87	10	3	KM
511051010 KMX	10,1	41	87	10,1	3	KM
511051020 KMX	10,2	41	87	10,2	3	KM
511051030 KMX	10,3	41	87	10,3	3	KM
511051040 KMX	10,4	41	87	10,4	3	KM
511051050 KMX	10,5	41	87	10,5	3	KM
511051060 KMX	10,6	41	87	10,6	3	KM
511051070 KMX	10,7	45	93	10,7	3	KM
511051080 KMX	10,8	45	93	10,8	3	KM
511051090 KMX	10,9	45	93	10,9	3	KM
511051100 KMX	11	45	93	11	3	KM
511051110 KMX	11,1	45	93	11,1	3	KM
511051120 KMX	11,2	45	93	11,2	3	KM
511051130 KMX	11,3	45	93	11,3	3	KM
511051140 KMX	11,4	45	93	11,4	3	KM
511051150 KMX	11,5	45	93	11,5	3	KM
511051160 KMX	11,6	45	93	11,6	3	KM
511051170 KMX	11,7	45	93	11,7	3	KM
511051180 KMX	11,8	45	93	11,8	3	KM
511051190 KMX	11,9	49	100	11,9	3	KM
511051200 KMX	12	49	100	12	3	KM
511051250 KMX	12,5	49	100	12,5	3	KM
511051300 KMX	13	49	100	13	3	KM
511051350 KMX	13,5	52	105	13,5	3	KM
511051400 KMX	14	52	105	14	3	KM
511051450 KMX	14,5	54	109	14,5	3	KM
511051500 KMX	15	54	109	15	3	KM
511051550 KMX	15,5	55	112	15,5	3	KM
511051600 KMX	16	55	112	16	3	KM
511051700 KMX	17	57	116	17	3	KM
511051800 KMX	18	59	120	18	3	KM
511051900 KMX	19	61	124	19	3	KM
511052000 KMX	20	63	128	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

Serie/Series
51105

Allargatori a tre eliche
Three flute core drills

Drilling depth
3xØ



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI		ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
51105	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
51120

Allargatori a tre eliche
Three flute core drills

Drilling depth
5xØ

Z3




COATING
**Evo
Drill**

H

λ°s
30

A RICHIESTA
ON REQUEST
DIN 1809

QUALITY
STANDARD
UOP



Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
511200200 KMX	2	23	48	2	3	KM
511200210 KMX	2,1	23	48	2,1	3	KM
511200220 KMX	2,2	26	52	2,2	3	KM
511200230 KMX	2,3	26	52	2,3	3	KM
511200240 KMX	2,4	29	56	2,4	3	KM
511200250 KMX	2,5	29	56	2,5	3	KM
511200260 KMX	2,6	29	56	2,6	3	KM
511200270 KMX	2,7	32	60	2,7	3	KM
511200280 KMX	2,8	32	60	2,8	3	KM
511200290 KMX	2,9	32	60	2,9	3	KM
511200300 KMX	3	32	60	3	3	KM
511200310 KMX	3,1	35	64	3,1	3	KM
511200320 KMX	3,2	35	64	3,2	3	KM
511200330 KMX	3,3	35	64	3,3	3	KM
511200340 KMX	3,4	38	69	3,4	3	KM
511200350 KMX	3,5	38	69	3,5	3	KM
511200360 KMX	3,6	38	69	3,6	3	KM
511200370 KMX	3,7	38	69	3,7	3	KM
511200380 KMX	3,8	42	74	3,8	3	KM
511200390 KMX	3,9	42	74	3,9	3	KM
511200400 KMX	4	42	74	4	3	KM
511200410 KMX	4,1	42	74	4,1	3	KM
511200420 KMX	4,2	42	74	4,2	3	KM
511200430 KMX	4,3	46	79	4,3	3	KM
511200440 KMX	4,4	46	79	4,4	3	KM
511200450 KMX	4,5	46	79	4,5	3	KM
511200460 KMX	4,6	46	79	4,6	3	KM
511200470 KMX	4,7	46	79	4,7	3	KM
511200480 KMX	4,8	51	85	4,8	3	KM
511200490 KMX	4,9	51	85	4,9	3	KM
511200500 KMX	5	51	85	5	3	KM
511200510 KMX	5,1	51	85	5,1	3	KM
511200520 KMX	5,2	51	85	5,2	3	KM
511200530 KMX	5,3	51	85	5,3	3	KM
511200540 KMX	5,4	56	92	5,4	3	KM
511200550 KMX	5,5	56	92	5,5	3	KM
511200560 KMX	5,6	56	92	5,6	3	KM
511200570 KMX	5,7	56	92	5,7	3	KM
511200580 KMX	5,8	56	92	5,8	3	KM
511200590 KMX	5,9	56	92	5,9	3	KM
511200600 KMX	6	56	92	6	3	KM
511200610 KMX	6,1	62	100	6,1	3	KM
511200620 KMX	6,2	62	100	6,2	3	KM
511200630 KMX	6,3	62	100	6,3	3	KM
511200640 KMX	6,4	62	100	6,4	3	KM
511200650 KMX	6,5	62	100	6,5	3	KM
511200660 KMX	6,6	62	100	6,6	3	KM
511200670 KMX	6,7	62	100	6,7	3	KM
511200680 KMX	6,8	68	108	6,8	3	KM
511200690 KMX	6,9	68	108	6,9	3	KM
511200700 KMX	7	68	108	7	3	KM
511200710 KMX	7,1	68	108	7,1	3	KM
511200720 KMX	7,2	68	108	7,2	3	KM
511200730 KMX	7,3	68	108	7,3	3	KM
511200740 KMX	7,4	68	108	7,4	3	KM
511200750 KMX	7,5	68	108	7,5	3	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
51120	○	○	●	○	○	●	○	●	●

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D h7	I	L	d	Z	UNCOATED
511200760 KMX	7,6	73	115	7,6	3	KM
511200770 KMX	7,7	73	115	7,7	3	KM
511200780 KMX	7,8	73	115	7,8	3	KM
511200790 KMX	7,9	73	115	7,9	3	KM
511200800 KMX	8	73	115	8	3	KM
511200810 KMX	8,1	73	115	8,1	3	KM
511200820 KMX	8,2	73	115	8,2	3	KM
511200830 KMX	8,3	73	115	8,3	3	KM
511200840 KMX	8,4	73	115	8,4	3	KM
511200850 KMX	8,5	73	115	8,5	3	KM
511200860 KMX	8,6	79	123	8,6	3	KM
511200870 KMX	8,7	79	123	8,7	3	KM
511200880 KMX	8,8	79	123	8,8	3	KM
511200890 KMX	8,9	79	123	8,9	3	KM
511200900 KMX	9	79	123	9	3	KM
511200910 KMX	9,1	79	123	9,1	3	KM
511200920 KMX	9,2	79	123	9,2	3	KM
511200930 KMX	9,3	79	123	9,3	3	KM
511200940 KMX	9,4	79	123	9,4	3	KM
511200950 KMX	9,5	79	123	9,5	3	KM
511200960 KMX	9,6	85	131	9,6	3	KM
511200970 KMX	9,7	85	131	9,7	3	KM
511200980 KMX	9,8	85	131	9,8	3	KM
511200990 KMX	9,9	85	131	9,9	3	KM
511201000 KMX	10	85	131	10	3	KM
511201010 KMX	10,1	85	131	10,1	3	KM
511201020 KMX	10,2	85	131	10,2	3	KM
511201030 KMX	10,3	85	131	10,3	3	KM
511201040 KMX	10,4	85	131	10,4	3	KM
511201050 KMX	10,5	85	131	10,5	3	KM
511201060 KMX	10,6	85	131	10,6	3	KM
511201070 KMX	10,7	92	140	10,7	3	KM
511201080 KMX	10,8	92	140	10,8	3	KM
511201090 KMX	10,9	92	140	10,9	3	KM
511201100 KMX	11	92	140	11	3	KM
511201110 KMX	11,1	92	140	11,1	3	KM
511201120 KMX	11,2	92	140	11,2	3	KM
511201130 KMX	11,3	92	140	11,3	3	KM
511201140 KMX	11,4	92	140	11,4	3	KM
511201150 KMX	11,5	92	140	11,5	3	KM
511201160 KMX	11,6	92	140	11,6	3	KM
511201170 KMX	11,7	92	140	11,7	3	KM
511201180 KMX	11,8	92	140	11,8	3	KM
511201190 KMX	11,9	99	149	11,9	3	KM
511201200 KMX	12	99	149	12	3	KM
511201250 KMX	12,5	99	149	12,5	3	KM
511201300 KMX	13	99	149	13	3	KM
511201350 KMX	13,5	106	158	13,5	3	KM
511201400 KMX	14	106	158	14	3	KM
511201450 KMX	14,5	112	167	14,5	3	KM
511201500 KMX	15	112	167	15	3	KM
511201550 KMX	15,5	117	175	15,5	3	KM
511201600 KMX	16	117	175	16	3	KM
511201700 KMX	17	122	181	17	3	KM
511201800 KMX	18	127	188	18	3	KM
511201900 KMX	19	132	195	19	3	KM
511202000 KMX	20	137	202	20	3	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 252

Serie/Series
51120

Allargatori a tre eliche
Three flute core drills

Drilling depth
5xØ



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI		ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	≤54 HRC	>54 HRC	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
51120	○	○	●	○	○	●	●	○	●	●

● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable


○ non consigliata/not recommended

Serie/Series 52105

Punte a centrare a 90° per macchine CNC
CNC drills

52110

Punte a centrare a 120° per macchine CNC
CNC drills



COATING
Skin^{up}


H

λ°s
25

QUALITY
STANDARD
UOP




Cod. Art.	D h7	α°	I	L	d	Z	UNCOATED
521050500 KMX	5	90	10	50	5	2	KM
521050600 KMX	6	90	16	50	6	2	KM
521050800 KMX	8	90	20	60	8	2	KM
521051000 KMX	10	90	22	70	10	2	KM
521051200 KMX	12	90	22	75	12	2	KM
521051600 KMX	16	90	25	90	16	2	KM
521052000 KMX	20	90	28	100	20	2	KM



Serie/Series 52105



Serie/Series 52110



COATING
Skin^{up}

H

λ°s
25

QUALITY
STANDARD
UOP





Cod. Art.	D h7	α°	I	L	d	Z	UNCOATED
521100500 KMX	5	120	10	50	5	2	KM
521100600 KMX	6	120	16	50	6	2	KM
521100800 KMX	8	120	20	60	8	2	KM
521101000 KMX	10	120	22	70	10	2	KM
521101200 KMX	12	120	22	75	12	2	KM
521101600 KMX	16	120	25	90	16	2	KM
521102000 KMX	20	120	28	100	20	2	KM



MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS


serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRSA	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
52105	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●
52110	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●



Serie/Series
56105

Alesatori a macchina
Machine reamers

Z 3÷7
IRREGULAR
DIVISION



Cod. Art.	D H7	I	L	λ°s	Z	UNCOATED
561050100 KMX	1	5	37	30	3	KM
561050110 KMX	1,1	7	40	30	3	KM
561050120 KMX	1,2	7	40	30	3	KM
561050130 KMX	1,3	7	40	30	3	KM
561050140 KMX	1,4	8	40	30	3	KM
561050150 KMX	1,5	8	40	30	3	KM
561050160 KMX	1,6	9	43	30	3	KM
561050170 KMX	1,7	9	43	30	3	KM
561050180 KMX	1,8	10	46	30	3	KM
561050190 KMX	1,9	10	46	30	3	KM
561050200 KMX	2	11	49	10	5	KM
561050210 KMX	2,1	11	49	10	5	KM
561050220 KMX	2,2	12	53	10	5	KM
561050230 KMX	2,3	12	53	10	5	KM
561050240 KMX	2,4	14	57	10	5	KM
561050250 KMX	2,5	14	57	10	5	KM
561050260 KMX	2,6	14	57	10	5	KM
561050270 KMX	2,7	15	61	10	5	KM
561050280 KMX	2,8	15	61	10	5	KM
561050290 KMX	2,9	15	61	10	5	KM
561050300 KMX	3	15	61	10	5	KM
561050310 KMX	3,1	16	65	10	5	KM
561050320 KMX	3,2	16	65	10	5	KM
561050330 KMX	3,3	16	65	10	5	KM
561050340 KMX	3,4	18	70	10	5	KM
561050350 KMX	3,5	18	70	10	5	KM
561050360 KMX	3,6	18	70	10	5	KM
561050370 KMX	3,7	18	70	10	5	KM
561050380 KMX	3,8	19	75	10	5	KM
561050390 KMX	3,9	19	75	10	5	KM
561050400 KMX	4	19	75	10	5	KM
561050410 KMX	4,1	19	75	10	5	KM
561050420 KMX	4,2	19	75	10	5	KM
561050430 KMX	4,3	21	80	10	5	KM
561050440 KMX	4,4	21	80	10	5	KM
561050450 KMX	4,5	21	80	10	5	KM
561050460 KMX	4,6	21	80	10	5	KM
561050470 KMX	4,7	21	80	10	5	KM
561050480 KMX	4,8	23	86	10	5	KM
561050490 KMX	4,9	23	86	10	5	KM
561050500 KMX	5	23	86	10	5	KM
561050510 KMX	5,1	23	86	10	5	KM
561050520 KMX	5,2	23	86	10	5	KM
561050530 KMX	5,3	26	93	10	5	KM
561050540 KMX	5,4	26	93	10	6	KM
561050550 KMX	5,5	26	93	10	6	KM
561050560 KMX	5,6	26	93	10	6	KM
561050570 KMX	5,7	26	93	10	6	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
56105	●	●	●	○	●	●	○	●	●

● consigliata/recommended


● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series 56105


Alesatori a macchina
Machine reamers

Alesatura
per fori passanti
Through holes
reaming



→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	D H7	I	L	λ°s	Z	UNCOATED
561050580 KMX	5,8	26	93	10	6	KM
561050590 KMX	5,9	26	93	10	6	KM
561050600 KMX	6	26	93	10	6	KM
561050610 KMX	6,1	28	101	10	6	KM
561050620 KMX	6,2	28	101	10	6	KM
561050630 KMX	6,3	28	101	10	6	KM
561050640 KMX	6,4	28	101	10	6	KM
561050650 KMX	6,5	28	101	10	6	KM
561050660 KMX	6,6	28	101	10	6	KM
561050670 KMX	6,7	31	109	10	6	KM
561050680 KMX	6,8	31	109	10	6	KM
561050690 KMX	6,9	31	109	10	6	KM
561050700 KMX	7	31	109	10	6	KM
561050710 KMX	7,1	31	109	10	6	KM
561050720 KMX	7,2	31	109	10	6	KM
561050730 KMX	7,3	31	109	10	6	KM
561050740 KMX	7,4	31	109	10	6	KM
561050750 KMX	7,5	33	117	10	6	KM
561050760 KMX	7,6	33	117	10	6	KM
561050770 KMX	7,7	33	117	10	6	KM
561050780 KMX	7,8	33	117	10	6	KM
561050790 KMX	7,9	33	117	10	6	KM
561050800 KMX	8	33	117	10	6	KM
561050810 KMX	8,1	33	117	10	6	KM
561050820 KMX	8,2	33	117	10	6	KM
561050830 KMX	8,3	33	117	10	6	KM
561050840 KMX	8,4	33	117	10	6	KM
561050850 KMX	8,5	36	125	10	6	KM
561050860 KMX	8,6	36	125	10	6	KM
561050870 KMX	8,7	36	125	10	6	KM
561050880 KMX	8,8	36	125	10	6	KM
561050890 KMX	8,9	36	125	10	6	KM
561050900 KMX	9	36	125	10	6	KM
561050910 KMX	9,1	36	125	10	6	KM
561050920 KMX	9,2	36	125	10	6	KM
561050930 KMX	9,3	36	125	10	6	KM
561050940 KMX	9,4	36	125	10	6	KM
561050950 KMX	9,5	38	133	10	6	KM
561050960 KMX	9,6	38	133	10	6	KM
561050970 KMX	9,7	38	133	10	6	KM
561050980 KMX	9,8	38	133	10	6	KM
561050990 KMX	9,9	38	133	10	6	KM
561051000 KMX	10	38	133	10	6	KM
561051050 KMX	10,5	41	142	10	7	KM
561051100 KMX	11	41	142	10	7	KM
561051150 KMX	11,5	44	151	10	7	KM
561051200 KMX	12	44	151	10	7	KM
561051250 KMX	12,5	44	151	10	7	KM
561051300 KMX	13	44	151	10	7	KM
561051350 KMX	13,5	47	160	10	7	KM
561051400 KMX	14	47	160	10	7	KM
561051450 KMX	14,5	50	162	10	7	KM
561051500 KMX	15	50	162	10	7	KM
561051550 KMX	15,5	52	170	10	7	KM
561051600 KMX	16	52	170	10	7	KM



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 253

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie series	TITANIO TITANIUM	HRSA HRS	ACCIAI TEMPRATI HARDENED STEELS		ACCIAI INOSSIDABILI STAINLESS STEELS	MATERIALI NON FERROSI NON FERROUS MATERIALS	LEGHE LEGGERE LIGHT ALLOYS	GRAFITE GRAPHITE	ACCIAI STEELS	GHISE CAST IRON
56105	●	●	●	○	●	●	●	○	●	●

● consigliata/recommended



● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended


Serie/Series
57105

Alesatori a denti diritti
Straight flutes reamer


Z6÷8
IRREGULAR
DIVISION



Cod. Art.	D H7	ds	l	l1	L	d h7	Z
571050300 KMX	3	—	15	30	61	3	6
571050320 KMX	3,2	—	18	33	70	3,2	6
571050350 KMX	3,5	—	18	33	70	3,5	6
571050400 KMX	4	3,5	19	44	75	4	6
571050450 KMX	4,5	4	21	46	80	4,5	6
571050500 KMX	5	4,3	23	53	86	5	6
571050550 KMX	5,5	4,5	26	56	93	5,6	6
571050600 KMX	6	5	26	56	93	5,6	6
571050650 KMX	6,5	5,5	28	63	101	6,3	6
571050700 KMX	7	6,5	31	69	109	7,1	6
571050750 KMX	7,5	6,5	31	69	109	7,1	6
571050800 KMX	8	7	33	75	117	8	6
571050850 KMX	8,5	7	33	75	117	8	6
571050900 KMX	9	8	36	81	125	9	6
571050950 KMX	9,5	8	36	81	125	9	6
571051000 KMX	10	9	38	87	133	10	6
571051050 KMX	10,5	9	38	87	133	10	6
571051100 KMX	11	9	41	96	142	10	6
571051200 KMX	12	9	44	105	151	10	6
571051300 KMX	13	9	44	105	151	10	6
571051400 KMX	14	11,5	47	110	160	12,5	8
571051500 KMX	15	11,5	50	112	162	12,5	8
571051600 KMX	16	11,5	52	120	170	12,5	8



parametri tecnici a pag. / for technical parameters see page 253



Alesatura per fori ciechi
Blind holes reaming

MATERIALI LAVORABILI / WORKPIECE MATERIALS

serie	TITANIO	HRSA	ACCIAI TEMPRATI	ACCIAI INOSSIDABILI	MATERIALI NON FERROSI	LEGHE LEGGERE	GRAFITE	ACCIAI	GHISE
series	TITANIUM	HRSA	HARDENED STEELS	STAINLESS STEELS	NON FERROUS MATERIALS	LIGHT ALLOYS	GRAPHITE	STEELS	CAST IRON
57105	○	○	● ≤54 HRC ○ >54 HRC	●	●	●	○	●	●


● consigliata/recommended

● accettabile/acceptable

○ non consigliata/not recommended

Serie/Series
53105

Barrette tonde
Round toolbits



Cod. Art.	d h7	L	UNCOATED
531050210	2	100	KM
531050215	2	150	KM
531050220	2	200	KM
531050310	3	100	KM
531050315	3	150	KM
531050320	3	200	KM
531050410	4	100	KM
531050415	4	150	KM
531050420	4	200	KM
531050510	5	100	KM
531050515	5	150	KM
531050520	5	200	KM
531050610	6	100	KM
531050615	6	150	KM
531050620	6	200	KM
531050710	7	100	KM
531050715	7	150	KM
531050720	7	200	KM
531050810	8	100	KM
531050815	8	150	KM
531050820	8	200	KM
531050910	9	100	KM
531050915	9	150	KM
531050920	9	200	KM
531051010	10	100	KM
531051015	10	150	KM
531051020	10	200	KM
531051110	11	100	KM
531051115	11	150	KM
531051120	11	200	KM
531051210	12	100	KM
531051215	12	150	KM
531051220	12	200	KM

→ continua alla pagina successiva / continued on next page

→ continuazione della pagina precedente / continuation of the previous page

Cod. Art.	d h7	L	UNCOATED
531051310	13	100	KM
531051315	13	150	KM
531051320	13	200	KM
531051410	14	100	KM
531051415	14	150	KM
531051420	14	200	KM
531051510	15	100	KM
531051515	15	150	KM
531051520	15	200	KM
531051610	16	100	KM
531051615	16	150	KM
531051620	16	200	KM
531051710	17	100	KM
531051715	17	150	KM
531051720	17	200	KM
531051810	18	100	KM
531051815	18	150	KM
531051820	18	200	KM
531051910	19	100	KM
531051915	19	150	KM
531051920	19	200	KM
531052010	20	100	KM
531052015	20	150	KM
531052020	20	200	KM
531052210	22	100	KM
531052215	22	150	KM
531052220	22	200	KM
531052510	25	100	KM
531052515	25	150	KM
531052520	25	200	KM



Serie/Series
53105

Barrette tonde
Round toolbits





Serie/Series
53108

Bulini
Engraving tools



Cod. Art.	d h7	l	L	S ±0,05	UNCOATED
531080210	2	3	100	1	KM
531080215	2	3	150	1	KM
531080310	3	4	100	1,5	KM
531080315	3	4	150	1,5	KM
531080410	4	5	100	2	KM
531080415	4	5	150	2	KM
531080510	5	7	100	2,5	KM
531080515	5	7	150	2,5	KM
531080610	6	8	100	3	KM
531080615	6	8	150	3	KM
531080710	7	8	100	3,5	KM
531080715	7	8	150	3,5	KM
531080810	8	10	100	4	KM
531080815	8	10	150	4	KM
531080910	9	10	100	4,5	KM
531080915	9	10	150	4,5	KM
531081010	10	13	100	5	KM
531081015	10	13	150	5	KM
531081110	11	16	100	5,5	KM
531081115	11	16	150	5,5	KM
531081210	12	16	100	6	KM
531081215	12	16	150	6	KM
531081310	13	18	100	6,5	KM
531081315	13	18	150	6,5	KM
531081410	14	18	100	7	KM
531081415	14	18	150	7	KM
531081510	15	20	100	7,5	KM
531081515	15	20	150	7,5	KM
531081610	16	20	100	8	KM
531081615	16	20	150	8	KM







Cod. Art.	lxl	L	UNCOATED
531100410	4,25	100	KM
531100510	5,25	100	KM
531100610	6,3	100	KM
531100810	8,3	100	KM

Serie/Series
53110

Barrette quadre grezze
Raw square toolbits

53115

Barrette rettangolari grezze
Raw flat toolbits




Cod. Art.	B	H	L	UNCOATED
531150302	3	2	140	KM
531150402	4	2	140	KM
531150502	5	2	140	KM
531150503	5	3	140	KM
531150602	6	2	140	KM
531150603	6	3	140	KM
531150802	8	2	140	KM
531150803	8	3	140	KM
531150804	8	4	140	KM
531151003	10	3	140	KM
531151004	10	4	140	KM
531151005	10	5	140	KM
531151304	13	4	140	KM
531151305	13	5	140	KM
531151604	16	4	140	KM
531152005	20	5	140	KM
531152006	20	6	140	KM


Serie/Series 53110



Serie/Series 53115



Parametri di taglio/Cutting parameters


		41105 - 41107 - 41110* 41120** - 42105		40105 - 40110 40130 - 40135	
Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 0,5\phi$ $ae = 1\phi$		Cava Slotting $ap = 0,5\phi$ $ae = 1\phi$	
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)		Vc (mt /min.)	
		NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}	NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 90	110 - 120	—	—
	Basso contenuto di C Low carbon content	90 - 100	120 - 130	—	—
	Medio contenuto di C Medium carbon content	90 - 100	120 - 130	—	—
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	80 - 90	110 - 120	—	—
	Alto legato High alloyed	70 - 80	90 - 100	—	—
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	50 - 60	70 - 80	—	—
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	—	—	90 - 100	120 - 130
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	—	—	90 - 100	120 - 130
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	—	—	120 - 130	150 - 160
	Rame/Ottone Copper/Brass	90 - 100	120 - 130	—	—
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth			
2		0,006			
3		0,008			
4		0,010			
5		0,014			
6		0,016			
8		0,022			
10		0,028			
12		0,032			
16		0,048			
20		0,065			

* series **41110** fz consigliato | RECOMMENDED -50%

** series **41120** fz consigliato | RECOMMENDED -70%

Parametri di taglio/Cutting parameters




41135 - 41140* - 41150**

Materiali Materials		Sgrossatura Roughing $ap = 0,4\phi$ $ae = 0,9\phi$	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	
		NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 90	110 - 120
	Basso contenuto di C Low carbon content	90 - 100	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium carbon content	90 - 100	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	80 - 90	110 - 120
	Alto legato High alloyed	70 - 80	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	50 - 60	70 - 80
	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	-	-
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	-	-
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	-	-
	Rame/Ottone Copper/Brass	90 - 100	120 - 130
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
2		0,006	
3		0,009	
4		0,012	
5		0,015	
6		0,018	
8		0,023	
10		0,033	
12		0,042	
16		0,055	
20		0,075	

* series **41140** fz consigliato | RECOMMENDED -50%

** series **41150** fz consigliato | RECOMMENDED -70%

Parametri di taglio/Cutting parameters


		43105 - 43110* 43120** - 43505 44105		40150 - 40170		43505	
Materiali Materials		Contornatura Light Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,15\phi$		Contornatura Light Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,15\phi$		Contornatura Light Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,5\phi$	
							
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)		Vc (mt /min.)		Vc (mt /min.)	
		NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}	NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}	NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 90	110 - 120	—	—	80 - 90	110 - 120
	Basso contenuto di C Low carbon content	90 - 100	120 - 130	—	—	90 - 100	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium carbon content	90 - 100	120 - 130	—	—	90 - 100	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	80 - 90	110 - 120	—	—	80 - 90	110 - 120
	Alto legato High alloyed	70 - 80	90 - 100	—	—	70 - 80	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	50 - 60	70 - 80	—	—	50 - 60	70 - 80
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	—	—	90 - 100	120 - 130	—	—
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	—	—	90 - 100	120 - 130	—	—
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	—	—	120 - 130	150 - 160	—	—
	Rame/Ottone Copper/Brass	90 - 100	120 - 130	—	—	90 - 100	120 - 130
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth					
2		0,005					
2,5		0,007					
3		0,010					
3,5		0,012					
4		0,015					
4,5		0,016					
5		0,020					
5,5		0,022					
6		0,025					
8		0,035					
10		0,045					
12		0,056					
16		0,080					
20		0,100					

* series **43110** fz consigliato | RECOMMENDED -50%

** series **43120** fz consigliato | RECOMMENDED -70%

Parametri di taglio/Cutting parameters

43135 - 43140* - 43150**


Materiali Materials		Sgrossatura Roughing $ap = 0,4\phi$ $ae = 0,9\phi$	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	
		NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 90	110 - 120
	Basso contenuto di C Low carbon content	90 - 100	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium carbon content	90 - 100	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	80 - 90	110 - 120
	Alto legato High alloyed	70 - 80	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	50 - 60	70 - 80
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	-	-
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	-	-
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	-	-
	Rame/Ottone Copper/Brass	90 - 100	120 - 130
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
2		0,006	
3		0,009	
4		0,012	
5		0,015	
6		0,018	
8		0,023	
10		0,033	
12		0,042	
16		0,055	
20		0,075	

* series **43140** fz consigliato | RECOMMENDED -50%

** series **43150** fz consigliato | RECOMMENDED -70%

Parametri di taglio/Cutting parameters

45105 - 45107 - 45110* - 45120** - 45505 - 46105


Materiali Materials		Contornatura Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,15\phi$	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	
		NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 90	110 - 120
	Basso contenuto di C Low carbon content	90 - 100	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium carbon content	90 - 100	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	80 - 90	110 - 120
	Alto legato High alloyed	70 - 80	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	50 - 60	70 - 80
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	-	-
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	-	-
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	-	-
	Rame/Ottone Copper/Brass	90 - 100	120 - 130
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	-	60 - 70
	AISI 316 - 440	-	40 - 50
	17-4 ph 15-5 ph	-	40 - 50
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	-	30 - 40
	Duplex F51	-	30 - 40
	Super Duplex F55	-	20 - 30
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	-	10 - 15
	HRSA Inconel 625	-	10 - 15
	HRSA Inconel 718	-	10 - 15
	HRSA Nimonic	-	10 - 15
	Titanio - Titanium	-	25 - 35
Ti	Leghe di titanio Titanium alloys	-	25 - 35
		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
D		0,009	
3		0,012	
4		0,015	
5		0,018	
6		0,023	
8		0,033	
10		0,042	
12		0,055	
16		0,075	
20			

* series 45110 fz consigliato | RECOMMENDED -50%

** series 45120 fz consigliato | RECOMMENDED -70%

Parametri di taglio/Cutting parameters

45135 - 45140* - 45150**



Materiali Materials		Sgrossatura Roughing $ap = 0,4\phi$ $ae = 0,9\phi$	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt/min.)	
		NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	80 - 90	110 - 120
	Basso contenuto di C Low carbon content	90 - 100	120 - 130
	Medio contenuto di C Medium carbon content	90 - 100	120 - 130
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	80 - 90	110 - 120
	Alto legato High alloyed	70 - 80	90 - 100
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	50 - 60	70 - 80
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	-	-
	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	-	-
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	-	-
	Rame/Ottone Copper/Brass	90 - 100	120 - 130
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	-	40 - 50
	AISI 316 - 440	-	25 - 35
	17-4 ph 15-5 ph	-	25 - 35
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	-	15 - 20
	Duplex F51	-	25 - 30
	Super Duplex F55	-	15 - 20
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	-	10 - 15
	HRSA Inconel 625	-	10 - 15
	HRSA Inconel 718	-	10 - 15
	HRSA Nimonic	-	10 - 15
	Titanio - Titanium	-	25 - 35
Ti	Leghe di titanio Titanium alloys	-	25 - 35
		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth	
D		0,009	
3		0,012	
4		0,015	
5		0,018	
6		0,023	
8		0,033	
10		0,042	
12		0,055	
16		0,075	
20			

* series 45140 fz consigliato | RECOMMENDED -50%

** series 45150 fz consigliato | RECOMMENDED -70%

Parametri di taglio/Cutting parameters

47105

		47105			
Materiali Materials		Cava Slotting $ap = 1\phi$ $ae = 1\phi$		Contornatura Shouldering $ap = 1,5\phi$ $ae = 0,5\phi$	
					
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)			
		NON RIVESTITA UNCOATED	SkinPower	NON RIVESTITA UNCOATED	SkinPower
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	60 - 70	80 - 90	100 - 110	110 - 120
	Basso contenuto di C Low carbon content	60 - 70	80 - 90	100 - 110	110 - 120
	Medio contenuto di C Medium carbon content	60 - 70	80 - 90	100 - 110	110 - 120
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	50 - 60	70 - 80	70 - 80	80 - 90
	Alto legato High alloyed	30 - 40	50 - 60	60 - 70	70 - 80
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	30 - 40	50 - 60	50 - 60	60 - 70
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	–	40 - 50	–	60 - 70
	AISI 316 - 440	–	25 - 35	–	40 - 50
	17-4 ph 15-5 ph	–	25 - 35	–	40 - 50
	Leghe Cr - Co Cr - Co alloys	–	15 - 20	–	30 - 40
	Duplex F51	–	25 - 30	–	30 - 40
	Super Duplex F55	–	15 - 20	–	20 - 30
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Hastelloy	–	10 - 15	–	20 - 30
	HRSA Inconel 625	–	10 - 15	–	20 - 30
	HRSA Inconel 718	–	10 - 15	–	20 - 30
	HRSA Nimonic	–	10 - 15	–	20 - 30
	Titanio - Titanium	–	25 - 35	–	40 - 50
Ti	Leghe di titanio Titanium alloys	–	25 - 35	–	40 - 50
D		Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth			
5		*0,015		0,020	
6		0,016		0,022	
8		0,020		0,026	
10		0,025		0,030	
12		0,030		0,040	
16		0,050		0,060	
20		0,070		0,080	


* Z3

Parametri di taglio/Cutting parameters

47135

Materiali
Materials

Sgrossatura
Roughing
ap = 0,4φ
ae = 0,9φ



Gruppo e descrizione
Group and description

Vc (mt /min.)

NON RIVESTITA
UNCOATED

SkinPower

Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale <i>Grey and spheroidal</i>	60 - 70	80 - 90
	Basso contenuto di C <i>Low carbon content</i>	60 - 70	80 - 90
	Medio contenuto di C <i>Medium carbon content</i>	60 - 70	80 - 90
Acciaio Steel	Basso legato <i>Low alloyed</i>	50 - 60	70 - 80
	Alto legato <i>High alloyed</i>	30 - 40	50 - 60
	Acciaio da stampi e utensili <i>Die/tool steel</i>	30 - 40	50 - 60
Acciaio inossidabile Stainless Steel	AISI 304 - 416 - 420	—	40 - 50
	AISI 316 - 440	—	25 - 35
	17-4 ph 15-5 ph	—	25 - 35
	Leghe Cr - Co <i>Cr - Co alloys</i>	—	15 - 20
	Duplex F51	—	25 - 30
	Super Duplex F55	—	15 - 20
	HRSA Hastelloy	—	10 - 15
Superleghe resistenti al calore Heat Resistant Super Alloys	HRSA Inconel 625	—	10 - 15
	HRSA Inconel 718	—	10 - 15
	HRSA Nimonic	—	10 - 15
	Titanio - Titanium	—	25 - 35
Ti	Leghe di titanio <i>Titanium alloys</i>	—	25 - 35

D

Avanzamento fz mm/tagliente FEED mm/tooth

5

*0,012

6

*0,014

8

*0,020

10

0,025

12

0,030

16

0,045

20

0,055

* Z3

Parametri di taglio/Cutting parameters

49105 - 49120
50105 - 50120
51105 - 51120

49305 - 49310
49505* - 49510*
49905* - 49910*
50510* - 50520*




49610

Materiali
Materials

Foratura
Drilling

Foratura
Drilling

Foratura
Drilling




Gruppo e descrizione <i>Group and description</i>	Vc (mt /min.)		Vc (mt /min.)		Vc (mt /min.)
	NON RIVESTITA UNCOATED	EvoDrill	NON RIVESTITA UNCOATED	EvoDrill	EvoDrill
Griglia e sferoidale <i>Grey and spheroidal</i>	90 - 100	140 - 150	90 - 100	140 - 150	140 - 150
Basso contenuto di C <i>Low carbon content</i>	80 - 90	100 - 110	80 - 90	100 - 110	—
Medio contenuto di C <i>Medium carbon content</i>	80 - 90	100 - 110	80 - 90	100 - 110	—
Basso legato <i>Low alloyed</i>	80 - 90	100 - 110	80 - 90	100 - 110	—
Alto legato <i>High alloyed</i>	60 - 70	90 - 100	60 - 70	90 - 100	—
Acciaio da stampi e utensili <i>Die/tool steel</i>	50 - 60	70 - 80	50 - 60	70 - 80	—
Alluminio non legato <i>Unalloyed aluminium</i>	—	—	—	—	200 - 250
Alluminio Si < 6% <i>si < 6% aluminium</i>	—	—	—	—	180 - 200
Materiali termoplastici <i>Thermoplastic materials</i>	—	—	—	—	200 - 250
Rame/Ottone <i>Copper/Brass</i>	150 - 180	220 - 250	—	—	—
AISI 304 - 416 - 420	—	—	—	60 - 70	—
AISI 316 - 440	—	—	—	45 - 55	—
17-4 ph 15-5 ph	—	—	—	45 - 55	—
Leghe Cr - Co <i>Cr - Co alloys</i>	—	—	—	35 - 45	—
Duplex F51	—	—	—	35 - 45	—
Super Duplex F55	—	—	—	25 - 30	—
HRSA Hastelloy	—	—	—	20 - 30	—
HRSA Inconel 625	—	—	—	20 - 30	—
HRSA Inconel 718	—	—	—	20 - 30	—
HRSA Nimonic	—	—	—	20 - 30	—
Titanio - Titanium	—	—	—	35 - 45	—
Leghe di titanio <i>Titanium alloys</i>	—	—	—	35 - 45	—

D	Avanzamento fz mm/giro FEED mm/rpm
3	0,030 - 0,040
4	0,040 - 0,050
5	0,060 - 0,070
6	0,070 - 0,080
8	0,090 - 0,100
10	0,120 - 0,140
12	0,140 - 0,160
16	0,160 - 0,180
20	0,180 - 0,200

* Vc consigliato | RECOMMENDED +20%

Parametri di taglio/Cutting parameters

56105 - 57105

Materiali Materials		Alesatura Reaming	
			
Gruppo e descrizione Group and description		Vc (mt /min.)	
		NON RIVESTITA UNCOATED	Skin^{up}
Ghisa Cast Iron	Grigia e sferoidale Grey and spheroidal	10 - 15	15 - 20
	Basso contenuto di C Low carbon content	10 - 15	15 - 20
	Medio contenuto di C Medium carbon content	10 - 15	15 - 20
Acciaio Steel	Basso legato Low alloyed	8 - 10	10 - 12
	Alto legato High alloyed	8 - 10	10 - 12
	Acciaio da stampi e utensili Die/tool steel	6 - 8	8 - 10
	Alluminio non legato Unalloyed aluminium	20 - 30	30 - 40
Materiali non ferrosi - Leghe leggere Non ferrous materials - Light alloys	Alluminio Si < 6% si < 6% aluminium	20 - 30	30 - 40
	Materiali termoplastici Thermoplastic materials	20 - 30	30 - 40
	Rame/Ottone Copper/Brass	10 - 12	12 - 15
D		Avanzamento fz mm/giro FEED mm/rpm	
1 ÷ 2,9		0,070 - 0,100	
3 ÷ 3,9		0,080 - 0,120	
4 ÷ 4,9		0,090 - 0,150	
5 ÷ 5,9		0,100 - 0,180	
6 ÷ 7,9		0,140 - 0,200	
8 ÷ 9,9		0,160 - 0,220	
10 ÷ 11,5		0,180 - 0,250	
12 ÷ 16		0,200 - 0,300	

Condizioni di fornitura e spedizione

Supply and shipment conditions

Gli utensili sono confezionati in contenitori in P.P. singoli o multipli, o mediante l'impiego di materiale plastico termoindurente.
Le spedizioni vengono effettuate in scatole di cartone atte a preservare l'integrità dei prodotti durante il trasporto.

Tools are packed in individual or multiple polypropylene containers, or using thermoset plastic. Shipments are made in cardboard boxes designed to protect the products against damage in transit.

Annotazioni tecniche

Technical notes

Tutti i dati tecnici inseriti nel presente catalogo sono indicativi. UOP S.p.A. si riserva la facoltà di modificarli in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno. UOP S.p.A. inoltre non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati nell'impiego dei dati contenuti nella presente pubblicazione.

All technical characteristics in this catalogue is a guideline. UOP S.p.A. reserves the right to modify it at any time, without any notice. Furthermore, UOP S.p.A. assumes no liability for any damage caused when using this.

UOP Companies:

Our headquarters



Our subsidiary for Benelux



UOP Companies:

Our headquarters



Our subsidiary for Benelux



www.uop.it

UOP S.p.A. via Vittorio Emanuele II, 30 - 25030 Roncadelle (Brescia) Italy - Tel. +39 0302782.1 - Fax +39 0302782.099
contatti - contacts: info@uop.it - servizio.clienti@uop.it - customer.service@uop.it

Morse-UOP B.V. Gasthuisstraat, 75 - 5708 HJ Helmond- Netherlands - Tel. +31 (0)492 - 525445
contatti - contacts: info@morse-uop.com